

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2007年12月21日 (21.12.2007)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/145195 A1

(51) 国際特許分類:
C08G 63/87 (2006.01)

(74) 代理人: 田中 光雄, 外(TANAKA, Mitsuo et al.); 〒5400001 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号
I M Pビル青山特許事務所 Osaka (JP).

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2007/061784

(22) 国際出願日: 2007年6月12日 (12.06.2007)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2006-165991 2006年6月15日 (15.06.2006) JP

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 国立大学法人京都工芸繊維大学(NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION KYOTO INSTITUTE OF TECHNOLOGY) [JP/JP]; 〒6068585 京都府京都市左京区松ヶ崎橋上町1番地 Kyoto (JP).

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 安孫子 淳(ABIKO, Atsushi) [JP/JP]; 〒6068585 京都府京都市左京区松ヶ崎橋上町1番地 国立大学法人京都工芸繊維大学内 Kyoto (JP). 岩橋 寿子(IWAHASHI, Hisako) [JP/JP]; 〒6068585 京都府京都市左京区松ヶ崎橋上町1番地 国立大学法人京都工芸繊維大学内 Kyoto (JP).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。

(54) Title: ORGANIC ACID CATALYST FOR POLYLACTIC ACID SYNTHESIS

(54) 発明の名称: ポリ乳酸合成のための有機酸系触媒

(57) Abstract: Disclosed is a novel organic acid catalyst which enables to synthesize a polyhydroxycarboxylic acid by direct dehydration polycondensation of a hydroxycarboxylic acid such as L-lactic acid. Specifically disclosed is an organic acid catalyst for synthesizing a polyhydroxycarboxylic acid such as a poly-L-lactic acid, which catalyst is composed of an amine salt of a sulfonic acid or a phosphine salt of a sulfonic acid.

(57) 要約: L-乳酸等のヒドロキシカルボン酸の直接脱水重縮合によりポリヒドロキシカルボン酸を合成可能な新規な有機酸系触媒を提供すること。スルホン酸のアミン塩あるいはスルホン酸のホスフィン塩からなるポリ-L-乳酸等のポリヒドロキシカルボン酸を合成するための有機酸系触媒。

明細書

ポリ乳酸合成のための有機酸系触媒

技術分野


[0001] 本発明はヒドロキシカルボン酸、特にL-乳酸の直接脱水重縮合可能な有機酸系触媒に関する。

背景技術

[0002] ポリ-L-乳酸に代表されるポリヒドロキシカルボン酸は、機械的特性、物理的性質、化学的性質に優れている上に自然環境下で分解され、最終的には微生物によって水と炭酸ガスになるという生分解性の機能も有しており、近年医療用材料や、汎用樹脂代替等、様々な分野で注目されており、今後もその需要が大きく伸びることが期待されている。

[0003] ポリ-L-乳酸は、下記したように乳酸の環状ジエステルモノマーであるL-ラクチドの開環重合(ラクチド法)もしくはL-乳酸のオリゴマーを経由するなどの間接重合法(「ラクチド法」も間接重合法に含む)によって合成される。

[化1]



[0004] ラクチド法の場合、ラクチドの単離により原料が精製され高分子量のポリ-L-乳酸が得られるが、工業的にラクチド製造、精製工程における運転面、設備面でのコストが大きくなるので、安価な製品を製造するためには問題となっていた。

[0005] 間接重合法では、用いられている触媒の種類は豊富とはいえず、パラトルエンスルホン酸や、塩化スズ、また塩化スズとパラトルエンスルホン酸の複合触媒を用いた反

応が報告されている(非特許文献1-4)。

- [0006] パラトルエンスルホン酸や、塩化スズを用いた報告例(非特許文献1)では、触媒/L-乳酸比を2.5wt%として乳酸をオリゴマー化してからモレキュラーシーブを用いて共沸脱水重縮合を行い、分子量10万程度のポリマーを合成している。
- [0007] 塩化スズとパラトルエンスルホン酸の複合触媒を用いた報告例(非特許文献2)では、乳酸を一旦無触媒で減圧下において加熱することによりオリゴマーを調製し、触媒(触媒/オリゴ(L-乳酸)比、0.4wt%)を添加して溶融重合し分子量2万程度のポリマーを得た後、熱処理して結晶化させ固相系で後重合し分子量数10万のポリマーを合成している。
- [0008] 乳酸を直接重縮合する触媒も報告されているが(特許文献1-5)、触媒の水に対する安定性が低い、触媒活性が低い、金属系触媒を用いるため触媒の完全な除去が必要、などの触媒活性や、プロセスの簡易化についての問題があり、上記の間接重合法が用いられているのが実情である。

特許文献1:特開2003-335850

特許文献2:特開平10-231358

特許文献3:特開2001-213949

特許文献4:特開2002-138142

特許文献5:特開2004-43727

非特許文献1:Ajioka M, Enomoto E, Suzuki K and Yamaguchi A, Bull Chem Soc Jpn 1995 68 2125.

非特許文献2:S.I.Moon, I.Taniguchi, M.Miyamoto, Y.Kimura and C.W.Lee., High Perform. Polymer, 2001, 13, S189-S196.

発明の開示

発明が解決しようとする課題

- [0009] 本発明は上記事情に鑑みなされたものであり、L-乳酸の直接脱水重縮合によりポリ-L-乳酸を合成可能な新規な有機酸系触媒を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

- [0010] すなわち、本発明は、ポリ-L-乳酸を合成可能な新規な有機酸系触媒としてスル

ホン酸のアミン塩あるいはホスフィン塩を提供するものである。

発明の効果

- [0011] 本発明の有機酸系触媒を使用すると、乳酸から直接ポリ乳酸が合成でき、触媒活性が従来の直接重合触媒に比べ高い。それ故、製造工程を簡素化でき、生産効率を向上させることができる。
- [0012] また本発明の有機酸系触媒は再利用が可能である。それ故、コストの削減、廃棄物の削減が可能となる。

図面の簡単な説明

- [0013] [図1]触媒濃度と分子量との相関関係を表した図。

[図2]ポリ-L-乳酸の¹H-NMRスペクトル。

[図3]GPCクロマトグラム。

[図4]ポリ-L-乳酸の¹H-NMRスペクトル。

[図5]L-乳酸オリゴマーの¹H-NMRスペクトル。

発明を実施するための最良の形態

- [0014] 本発明の有機酸系触媒は、スルホン酸のアミン塩またはスルホン酸のホスフィンの塩である。
- [0015] 本発明においてスルホン酸は、アルカンスルホン酸およびアレーンスルホン酸を含む概念で使用している。好ましくはアルカンスルホン酸が使用される。それらのスルホン酸は、フッ素置換されていることが好ましく、その置換数は多いほどより望ましい。特にフッ素置換アルカンスルホン酸、例えばトリフルオロメタンスルホン酸の使用が最も好ましい。
- [0016] 本発明においてアミンは、脂肪族および/または芳香族の1級、2級、3級アミン、それらのアミンを含むジアミンあるいはトリアミン等のポリアミン、および含窒素複素環式化合物(単環、縮合環)を含む概念で使用している。スルホン酸と塩を構成するアミンとしては、アルキルアミン、芳香族アミン、含窒素複素環式化合物、好ましくは芳香族アミン、含窒素複素環式化合物である。アルキルアミンとしてはトリエチルアミンあるいはジエチルシクロヘキシルアミン等、芳香族アミンとしてはアニリンあるいはジフェニルアミン等、含窒素複素環式化合物としては、ピリジンあるいはN-メチルイミダゾ

ール等が例示される。それらの中でもフッ素置換されているアミン、特に芳香族アミンが好ましく、その置換数は多いほどより好ましい。フッ素置換芳香族アミンとして、例えば2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロアニリンが例示できる。

- [0017] スルホン酸と塩を構成するホスフィンとしては、トリアリールホスフィン、アリールジアルキルホスフィン、ジアリールアルキルホスフィン、トリアルキルホスフィン等のモノホスフィン、上記の組み合わせによるジホスフィン、トリホスフィン等が使用される。アリール基を含むホスフィンが好ましく、そのようなホスフィンとしてトリフェニルホスフィンが例示できる。
- [0018] スルホン酸のアミン塩またはスルホン酸のホスフィンの塩は、公知の方法で合成できるが、一般に、塩化メチレン等不活性な溶媒中に溶解したアミンまたはホスフィンに、当量のスルホン酸を氷冷下滴下し、エーテル等の塩が不溶な溶媒で希釈することにより塩を沈殿させ、濾取することにより製造できる。
- [0019] 本発明の有機酸系触媒は、酸解離定数(K)ができるだけ大きくなるように、スルホン酸とアミンまたはホスフィンの組み合わせを考慮するとよい。乳酸からのポリ乳酸の生成は、基本的にはエステル化反応であり、酸触媒存在下、共沸脱水を行なう。本発明の有機酸系触媒はその際の酸触媒としてプロトンイオン(H^+)を供給するので、その解離定数が小さすぎると触媒としての能力が低い。
- [0020] L-乳酸は、通常水を含んだ形で入手できる。ポリ-L-乳酸はそのような乳酸と本発明の触媒を適当な溶媒中で、脱水縮合することにより合成される。本発明の触媒は、水に対して安定であり、二量体やオリゴマーを形成する段階を踏まなくとも、L-乳酸から直接ポリ-L-乳酸を合成できる。
- [0021] 乳酸に対する触媒の濃度(触媒／乳酸)は、0.01～1mol%の間で使用される。本発明の有機酸系触媒は、特に0.1mol%程度の低濃度でも十分機能する。
- [0022] 溶媒は、脱水縮合反応による生じる水を共沸除去するために使用されるものである。そのような溶媒としてはベンゼン、トルエン、キシレン等が使用できる。使用量は操作性の観点から、乳酸に対して1～3倍(容量)程度である。
- [0023] 反応温度は高い程好ましいが、共沸脱水する必要があるので、溶媒の共沸温度となる。従って、反応温度の観点からは、共沸温度が高くなる、ベンゼン、トルエン、キ

シレンの順で好ましい。

- [0024] 生成ポリマーの分子量は、反応温度によって上限が認められるので、その温度で得られる上限の分子量が得られる時間重合すればよい。従って、重合時間は、目的とする分子量、重合温度、触媒の種類、触媒の濃度等に依存して適宜選定されるべき条件である。
- [0025] 本発明の触媒は、重合によりL-乳酸のラセミ化を生じることなく、ポリ-L-乳酸を生成することができ、分子量(Mw)約10000～100000のポリ-L-乳酸を製造することができる。
- [0026] 本発明の有機酸系触媒は、上記ではポリ-L-乳酸を例示して説明したが、ポリ-L-乳酸以外のポリヒドロキシカルボン酸の合成、例えば、D-乳酸、DL-乳酸、グリコール酸、マンデル酸、2-ヒドロキシイソ吉草酸、2-ヒドロキシブタン酸、りんご酸、酒石酸、およびアミノ酸、例えばL-フェニルアラニン、グリシンおよびL- α -アラニン等のポリマー、またはこれらの共重合体の製造にも適用することができる。また、ポリヒドロキシカルボン酸の一部を、1,4-ブタンジオール等の多価アルコール、特に二価アルコールおよび/またはコハク酸等の多価カルボン酸、特に二価カルボン酸、またはラクトンに置き換えた場合にも本発明の有機酸系触媒は使用可能である。
- [0027] 特に、本発明の有機酸系触媒を使用し、L-乳酸等のヒドロキシカルボン酸と上記アミノ酸との共重合体を合成する場合、重合温度、オリゴ乳酸の利用、バルク重合等重合方法、条件を変えることで数千～数万の分子量を持つ共重合体の合成が可能である。
- [0028] 本発明の有機酸系触媒は再利用が可能である。即ち、重合後、反応混合物をメタノールで希釈し、ポリマーを沈殿させ、ろ過分離後、濾液から溶媒を除去すれば触媒を回収できる。回収触媒は、濾液から溶媒除去後、そのまま次の反応に使用することができるが、必要により再結晶することにより精製すればよい。

実施例

- [0029] 測定装置

¹H-NMR(500MHz)スペクトル測定:

BRUKERDRX500 spectrometer(ブルカー社製)を使用した。

溶媒には標準化合物としてテトラメチルシラン(TMS)を0. 03vol%g含むCDC₃を用いた。

- [0030] ポリマーの重量平均分子量(Mw)及び分子量分布(Mw/Mn)の測定
ゲル・パーキエーション・クロマトグラフィー(GPC)により測定した。
測定にはShimadzu LC- 6 AD pump, RID- 10A RI detector, Shimadzu CLASS-LC 10 Chromatopac data processor, Shimadzu DGU-20A3 degasserを使用した。また、カラムはTSK-GEL G1000H, G2000HおよびG2500Hを用い、オーブン温度を40°Cとしてテトラヒドロフラン(THF)を流速1. 0ml/minで流した。ポリマー40. 0mgに対してTHF1. mlで試料を作製し、5 μlを注入して測定した。重量平均分子量(Mw)及び分子量分布(Mw/Mn)はポリスチレンを標準としてキャリブレーションした。

[0031] 使用試薬

L-乳酸の90wt%水溶液、SnCl₂、p-トルエンスルホン酸-水和物、以上、和光純薬工業社製。

トリフルオロメタンスルホン酸:東京化成社製

ピリジン:東京化成社製

N-メチルイミダゾール:東京化成社製

トリフェニルホスфин:和光純薬社製

[0032] 2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロフェニルアンモニウムトリフレート(PFPAT)の合成

2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロアニリン5. 0gをジクロロメタン25ml中に溶解させ、氷冷しながらCF₃SO₃H 2. 4mlをゆっくり滴下し混合、攪拌した。析出した結晶を吸引ろ過し、ろ過物をジエチルエーテルで洗い、減圧乾燥した。やや紫がかった乳白色の結晶が得られた。収率は79. 6%であった。融点は211. 5°Cであった。

[0033] ピリジニウムトリフレートの合成

200mlナスフラスコ中で塩化メチレン25mlにピリジン0. 82mlを溶解し、氷冷、攪拌しながらトリフルオロメタンスルホン酸0. 9mlを少しづつ滴下した。析出した結晶を吸引ろ過して減圧乾燥した。収率94. 6%

参考文献:R. Cordone, W. D. Harman, H. Taube, J.Am.Chem.Soc. 1989, 111, 2896-2900.

[0034] N—メチルイミダゾリウムトリフレートの合成

200mlナスフラスコ中で塩化メチレン25mlにN—メチルイミダゾール0. 81mlを溶解し、氷冷、攪拌しながらトリフルオロメタンスルホン酸0. 9mlを少しづつ滴下した。析出した結晶を吸引ろ過して減圧乾燥した。収率92. 3%

参考文献: Chaoyu Xie, M. A. Staszak, J. T. Quattroche, C. D. Sturgill, V. V. Khau, M.J. Martinelli, Organic Process Research & Development. 2005, 9(6), 730–737.

[0035] トリフェニルホスホニウムトリフレートTPPTの合成

200mlナスフラスコ中で塩化メチレン25mlにトリフェニルホスフィン2. 3gを溶解し、氷冷、攪拌しながらトリフルオロメタンスルホン酸0. 9mlを少しづつ滴下した。塩化メチレン／ジエチルエーテル／ヘキサン=2／2／1の溶媒から析出した結晶を吸引ろ過して減圧乾燥した。収率78. 9%

参考文献: van der Akker, M. Jellinek, Recl. Trav. Chim. Pays-Bas, 1967, 86, 275–288.

[0036] (実施例1)

90%L—乳酸水溶液4. 0ml、溶媒(トルエン)8. 0ml、下記表1に示した触媒25m¹(触媒/L—乳酸比:1. 00mol%)をフラスコ内で混合した。Dean Stark trapを取り付け常圧下で系外に水を留去しながら22. 5時間共沸脱水操作をおこなった。

[0037] 得られたポリマー溶液からトルエンを留去(エバボレート)した。残渣をジクロロメタン(CH_2Cl_2)20mlに溶解後、得られた溶液を氷冷したメタノール(CH_3OH)150ml中に投入し、ポリマーを沈殿させた。沈殿物を吸引ろ過して減圧乾燥した。ろ紙を透過するような粒子径のポリマーについては遠心分離機を用いてメタノールとポリマーを分離した後、ジクロロメタン10mlに溶解し、得られた溶液から溶媒を留去(エバボレート)し、減圧乾燥してポリマーを得た。なお、以下のポリ—L—乳酸の合成においても、溶媒、反応時間、触媒、触媒/L—乳酸比を変える以外は上記と同様にポリ—L—乳酸の合成を行った。

[0038] [表1]

	Mw(GPC) (NMR)	Mw/Mn (GPC)	収率 (%)
触媒無し	360		
SnCl ₂	7900	1.40	63.3
p-トルエンスルホン酸	23000	1.62	
2,3,4,5,6-ペンタフルオロフェニルアノニウムトリフレート (PFPAT)	19000	1.25	44.8
ピリジニウムトリフレート	13100	1.34	73.8
N-メチルイミダゾリウムトリフレート	8700	1.19	32.9
トリフェニルホスホニウムトリフレート	8000	1.11	21.6

[0039] 無触媒ではオリゴマーが生成した。オリゴマーの¹H NMR スペクトルを図5に示した。従来汎用されているSnCl₂触媒やp-トルエンスルホン酸を用いた場合、この条件で合成したポリ-L-乳酸の分子量は重量平均分7900、23000であった。

[0040] 同じスズ系でもジーn-ブチルチジアセテート、ジーn-ブチルチノキサイド、Sm(II)2-エチルヘキサノエートを用いた場合や、Sm(III)トリフルオロメタンスルホレート、ピリジニウムp-トルエンスルホネートを用いた場合ではポリマーは生成しなかつた(分子量約500程度まで)。

[0041] これに対して、トリフルオロメタンスルホン酸とペンタフルオロアニリンとの塩であるPFPATを用いた場合、18600の分子量をもつポリ-L-乳酸が得られた。

[0042] ピリジニウムp-トルエンスルホネートを用いた条件でオリゴマーしか生成しなかつたのは、トリフルオロメタンスルホン酸に対してp-トルエンスルホン酸の酸性度が低く、弱塩基との塩になった際にその酸性度が低くなってしまうからだと考えられる。

[0043] (実施例2)

次に、良好な触媒活性を示したPFPAT、ピリジニウムトリフレート、N-メチルイミダゾリウムトリフレート、トリフェニルホスホニウムトリフレート、p-トルエンスルホン酸およびSnCl₂について触媒活性を比較した。トルエン中において表2に示した所定時間共沸脱水操作を行い、反応時間と分子量の相関を検証した。結果を表2に示した。

[0044] [表2]

	触媒/LA (mol%)	時間 (h)	Mw(GPC) (NMR)	Mw/Mn (GPC)	収率 (%)
SnCl_2	1.00×10^{-1}	22.5	360		
	1.00×10^{-1}	72	9700	1.02	43.8
p-トルエンスルホン酸	1.00	22.5	23000	1.62	65.1
	1.00	72	20000	1.53	77.2
	1.00×10^{-1}	22.5	4000	1.71	45.3
	1.00×10^{-1}	72	11000	1.74	75.1
PFPAT	1.00	22.5	19000	1.25	44.8
	1.00	72	18000	1.66	43.0
	1.00×10^{-1}	22.5	48000	1.73	97.7
	1.00×10^{-1}	72	52000	1.63	97.0
ピリジニウムトリフレート	1.00	22.5	13000	1.34	73.8
	1.00×10^{-1}	72	8200	1.81	55.4
N-メチルイミダゾリウムトリフレート	1.00	22.5	8700	1.19	32.9
	1.00×10^{-1}	72	3400	1.44	28.0
トリフェニルホスホニウムトリフレート	1.00	22.5	8000	1.11	21.6
	1.00×10^{-1}	22.5	11000	1.26	88.5
	1.00×10^{-1}	72	18000	1.38	82.6

[0045] SnCl_2 では触媒/L-乳酸比が $1.00 \times 10^{-1} \text{ mol\%}$ 、反応時間22.5時間という条件下においてはオリゴマーを生成した。反応時間を72時間とすることで、分子量9700のポリマーを生成した。

[0046] p-トルエンスルホン酸では、反応時間を延ばすとある程度分子量を増加させることができるが、触媒量を $1.00 \times 10^{-1} \text{ mol\%}$ に減らした場合、反応時間を延ばしても触媒量が1.00mol%の場合の分子量にまでも分子量は増加しなかった。これはp-トルエンスルホン酸がエステル化されることにより触媒が失活したためであると考えている。

[0047] PFPATを用いた場合、上記の触媒と比べて触媒量を下げることが可能であった。1.0mol%の触媒濃度では、18000程度の分子量ポリ乳酸にとどまったのに対し、触媒量を $1.00 \times 10^{-1} \text{ mol\%}$ に落とした場合、その分子量は反応時間22.5時間の場合に48000、72時間の場合に52000に達し、同一条件では、低触媒濃度の方が高分子量のポリマーを生成した。

[0048] (実施例3)

PFPATについて、表3に示したように触媒濃度及び溶媒(反応温度は各溶媒の沸点)を変化させて反応条件の最適化を検討した。反応時間は22.5時間とした。結果

を表3に示した。表3の結果をグラフで表したのが図1である。

[0049] [表3]

溶媒	触媒/LA (mol%)	Mw(GPC) (NMR)
ベンゼン	1.00×10^{-2}	450
	1.00×10^{-1}	12000
	1.00	17000
トルエン	1.00×10^{-2}	10000
	1.00×10^{-1}	48000
	1.00	19000
キシレン	1.00×10^{-2}	14000
	1.00×10^{-1}	50000
	1.00	34000

[0050] 触媒濃度が1.00mol%の時、ベンゼン中における反応では17000、トルエン中における反応では19000、キシレン中における反応では34000の分子量をもつポリマーが生成した。

[0051] 触媒濃度が 1.00×10^{-1} mol%の時、トルエン及びキシレン中における反応で分子量が50000前後のポリ-L-乳酸が生成した。しかし、触媒濃度を 1.00×10^{-2} mol%まで下げるとき、生成するポリマーの分子量は触媒濃度が 1.00×10^{-1} mol%の時よりも低下した。

[0052] 触媒濃度の適正範囲は、 $1.00 \times 10^{-2} \sim 1.0$ mol%にあると考えられる。

[0053] どの触媒濃度においても反応温度が上がると生成ポリマーの分子量は増大した。

[0054] (実施例4)

PFPAT、ピリジニウムトリフレート、トリフェニルホスホニウムトリフレートについて触媒濃度、反応時間、溶媒を変化させて反応を行った。結果を下記表4に示す。

[0055] [表4]

反応時間と分子量

	触媒/LA (mol%)	溶媒	時間 (h)	Mw (GPC)	Mw/Mn (GPC)
ピリジニウムトリフレート	1	トルエン	5	6570	1.09
	1	トルエン	22.5	13100	1.34
トリフェニルホスホニウムトリフレート	0.1	キシレン	72	83400	1.71
	1	トルエン	5	4780	1.17
PFPAT	0.1	トルエン	22.5	7970	1.11
	0.1	キシレン	72	107000	1.63
	1	キシレン	22.5	33700	1.44
	1	トルエン	3.5	10433	1.76
	1	トルエン	22.5	18600	1.25
	1	トルエン	72	17700	1.66
	1	ベンゼン	72	15800	1.50

[0056] PFPATの場合、キシレン中では、反応時間を72時間までのばすと分子量が約110000まで増大した。ポリ-L-乳酸(反応時間:22.5時間、触媒濃度(PFPAT/L-乳酸比):1.0mol%、溶媒:キシレン)のGPCクロマトグラフを図3に示した。ポリ-L-乳酸(反応時間:72時間、触媒濃度(PFPAT/L-乳酸比):0.1mol%、溶媒:キシレン)の¹H-NMRスペクトルを図4に示した。

[0057] トリフェニルホスホニウムトリフレートの場合、触媒量を $1.00 \times 10^{-1} \text{ mol\%}$ としてキシレン中で72時間反応させると83000の分子量を持つポリ乳酸が得られた。これらの結果より、生成ポリマーの分子量は、反応温度によって上限があり、それ以上は時間には依存しないことが示唆された。

[0058] (実施例5)

次に生成したポリ-L-乳酸の立体化学について検討した。PFPATを用いてキシレン中で合成したポリ-L-乳酸サンプル(反応時間:22.5時間、触媒/L-乳酸比:0.1mol%)について、2級メチル基をデカップルして¹H-NMRを測定した。

[0059] 結果を図2に示す。ほぼシングルなメチンプロトンのスペクトルが観測されたことから、ラセミ化が起こっていない事がわかる。

[0060] (実施例6)

触媒の再利用

L-乳酸4ml、トルエン8ml、トリフェニルホスホニウムトリフレート10.7mgを混合、

Dean stark trapを取り付け常圧下で系外に水を留去しながら22.5時間重合を行った。トルエンをエバポレートした後、残渣を塩化メチレン20mlに溶解し、メタノール150ml中に投入し、ポリマーを沈殿させた。沈殿物を吸引ろ過し減圧乾燥した後、母液を回収しエバポレートした。この母液の濃縮物をL-乳酸4ml、トルエン8mlと混合、同様の重合操作を行ったところ、重量平均分子量7400のポリマーを収率64.6%で得た。

[0061] 乳酸ーアミノ酸共重合体の合成

L-乳酸とアミノ酸(L-フェニルアラニン、グリシンまたはL- α -アラニン)(L-乳酸に対して10mol%)、および下記表5に示した触媒を触媒濃度0.1mol%とし、実施例1と同様にしてトルエン中において22.5時間共沸脱水操作を行った。共重合体の単離は、重合後、生成したポリマーをCH₂Cl₂に溶解させ、過剰のメタノールを加え再沈殿により行った。得られた沈殿を吸引ろ過後、減圧乾燥した。結果を表5中に示す。

[0062] [表5]

アミノ酸	触媒	Mw	Mw/Mn	収率(%)	単量体組成(mol%) (NMRにより)
					LA/コモノマー
L-フェニルアラニン	2,3,4,5,6-ペンタフルオロフェニルアンモニウムトリフレート	1300	1.20	46.6	83/17
グリシン	トリフェニルホスホニウムトリフレート	2000	2.17	86.0	96/4
L- α -アラニン	トリフェニルホスホニウムトリフレート	2000	1.14	77.5	93/7

[0063] 共重合体の分子量を挙げる目的で以下の重合方法を検討した。

(1) バルク重合

L-乳酸とL-フェニルアラニン(10mol%)、および触媒(PFPAT)(触媒/モノマー比: 1.00 × 10⁻¹ mol%)の混合物を、トルエン中において1時間共沸脱水操作でオリゴマー化を行った。溶液から溶媒を留去し、残渣を減圧下(20mmHg) 170°Cで3時間加熱した。その後、さらに減圧(0.1mmHg) 170°Cで2時間加熱した。共重合体の単離は乳酸ーアミノ酸共重合体の合成で行ったと同様の方法で行った。

Mw:5000、Mw/Mm:1. 31、収率:27. 8%、モノマー組成(LA/Phe)96/4の共重合体を得た。

[0064] (2)反応温度(キシレン溶媒)

L-乳酸とL-フェニルアラニン(10mol%)、および触媒(PFPAT)(触媒/モノマー比 1.00×10^{-1} mol%)の混合物を、キシレン中において24時間共沸脱水操作を行った。共重合体の単離は乳酸-アミノ酸共重合体の合成で行ったと同様の方法で行った。

Mw:9000、Mw/Mm:3. 34、収率:27. 8%の共重合体を得た。

[0065] (3)オリゴ乳酸の利用

L-乳酸と触媒(PFPAT)(触媒/モノマー比: 1.00×10^{-1} mol%)の混合物を、キシレン中において24時間共沸脱水操作でオリゴマー化を行った。その後、L-フェニルアラニンをL-乳酸に対して10mol%添加しさらに22. 5時間加熱した。共重合体の単離は乳酸-アミノ酸共重合体の合成で行ったと同様の方法で行った。

Mw:37200、Mw/Mn:1. 75、収率:77. 5%、モノマー組成(LA/Phe):93/7の共重合体を得た。

[0066] 1, 4-ブタンジオール(BD)(100mol%)、コハク酸(SA)(100mol%)とL-フェニルアラニン(10mol%)の混合物をトリフェニルfosfoniumトリフレート(触媒/モノマー比: 1.00×10^{-1} mol%)を用いてトルエン中において22. 5時間共沸脱水操作を行った。共重合体の単離は乳酸-アミノ酸共重合体の合成で行ったと同様の方法で行った。

Mw:2600、Mw/Mn:1. 89、収率:28. 7%、組成比(PBS/L-Phe=90/10)の共重合体を得た。

[0067] 乳酸-ヒドロキシカルボン酸共重合体の合成

L-乳酸(LA)、グリコール酸(GA)またはR-マンデル酸(MA)を下記表6のモル比で混合し、トルエン溶媒中、トリフェニルホスホニウムトリフレート(TPPT)(0. 1mol%)存在下、22時間共沸脱水反応した。放冷後、トルエンを溜去し、残渣を塩化メチレンに溶解、過剰のメタノールにて沈殿させ、共重合体を濾取した。

[0068] [表6]

混合モノマー組成 (LA/GA)	モノマー組成 (LA/GA)	収率(%)	Mw	Mw/Mn
100/10	100/10	61.3	36000	1.8
100/30	100/25	66.7	39000	1.5
100/70	100/77	60.8	41000	1.8
100/100	86/100	80.0	43000	2.0
70/100	63/100	69.4	46000	1.3
30/100	12/100	91.5	*	
10/100	10/100	89.4	*	
LA/MA=100/10	100/5.5	34.2	31000	1.4

* 共重合体がTHFに不溶のためGPCを測定していない

[0069] (グリコール酸—ヒドロキシ酸共重合体の合成)

グリコール酸(57mol%)—DL—ロイシン酸(43mol%)の混合物を触媒(TPPT 0. 1mol%)存在下トルエン中120°C、24時間反応させ共重合体を得た。収率は12%であった。得られた共重合体の共重合比は、グリコール酸:ロイシン酸=81:19(モル比)であった。

[0070] (グリコール酸—ラクトン共重合共重合の合成)

グリコール酸(57mol%)—ラクトン(43mol%)の混合物を触媒(TPPT 0. 1mol%)存在下キシレン中160°C、24時間反応させて共重合体を得た。ラクトンは、ε—カプロラクトン、δ—バレロラクトン、γ—ブチロラクトンを使用した。

[0071] ε—カプロラクトンを使用した場合、収率は74%であり、得られた共重合体の共重合比は、グリコール酸:カプロラクトン=50:50(モル比)であった。

[0072] δ—バレロラクトンを使用した場合、収率は45%であり、得られた共重合体の共重合比は、グリコール酸:バレロラクトン=56:44(モル比)であった。

[0073] γ—ブチロラクトンを使用した場合、収率は61%であり、得られた共重合体の共重合比は、グリコール酸:バレロラクトン=87. 5:12. 5(モル比)であった。

[0074] (コハク酸—ジオール—グリコール酸共重合体)

コハク酸—ジオール—グリコール酸=1. 5:1. 5:7のモル比の混合物を触媒(TPP T 0. 1mol%)存在下キシレン中160°C24反応させて共重合体を得た。

[0075] ジオールとして、1, 4—ブタンジオールを使用した場合、収率は47%で、得られた共重合体の共重合比は、コハク酸—ブタンジオール—グリコール酸=1:1:5(モル

比)であった。

[0076] ジオールとして、エチレングリコールを使用した場合、収率は64%で、得られた共重合体の共重合比は、コハク酸—エチレングリコール—グリコール酸=1:1:2(モル比)であった。

[0077] (乳酸—リンゴ酸(モノヒドロキシジカルボン酸)共重合体の合成)


乳酸—リンゴ酸90:10(モル%)の混合物を触媒(TPPT 0.1mol%)存在下トルエン中130°C、24時間反応させ、共重合体を得た。収率は31%であり、得られた共重合体の共重合比は、乳酸:リンゴ酸=90:10(モル比)であった。

請求の範囲

- [1] スルホン酸のアミン塩あるいはスルホン酸のホスフィン塩からなるポリ-L-乳酸を合成するための有機酸系触媒。
- [2] スルホン酸が、フッ素置換アルカンスルホン酸である、請求項1に記載の有機酸系触媒。
- [3] フッ素置換アルカンスルホン酸が、トリフルオロメタンスルホン酸である、請求項2に記載の有機酸系触媒。
- [4] アミンが、芳香族アミンまたは含窒素複素環式化合物である、請求項1～3いずれかに記載の有機酸系触媒。
- [5] 芳香族アミンが、2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロアニリンである、請求項4に記載の有機酸系触媒。
- [6] 含窒素複素環式化合物が、ピリジンまたはN-メチルイミダゾールである、請求項4に記載の有機酸系触媒。
- [7] ホスフィンが、トリアリールホスフィンである、請求項1～6いずれかに記載の有機酸系触媒。
- [8] トリアリールホスフィンが、トリフェニルホスフィンである、請求項7に記載の有機酸系触媒。
- [9] L-乳酸を脱水重縮合してポリ-L-乳酸を製造するに際して、請求項1～8いずれかに記載の有機酸系触媒を使用することを特徴とする、ポリ-L-乳酸の製造方法。
- [10] ヒドロキシカルボン酸を脱水重縮合してヒドロキシカルボン酸を製造するに際して、請求項1～8いずれかに記載の有機酸系触媒を使用することを特徴とする、ポリヒドロキシカルボン酸の製造方法。
- [11] 2種類以上のヒドロキシカルボン酸を脱水重縮合してヒドロキシカルボン酸共重合体を製造するに際して、請求項1～8いずれかに記載の有機酸系触媒を使用することを特徴とする、ポリヒドロキシカルボン酸共重合体の製造方法。
- [12] ヒドロキシカルボン酸とラクトンを開環-脱水重縮合してヒドロキシカルボン酸共重合体を製造するに際して、請求項1～8いずれかに記載の有機酸系触媒を使用する


ことを特徴とする、ポリヒドロキシカルボン酸共重合体の製造方法。

[図1]




2/5


[図2]



[図3]




[図4]



5/5

[図5]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2007/061784

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
C08G63/87 (2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
C08G63/87

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2007
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2007	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2007

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
WPI/L

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2003-105073 A (Asahi Kasei Corp.), 09 April, 2003 (09.04.03), Full text (Family: none)	1-12
A	JP 2002-249953 A (Toyobo Co., Ltd.), 06 September, 2002 (06.09.02), Full text (Family: none)	1-12
A	JP 2002-053649 A (Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.), 19 February, 2002 (19.02.02), Full text (Family: none)	1-12

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
21 August, 2007 (21.08.07)

Date of mailing of the international search report
04 September, 2007 (04.09.07)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2007/061784

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 05-105745 A (Mitsui Toatsu Chemicals, Inc.), 27 April, 1993 (27.04.93), Full text (Family: none)	1-12

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. C08G63/87 (2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. C08G63/87

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2007年
日本国実用新案登録公報	1996-2007年
日本国登録実用新案公報	1994-2007年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

WPI/L

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2003-105073 A (旭化成株式会社) 2003.04.09, 全文 (ファミリーなし)	1-12
A	JP 2002-249953 A (東洋紡績株式会社) 2002.09.06, 全文 (ファミリーなし)	1-12
A	JP 2002-053649 A (三菱瓦斯化学株式会社) 2002.02.19, 全文 (ファミリーなし)	1-12

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 - 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 - 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
 - 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 - 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願
- の日の後に公表された文献
 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 21.08.2007	国際調査報告の発送日 04.09.2007
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官（権限のある職員） 中島 芳人 電話番号 03-3581-1101 内線 3457 4J 3236

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 05-105745 A (三井東圧化学株式会社) 1993. 04. 27, 全文 (ファ ミリーなし)	1-12