

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2012-25636

(P2012-25636A)

(43) 公開日 平成24年2月9日(2012.2.9)

(51) Int.Cl.			F I	テーマコード (参考)		
CO1B	31/18	(2006.01)	CO1B 31/18	A	4G066	
CO1B	31/20	(2006.01)	CO1B 31/20	Z	4G146	
BO1J	20/16	(2006.01)	BO1J 20/16			

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 12 頁)

(21) 出願番号 特願2010-167366 (P2010-167366)
 (22) 出願日 平成22年7月26日 (2010.7.26)

(71) 出願人 304021417
 国立大学法人東京工業大学
 東京都目黒区大岡山2丁目12番1号
 (74) 代理人 100108671
 弁理士 西 義之
 (72) 発明者 細野 秀雄
 神奈川県横浜市緑区長津田町4259 国立大学法人東京工業大学内
 (72) 発明者 戸田 喜丈
 神奈川県横浜市緑区長津田町4259 国立大学法人東京工業大学内
 (72) 発明者 平山 博之
 神奈川県横浜市緑区長津田町4259 国立大学法人東京工業大学内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 二酸化炭素の吸着還元剤及び還元方法

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 高価な金属化合物を触媒として用いることなく、かつ、低エネルギーで、二酸化炭素を還元する方法の提供。

【解決手段】 導電性マイエナイト型化合物を用いて二酸化炭素を一酸化炭素に還元する。導電性マイエナイト型化合物を室温に保持するか、200 以下に加熱し、乾燥空气中、乾燥酸素中又は不活性ガス雰囲気中で、二酸化炭素含有ガス、又は二酸化炭素を該化合物に接触させて二酸化炭素を吸着させ、次いで、二酸化炭素を吸着した状態の該化合物を200 以上、該化合物の融点未満に加熱することによって、二酸化炭素を一酸化炭素に還元する。又は、導電性マイエナイト型化合物を200 以上、該化合物の融点未満に加熱し、乾燥空气中、乾燥酸素中又は不活性ガス雰囲気中で、二酸化炭素含有ガス、又は二酸化炭素を該化合物に接触させることによって、吸着と同時に二酸化炭素を一酸化炭素に還元する。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

1 × 10¹⁹ / cm³以上の伝導電子を有する導電性マイエナイト型化合物からなることを特徴とする二酸化炭素の吸着還元剤。

【請求項 2】

前記導電性マイエナイト型化合物の形状が、粉末、固体焼結体、薄膜、又は固体単結晶であることを特徴とする請求項 1 記載の吸着還元剤。

【請求項 3】

前記導電性マイエナイト型化合物を室温に保持するか、200 以下に加熱し、乾燥空气中、乾燥酸素中、又は不活性ガス雰囲気中で、二酸化炭素含有ガス、又は二酸化炭素を該化合物に接触させて二酸化炭素を吸着させ、次いで、二酸化炭素を吸着した状態の該化合物を200 以上、該化合物の融点未満に加熱することによって、二酸化炭素を一酸化炭素に還元して該化合物から脱離させることを特徴とする二酸化炭素の還元方法。

10

【請求項 4】

前記導電性マイエナイト型化合物を200 以上、該化合物の融点未満に加熱し、乾燥空气中、乾燥酸素中、又は不活性ガス雰囲気中で、二酸化炭素含有ガス、又は二酸化炭素を該化合物に接触させることによって、吸着と同時に二酸化炭素を一酸化炭素に還元して該化合物から脱離させることを特徴とする二酸化炭素の還元方法。

【請求項 5】

前記の吸着及び / 又は還元を大気圧下で行うことを特徴とする請求項 3 又は 4 記載の二酸化炭素の還元方法。

20

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、複合金属酸化物からなる二酸化炭素の吸着還元剤及び該吸着還元剤を加熱するだけで二酸化炭素を一酸化炭素に還元する方法に関する。

【背景技術】**【0002】**

二酸化炭素を一酸化炭素に還元する技術は、C1化学の原料として有用な一酸化炭素を製造する方法として、また、環境問題において非常に重要である。人間の社会的活動により大気中に放出される二酸化炭素は地球温暖化の原因の一つであることが知られており、近年、大気中の二酸化炭素量を削減することが大きな課題となっている。

30

【0003】

大気中の二酸化炭素量の削減方法としては、単に排出源からの排出量を減らす方法だけでなく、排出された二酸化炭素の処理方法として、液化した二酸化炭素の海洋貯留に代表される物理的方法、植物の光合成を利用する生物的方法、及び吸着剤による吸着や、還元剤による分解を利用する化学的方法が考案されている。

【0004】

液化又は固化した二酸化炭素を海洋や地中に貯留する方法に関しては、長期的な隔離の安定性や周辺環境への影響が未知であり、貯留には大きなエネルギーが必要になる。また、光合成を利用する生物的方法も植林に広大な土地が必要であり、樹木の成長も待たなければならないために短期的な二酸化炭素の削減効果は望みにくい。近年では生物的方法としてプランクトンを利用する方法も研究されているが、広大な面積の水面が必要になる。

40

【0005】

一方で、化学的方法は物理的、生物的方法と比較して、エネルギーの低減や短期的な効果が望める他、広大な土地が必要になることもない。さらに、化学的方法の内、排出源において還元剤を用いて二酸化炭素を分解する方法では、二酸化炭素の削減効果の他に、生成物として一酸化炭素や蟻酸等が得られるので、二酸化炭素を資源として有効に転用できるという利点もある。

【0006】

50

このような化学的方法として、硫化タングステン上に二酸化炭素と水素を導入し、加熱又は太陽光の照射により二酸化炭素を一酸化炭素に転化する方法（特許文献1）、酸化鉄を含む複合金属酸化物を触媒とし、二酸化炭素と水素を触媒に接触させて一酸化炭素を製造する方法（特許文献2）、Fe及びCrを活性成分とする逆COシフト触媒又は活性アルミナを活性成分とする逆COシフト触媒の存在下にH₂で還元する方法（特許文献3）、ポルフィリン等の環状配位子化合物を活性成分として含有する還元触媒を用いる方法（特許文献4）、酸化第一鉄を用いて二酸化炭素を炭素に還元する方法（特許文献5）、酸化ニッケルを用いて二酸化炭素を一酸化炭素に還元する方法（特許文献6）等に関して特許出願されている。また、高炉や発電所等からの燃焼排ガス中の二酸化炭素をゼオライトを用いて物理吸着し分離する方法もある（特許文献7, 8, 9）。しかし、化学的方法は、熱や電気といった二酸化炭素の分離や還元に要するエネルギーや、水素や触媒物質のコストに課題が残されている。

10

【0007】

CaO、Al₂O₃、SiO₂を構成成分とするアルミノケイ酸カルシウムは、鉱物名をマイエナイトと言い、その結晶と同型の結晶構造を有する化合物を「マイエナイト型化合物」という。マイエナイト型化合物は、12CaO・7Al₂O₃（以下、「C12A7」と記す）なる代表組成を有し、C12A7結晶は、2分子を含む単位胞にある66個の酸素イオンの内の2個が、結晶骨格で形成されるケージ内の空間に「フリー酸素」として包接されているという、特異な結晶構造を持つことが報告されている（非特許文献1）。

20

【0008】

2003年以降、このフリー酸素イオンが種々の陰イオンで置換できることが明らかにされた。特に、強い還元雰囲気にてC12A7を保持すると、全てのフリー酸素を電子で置換することができる。これは、化学式で、[Ca₂₄Al₂₈O₆₄]⁴⁺(e⁻)₄（以下、「C12A7:e⁻」と記す）と記述され、良好な電子伝導特性を示す（非特許文献2）。

【0009】

本発明者らは、導電性マイエナイト型化合物であるC12A7:e⁻及びC12A7と同型化合物である12SrO・7Al₂O₃やC12A7と12SrO・7Al₂O₃との混晶化合物とその製造法に関する発明を特許出願した（特許文献10）。また、C12A7単結晶を（イ）アルカリ金属又はアルカリ土類金属蒸気中で高温でアニールする方法、（ロ）不活性イオンをイオン打ち込みする方法、又は、（ハ）還元雰囲気中で融液から直接固化する方法で、1×10¹⁹/cm³以上の伝導電子を有するC12A7:e⁻及びC12A7と同型化合物が得られることを見出し、これらに関する発明を特許出願した（特許文献11）。

30

【0010】

さらに、C12A7単結晶をチタン金属（Ti）蒸気中でアニールし、金属電気伝導性を示すC12A7:e⁻を得ることに成功し、その製法及び電子放出材料としてのその用途に関する発明を特許出願した（特許文献12）。金属電気伝導性を示すC12A7:e⁻に関しては、CaCO₃及びAl₂O₃を11:7で混合して、1300℃で加熱した生成物を金属Ca蒸気雰囲気中で加熱することで粉末を直接合成することもできる（非特許文献3）。

40

【0011】

C12A7:e⁻に包接される電子は、陽イオンである結晶骨格のケージ内に緩く結合しているために、電場印加又は化学的手段により外部に取り出すことができる。本発明者らは、外部に取り出された電子を還元反応に用いることができると考え、C12A7:e⁻に包接される電子でケトン化合物を還元し、2級アルコール及びジケトン化合物を製造する方法を発明し、これを特許出願した（特許文献13）。しかしながら、この製法ではC12A7:e⁻を水中で用いるため、C12A7:e⁻は分解してしまい、一工程につき一度しか使用できなかった。

【0012】

さらに、Alの一部をGa又はInで置換したマイエナイト型化合物に係わる発明の出願

50

がなされており（特許文献14）、これは、PDP保護膜材料や、有機ELデバイスにおける電荷注入材料など、高温加熱処理が必要とされる電極材料として適する。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0013】

【特許文献1】特開平05-043215号公報

【特許文献2】特開平08-245211号公報

【特許文献3】特開2000-233917号公報

【特許文献4】特開2003-260364号公報

【特許文献5】特開2005-144282号公報

10

【特許文献6】特開2006-021989号公報

【特許文献7】特開平07-039752号公報

【特許文献8】特開2002-018226号公報

【特許文献8】特開2008-0273821号公報

【特許文献10】再表WO2005/000741号公報

【特許文献11】特開2005-314196号公報

【特許文献12】再表WO2007/060890号公報

【特許文献13】特開2008-214302号公報

【特許文献14】特開2009-203126号公報

【非特許文献】

20

【0014】

【非特許文献1】H. B. Bartl, T. Scheller and N. Jarhrb Mineral Monatsh 1970, 547

【非特許文献2】S. Matsuishi, Y. Toda, M. Miyakawa, K. Hayashi, T. Kamiya, M. Hirano, I. Tanaka and H. Hosono, Science 301 626-629 (2003)

【非特許文献3】S. Matsuishi, T. Nomura, M. Hirano, K. Kodama, S. Shamoto and H. Hosono, Chemistry of Materials 21 2589-2591 (2009)

【発明の概要】

30

【発明が解決しようとする課題】

【0015】

本発明の課題は、二酸化炭素から化学原料として有用な一酸化炭素を製造する方法や、大気中へ排出される二酸化炭素量を化学的方法で処理して削減する方法において、高価な触媒や還元剤等を使用しないで、かつ、熱や電気などの少ないエネルギー消費をもって二酸化炭素を還元し、一酸化炭素を回収できる方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0016】

本発明者は、上記の目的を達成すべく鋭意検討を重ねた結果、導電性マイエナイト型化合物を用いると、比較的低温で二酸化炭素を吸着できると共に、吸着した二酸化炭素を該化合物を加熱するだけで高効率で一酸化炭素に還元処理できることを見出した。すなわち、導電性マイエナイト型化合物は室温でも二酸化炭素を選択的に吸着することができ、該化合物を加熱すると、吸着した二酸化炭素のCOへの還元が200以下でも開始されることを見出した。すなわち、本発明者は、この導電性マイエナイト型化合物は、ゼオライトのような物理吸着ではなく、化学吸着により二酸化炭素と強く結合し、一つの化合物で吸着と還元の一機能を有することを見出した。

40

【0017】

本発明は、 $1 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ 以上の伝導電子を有する導電性マイエナイト型化合物からなることを特徴とする二酸化炭素の吸着還元剤、である。

【0018】

50

導電性マイエナイト型化合物は、構造中に内包する酸化物イオン (O_2^- , O_2^{2-}) を置換した電子が伝導電子となり、C 1 2 A 7 の場合、組成式 ($[Ca_{24}Al_{28}O_{64}]^{4+}(O_2^-)_{2-x}(e^-)_{2x}$) ($0 < x < 2$) で示される。電子で置換させることにより、伝導電子を $1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ 以上含ませることができる。伝導電子の理論的最大濃度はC 1 2 A 7 の場合 $2.3 \times 10^{21} \text{ cm}^{-3}$ である。伝導電子濃度が大きいほど還元能が大きい、 $1 \times 10^{18} / \text{cm}^3$ 程度が二酸化炭素の還元作用を検出できる限界であり、伝導電子濃度は $1 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ 以上であることが好ましい。伝導電子濃度の最大値としては、単結晶では $2.3 \times 10^{21} / \text{cm}^3$ 程度が可能である。

【0019】

この吸着還元剤の形状は、粉末、固体焼結体、薄膜、又は固体単結晶などのいずれでもよい。二酸化炭素は、吸着還元剤の表面に吸着される。

10

【0020】

この吸着還元剤を室温に保持するか、200 以下に加熱し、乾燥空气中、乾燥酸素中、又は不活性ガス雰囲気中で、二酸化炭素含有ガス、又は二酸化炭素を接触させて二酸化炭素を吸着させる。次いで、二酸化炭素を吸着した状態の該化合物を200 以上、該化合物の融点未満に加熱することによって、二酸化炭素を一酸化炭素に還元して該化合物から脱離させる。この吸着処理は、導電性マイエナイト型化合物を加熱しないで室温で行うことが好ましく、加温下で行う場合は200 以下が好ましい。200 を超えても吸着は可能であるが、エネルギー効率上好ましくない。

20

【0021】

また、この吸着還元剤を200 以上、該化合物の融点未満に加熱し、乾燥空气中、乾燥酸素中、又は不活性ガス雰囲気中で、二酸化炭素含有ガス、又は二酸化炭素を該化合物に接触させることによって、吸着と同時に二酸化炭素を一酸化炭素に還元して該化合物から脱離させる方法でもよい。前記の吸着及び/又は還元は加圧下、減圧下のいずれでも実施できるが、大気圧下で行うことがエネルギー消費が少なくて済み好ましい。

【0022】

吸着プロセスと還元プロセスを分離して行う方法の場合は、混合ガス中の二酸化炭素を分離、還元して生成物である一酸化炭素を回収するのに特に有効である。吸着プロセスと還元プロセスが分かれているので、吸着プロセスで二酸化炭素のみを吸着させ、残りのガスを排気した後一酸化炭素を脱離させれば効率よく一酸化炭素を回収できる。同時に二酸化炭素も脱離するが、脱離したガスを昇圧又は冷却することで二酸化炭素はドライアイスになるので一酸化炭素と二酸化炭素の分離は容易である。ただし、吸着還元剤の昇温、冷却を繰り返す必要があるため、吸着還元剤を高温に保持して、吸着プロセスと還元プロセスを同時に行う場合より余分なエネルギーを消費する。吸着プロセスと還元プロセスを同時に行う場合は、高純度の二酸化炭素を還元して生成物である一酸化炭素を回収するのに特に有効である。この方法は、反応系に二酸化炭素を循環させていけばいずれ全て一酸化炭素になる。また、この方法は、高純度の二酸化炭素や二酸化炭素混合ガスを処理して生成した一酸化炭素を回収する必要がない場合にも有効である。

30

【0023】

上記の加熱により一酸化炭素が主生成物として生成し、該化合物から脱離する。加熱により一酸化炭素が生成するのは、二酸化炭素が導電性マイエナイト型化合物に化学吸着し、該化合物に包接された伝導電子により二酸化炭素が活性化されるためと考えられる。ゼオライトを用いた物理吸着はゼオライトの細孔に二酸化炭素を取り込む吸着であるが、導電性マイエナイト型化合物は細孔の構造を持つものの、細孔の大きさは、ゼオライトの細孔と比べて1/10以下の大きさなので、ゼオライトのように内部に二酸化炭素は取り込めない。そこで、該化合物への二酸化炭素の吸着は、該化合物の最表面での解離吸着であろうと考えられる。

40

【0024】

二酸化炭素は、熱した炭素、亜鉛、鉄などの上を通すと一酸化炭素に還元されることが知られているが、二酸化炭素は非常に安定な化合物で、2000 で2%ぐらい一酸化炭素

50

と酸素に解離するにすぎない、と言われる。本発明の方法では加熱温度にも依るがほぼ20%~80%程度が還元される。二酸化炭素の還元に繰り返し使用しても導電性マイエナイト型化合物の劣化(伝導電子の減少)はほとんどないが、繰り返し使用して該化合物の導電性が低下した場合は、再度アニール等の方法で導電性を回復させることにより再使用できる。

【0025】

[導電性マイエナイト型化合物の定義]

本発明において、「マイエナイト型化合物」とは、鉱物のマイエナイトそれ自体、マイエナイト型岩石、及び鉱物のマイエナイト結晶と同型の結晶構造を有する複合酸化物をいう。導電性マイエナイト型化合物の代表組成は、式 $[Ca_{24}Al_{28}O_{64}]^{4+}(O^{2-})_{2-x}(e^{-})_{2x}$ ($0 < x \leq 2$)で示される。導電性マイエナイト型化合物は、例えば、焼結法で製造したC12A7を、例えば、Ca又はTiの金属蒸気中で、1100℃付近でアニールすることで得ることができる。導電性マイエナイト型化合物の製造方法自体は種々の方法が公知であり、本発明では、これらの方法で得られた該化合物を適宜使用できる。

10

【0026】

マイエナイト型化合物の結晶は内径0.4nm程の籠状の構造(ケージ)がその壁面を共有し、三次元的に繋がることで構成されている。通常、マイエナイト型化合物のケージの内部には O^{2-} などの負イオンが含まれているが、上記のアニールによってそれらを伝導電子に置換することが可能である。アニール時間を長くすることにより、導電性マイエナイト型化合物中の伝導電子濃度は多くなる。

20

【0027】

Ti金属蒸気中でアニールする場合は、24時間程度アニールすれば、3mm厚の単結晶マイエナイト型化合物でも、理論的最大の伝導電子濃度(C12A7の場合 $2.3 \times 10^{21} \text{ cm}^{-3}$)を有する導電性マイエナイト型化合物を得ることができる。また、化学量論組成のマイエナイト型化合物の融液を還元雰囲気中で固化しても良い。還元雰囲気中の固化で得られた導電性マイエナイト型化合物の伝導電子濃度は、 10^{21} cm^{-3} 未満である。

【0028】

また、 Ar^{+} イオンを高濃度にイオン打ち込みすることによっても作製できる。得られた導電性マイエナイト型化合物中の伝導電子濃度は、光吸収帯の強度から求めることができる($12CaO \cdot 7Al_2O_3$ の場合 2.8 eV)。伝導電子濃度が小さいときは、電子スピン共鳴吸収帯の強度からも伝導電子濃度を求めることができる。

30

【0029】

導電性マイエナイト型化合物は、上記の代表組成の式を構成するCaの一部又は全てがLi、Na、K、Mg、Sr、Ba、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Ir、Ru、Rh、Ptからなる群から選ばれる少なくとも一種類以上の典型金属元素、又は遷移金属元素で置換されていてもよい。また、この式を構成するAlの一部又は全てがB、Ga、C、Si、Fe、Geからなる群から選ばれる少なくとも一種類以上の典型金属元素、又は遷移金属元素で置換されていてもよい。さらに、上記の式を構成するOの一部又は全てがH、F、Cl、Br、Auからなる群から選ばれる少なくとも一種類以上の典型元素又は金属元素で置換されていてもよい。

40

【発明の効果】

【0030】

本発明の方法により、カルシウム、アルミニウム、酸素といったクラーク数上位の元素のみで構成された安価で無毒性の化合物を用い、還元剤として高価な金属化合物や水素を用いることなく、かつ、少ないエネルギー消費をもって、二酸化炭素を還元処理できる。また、還元処理する二酸化炭素のガス圧を高圧にして該化合物に接触させなくても選択的に化学吸着するので、二酸化炭素を高効率で分解することができる。また、100容積%の高濃度の二酸化炭素はもとより、排出ガス、天然ガス、大気中に含有される高濃度乃至低濃度の二酸化炭素も選択的に化学吸着し高効率で還元処理できる。

【図面の簡単な説明】

50

【0031】

【図1】実施例1における $C^{18}O_2$ 、 $C^{18}O$ 及びOの脱離量の温度依存性を示すグラフ。

【図2】実施例3における $C^{18}O$ の脱離量の温度依存性を示すグラフ。

【図3】各実施例、比較例において使用した試料ホルダーの概略とその使用形態を示す斜視図。

【発明を実施するための形態】

【0032】

以下、本発明の二酸化炭素の還元処理方法（以下、「本発明の方法」という）について詳細に説明する。本発明の方法は、導電性マイエナイト型化合物を用い、二酸化炭素を一酸化炭素に還元する方法である。

10

【0033】

本発明の方法に用いる導電性マイエナイト型化合物は、粉末、固体焼結体、薄膜、固体単結晶など、その形状はいずれでもよい。また、担体に担持されていてもよい。薄膜、固体単結晶以外はマイエナイト型化合物を経由することなく、原料から直接導電性マイエナイト型化合物を製造できる。また、原料として、マイエナイト型鉱物、マイエナイトを含有するスラグや焼却灰等も使用できる。

【0034】

粉末の作製は、化学当量組成の導電性マイエナイト型化合物の原料の粉末を還元雰囲気下で加熱すればよい。また、固体焼結体の作製は、化学当量組成のマイエナイト型化合物の原料粉末を還元雰囲気下で1300程度で加熱焼結し固化すれば良い。

20

【0035】

薄膜の作製は、マイエナイト型化合物の固体焼結体をターゲットに用い、パルスレーザー堆積法（PLD）、スパッター法、プラズマ溶射法などにより MgO 、 $Y_3Al_5O_{12}$ などの基板上に成膜したマイエナイト型化合物の薄膜を500以上で加熱しながら再度PLDによりマイエナイト型化合物薄膜を堆積して一体化させる。再度のPLDではプラズマ化されたマイエナイト型化合物が還元剤として働き該薄膜を導電体化させる。

【0036】

また、固体単結晶は、マイエナイト型化合物の原料粉末を1600程度で融解した融液を引き上げること（CZ法）によりマイエナイト型化合物単結晶を作製し、該単結晶を真空にしたガラス管中に金属Ca粉末又はTi粉末などと共に封入し還元雰囲気下で加熱すればよい。

30

【0037】

固体焼結体又は固体単結晶の導電性マイエナイト型化合物を粉末に加工することも可能である。粉末加工は、乳鉢中での粉砕、ジェットミルによる粉砕などを用いることができる。これらの方法により、伝導電子を $1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上含むマイエナイト型化合物を作製する。

【0038】

なお、作製法により粉末、固体焼結体、薄膜、固体単結晶に関わらずそれらの表面から伝導電子が抜けて本来の導電性が失われていることがある。その場合は、真空、不活性ガス中、又は還元雰囲気下において900以上～該化合物の融点（1250）未満で加熱し、最表面まで本来の導電性を回復させることが望ましい。

40

【0039】

二酸化炭素は、反応器内や排出ガス流路中に設置した導電性マイエナイト化合物の粉末、固体焼結体、薄膜、固体単結晶等に接触するように、乾燥空気中、乾燥酸素中、又は不活性ガス中で供給する。供給する二酸化炭素を含有するガスを供給前に脱水処理してもよい。

【0040】

マイエナイト型化合物は大気中では、水の吸着が優先されてしまい、また、過剰な水分下では化合物自体が分解してしまうので、二酸化炭素の化学吸着処理はできるだけ水分を含有しない雰囲気、すなわち、水蒸気分圧 10^{-3} 気圧程度以下の雰囲気である乾燥空気中、

50

乾燥酸素中、又は不活性ガス雰囲気中で行うのが好ましい。導電性マイエナイト型化合物の表面に付着している不純物を除去したり、導電性を十分に回復させたりするために該化合物を真空、不活性ガス中、又は還元性ガス雰囲気において900以上～該化合物の融点(1250)未満で加熱し、冷却した後に該化合物に二酸化炭素を化学吸着させることが好ましい。

【0041】

次に、二酸化炭素を化学吸着した状態の該化合物を加熱することによって、二酸化炭素を還元し、一酸化炭素を該化合物から脱離させる。加熱温度は200以上～該化合物の融点(1250)未満とする。COの脱離ピークが最大値になる温度は700程度なので、加熱温度は200～800がより好ましい。加熱雰囲気は、乾燥空気中、乾燥酸素中、又は不活性ガス雰囲気中でのよい。500未満であれば水分を含有していない乾燥雰囲気が好ましい。500以上では乾燥酸素雰囲気では伝導電子が酸素で置換されるため、不活性ガス雰囲気中が好ましい。

10

【0042】

加熱の際の該化合物の昇温の方法は特に限定されず、ヒーター、赤外線ランプ、通電加熱等、処理装置に適した方法を選択すればよい。昇温速度が遅いほど二酸化炭素の還元効率は上昇する。例えば、下記の実施例の結果では、昇温速度が5K/秒のときと比較して0.5K/秒では二酸化炭素の分解効率は30%から80%に上昇する。

【0043】

もちろん、二酸化炭素を流しながら該化合物をある温度で保持すればその温度での該化合物への化学吸着と一酸化炭素への還元による脱離が同時に起こる。したがって、該化合物を200以上、該化合物の融点未満に加熱し、乾燥空気中、乾燥酸素中、又は不活性ガス雰囲気中で、二酸化炭素含有ガス、又は二酸化炭素を該化合物に接触させることによって、二酸化炭素を一酸化炭素に還元させる方法も用いられる。ある温度に保持するということは昇温速度を究極に遅くする(0K/sec)ということになる。COの脱離ピークが最大値になる温度は700程度なので、二酸化炭素の分解開始温度の200以上、800以下の範囲で保持するのが最も好ましい。したがって、この場合、200～1000程度の高温排ガスを還元処理するのに適している。

20

【0044】

導電性マイエナイト化合物へ供給する二酸化炭素のガスの温度は実用上は室温が望ましいが該化合物の融点(1250)未満であればよい。-78.5以下だと導電性マイエナイト化合物への二酸化炭素の吸着層が多層化してしまい、該化合物と新たに吸着すべき二酸化炭素が接触しにくくなる。一方、二酸化炭素のガスの温度が700～1250の高温では二酸化炭素の吸着量が低下する。したがって、好ましくは室温～700、より好ましくは室温で大気圧の二酸化炭素を吸着させる。吸着させる二酸化炭素のガスの圧力は、通常、高圧になる程、吸着の効率はよくなるが該化合物の場合は標準の大気圧(100kPa)又は大気圧未満でも十分な吸着能を有している。

30

【0045】

以下に、実施例に基づいて、本発明をより詳細に説明する。なお、実施例では、不確定な要素を可能な限り排除するため、及び分解による生成物の同定に四重極質量分析装置を使用しているので真空チャンバーを反応容器として使用した。

40

【実施例1】

【0046】

<導電性マイエナイト型化合物の準備>

伝導電子濃度が約 $2 \times 10^{21} \text{ cm}^{-3}$ の導電性マイエナイト型化合物C12A7:e-の板を準備した。このC12A7:e-の板は以下の方法で製造した。チョコラルスキー法で作成したC12A7単結晶インゴットから、13mm×3mm×0.5mmの板を切り出し、5gのTi金属粉末と共に、石英管中に真空封入した。該石英管を電気炉に入れ、1100に24時間保持した後、空冷した。得られたC12A7:e-の板の伝導電子濃度は、該C12A7:e-の板の表面の光反射スペクトルを光吸収スペクトルに変換し、

50

2.8 eVの吸収バンドの強度から求めた。

【0047】

得られたC12A7:e-の板を80%のリン酸水溶液で10秒間化学エッチングした後、蒸留水で5秒間洗浄しリン酸水溶液を取り除いた。その後、無水メタノール及び無水アセトンでそれぞれ5分間超音波洗浄した。

【0048】

次に、図3に示すように、試料(C12A7:e-の板)1を通電加熱が行える試料ホルダーに取り付け、反応容器(図示せず)中に導入した。ここで、通電加熱が行える試料ホルダーとは上記試料1の両端を機械的に固定するものである。その固定は2枚の金属片2で試料1を挟み、ネジ3で締め付ける構造になっており、この金属片2は試料1に電源4から通電する際の電極としての役割も持っている。

10

【0049】

その後、真空ポンプを用いて反応容器の真空度を 1×10^{-5} Pa以下にして、C12A7:e-の板に電流を流し緩やかに1K/秒で昇温することで、C12A7:e-の板及び試料ホルダーに大気中で吸着した不純物を取り除いた。最終的に10Aの電流をC12A7:e-の板に流し1000で10分間加熱保持し、その後-5K/秒となるように電流を調節し、室温まで冷却した。この加熱保持により板の最表面までC12A7:e-本来の導電性を回復させた。

【0050】

<導電性マイエナイト型化合物による二酸化炭素の吸着>

20

次に、室温にて上記のC12A7:e-の板が設置してある反応容器にリーク弁を介して二酸化炭素を導入し、C12A7:e-の板に二酸化炭素を吸着させた後、再び真空ポンプを用いて反応容器内に残留した二酸化炭素を除去して二酸化炭素の吸着量を見積もった。2L(Langmuir: 1×10^{-6} torr)のガス雰囲気中に1秒間暴露することを1Lとする単位)以上の二酸化炭素の導入で最小見積もりで試料の全表面原子数の1/30吸着した。

【0051】

<導電性マイエナイト型化合物からの二酸化炭素と一酸化炭素の脱離>

反応容器内に残留した二酸化炭素を除去した後、C12A7:e-の板を通電加熱し、0.5K/秒で1000まで昇温して、脱離してくるガス種及び相対量を四重極質量分析計で測定し、また、反応容器内の真空度の変化から脱離してくるガスの絶対量を測定し、それぞれ、C12A7:e-の板の加熱温度との関係を調べた。

30

【0052】

C12A7:e-の板の温度が90付近から二酸化炭素(CO₂)、130付近から一酸化炭素(CO)及び原子状酸素(O)の脱離を確認した。CO及びOは1000までの昇温で脱離が完了しなかったが1000までの脱離量の相対比はCO₂:CO:O=1:8:2であり、脱離ガスの絶対量は脱離ガス分子の総数で約 3×10^{12} 個(約 1×10^{13} 個/cm²)であった。

【0053】

なお、反応容器は超高真空($\sim 1 \times 10^{-6}$ Pa以下)にしても排気が追いつかないCO₂とCOが残留してしまうので、単にそれらが吸着しただけではないことを確認するために、上記と同様の操作を二酸化炭素を構成する酸素を安定同位体である¹⁸Oで置換したC¹⁸O₂で行ったところ、脱離ガスの成分がC¹⁸O₂、C¹⁸O、¹⁸Oに変化した。図1は、0.5K/秒で1000まで昇温した際のC¹⁸O₂、C¹⁸O、¹⁸Oの脱離量の温度依存性である。

40

【実施例2】

【0054】

反応容器に導入する二酸化炭素を低濃度のものに変更した以外は実施例1と同じ条件で実施した。反応容器にリーク弁を介して二酸化炭素を1容積%含む乾燥酸素、又は二酸化炭素を1容積%含む乾燥窒素を導入し、C12A7:e-の板に二酸化炭素を吸着させた

50

後、真空ポンプを用いて反応容器に残留する該乾燥酸素又は該乾燥窒素を除去した。

【0055】

二酸化炭素を1容積%含む乾燥酸素、又は二酸化炭素を1容積%含む乾燥窒素のいずれの気体を導入した場合においても、C12A7:e-の温度が90℃付近から二酸化炭素(CO₂)、130℃付近から一酸化炭素(CO)及び原子状酸素(O)の脱離を確認した。

【実施例3】

【0056】

実施例1において、加熱温度の上限を1000℃から500℃に変更してCO₂吸着-昇温脱離(5K/秒)の操作を10回繰り返したところ、500℃までの二酸化炭素と一酸化炭素の脱離量の相対比、及び脱離ガスの絶対量に際立った変化は見られなかった(図2参照)。図2に、1回目と10回目のスペクトルのグラフを示す。ここで、10回目は900℃まで上昇させており、スペクトルはその一部を示している。

10

【実施例4】

【0057】

実施例1の導電性C12A7:e-の板に代えて粉末を用いた。

<導電性マイエナイト型化合物の準備>

CaCO₃及びAl₂O₃の各粉末をCaとAlの割合が11:7となるように混合し、アルミナ坩堝中にて1300℃で6時間加熱した。得られた粉末をシリカガラス管内に挿入し1×10⁻⁴Paの真空中で1100℃で15時間加熱した。これにより得た粉末3gを、シリカガラス管内に金属Ca粉末0.18gとともに挿入し、700℃で15時間加熱することにより内部を金属Ca蒸気雰囲気として、伝導電子濃度が約2×10²¹cm⁻³のC12A7:e-の粉末を得た。得られたC12A7:e-粉末の伝導電子濃度は、拡散反射スペクトルを光吸収スペクトルに変換し、2.8eVの吸収バンドの強度から求めた。

20

【0058】

次に、C12A7:e-粉末をTaで作製した坩堝に入れ、真空中に設置したプレート型アルミナセラミックヒーター(坂口電熱(株)製MS-2)上に設置した。その後、ヒーターに通電し、真空度が1×10⁻⁵Pa以上にならないように350℃で24時間加熱することで、C12A7:e-粉末、坩堝及びヒーターに大気中で付着したガスを脱離させた。

30

【0059】

<導電性マイエナイト型化合物による二酸化炭素の吸着>

次に、室温にて上記の反応容器にリーク弁を介して二酸化炭素を導入し、C12A7:e-の粉末に二酸化炭素を吸着させた後、真空ポンプを用いて反応容器内に残留した二酸化炭素を除去した。

【0060】

<導電性マイエナイト型化合物からの二酸化炭素と一酸化炭素の脱離>

その後、再びヒーターに通電しC12A7:e-の粉末を加熱し、300℃まで昇温して、脱離してくるガス種を四重極質量分析計で測定したところ、一酸化炭素の脱離を確認した。

40

【0061】

[比較例1]

実施例1のC12A7:e-の板の代わりに、電子を含まない化学当量組成のC12A7単結晶の板を試料として用いて実施例1と同様の条件で操作を行った。実施例1と同様に二酸化炭素の吸着が観察された。二酸化炭素を吸着した試料を加熱する際は、電子を含まないC12A7単結晶は通電加熱が出来ないのでシリコン単結晶とC12A7単結晶を接合してヒーターとして通電した。C12A7:e-と同等のCO₂(C¹⁸O₂)の脱離が観測されたがCO(C¹⁸O)の脱離は観測されなかった。

【0062】

50

【比較例 2】

比較例 1 の C 1 2 A 7 単結晶の板の代わりに、電気伝導度が小さい $1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ の電子を含む化学当量組成の C 1 2 A 7 薄膜試料を用いて比較例 1 と同様の条件で操作を行った。実施例 1 と同様に二酸化炭素の吸着が観察された。二酸化炭素を吸着した試料を加熱すると実施例 1 と同等の CO_2 (C^{18}O_2) の脱離が観測されたが CO (C^{18}O) の脱離は観測されなかった。


【産業上の利用可能性】

【0063】


本発明の方法は、カルシウム、アルミニウム、酸素といったクラーク数上位の元素のみからなる安価な無毒性の化合物を繰り返し使用し、金属化合物や水素等の還元剤を使用することなく、二酸化炭素を還元し、高効率で一酸化炭素を生成することを可能とする。さらに、本発明の方法は、二酸化炭素が排気ガスや大気などに混入している場合でも選択的に二酸化炭素を化学吸着して、還元できることから二酸化炭素を含有する様々なガスに適用できる。また、一酸化炭素は、燃料や C 1 化学の重要な原料化合物であるので、本発明の方法は、二酸化炭素排出量の削減以外にも二酸化炭素の資源化に利用できる。

10


【図 1】



【図 3】



【図 2】



フロントページの続き

Fターム(参考) 4G066 AA30B AE17B AE20B BA03 BA09 BA31 CA35 DA01
4G146 JA01 JA02 JB04 JC02 JC05 JC08 JC18 JC27 JD03 JD10