

(19) 日本国特許庁(JP)

## 再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02002/072661

発行日 平成16年7月22日(2004.7.22)

(43) 国際公開日 平成14年9月19日(2002.9.19)

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>

C08G 61/12

F I

C08G 61/12

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 25 頁)

出願番号	特願2002-571565 (P2002-571565)	(71) 出願人	503360115
(21) 国際出願番号	PCT/JP2002/001774		独立行政法人 科学技術振興機構
(22) 国際出願日	平成14年2月27日(2002.2.27)		埼玉県川口市本町4丁目1番8号
(31) 優先権主張番号	特願2001-64202 (P2001-64202)	(71) 出願人	301021533
(32) 優先日	平成13年3月8日(2001.3.8)		独立行政法人産業技術総合研究所
(33) 優先権主張国	日本国(JP)		東京都千代田区霞が関1-3-1
(31) 優先権主張番号	特願2001-310029 (P2001-310029)	(74) 代理人	100102668
(32) 優先日	平成13年10月5日(2001.10.5)		弁理士 佐伯 憲生
(33) 優先権主張国	日本国(JP)	(72) 発明者	牧岡 良和
(31) 優先権主張番号	特願2001-310030 (P2001-310030)		茨城県つくば市梅園2丁目27-4-102
(32) 優先日	平成13年10月5日(2001.10.5)	(72) 発明者	田中 正人
(33) 優先権主張国	日本国(JP)		茨城県つくば市高野台3-10-5
(31) 優先権主張番号	特願2001-310031 (P2001-310031)	(72) 発明者	林 輝幸
(32) 優先日	平成13年10月5日(2001.10.5)		千葉県松戸市松戸159-1-2-502
(33) 優先権主張国	日本国(JP)		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 9-オキソ-9-ホスファフルオレン-2, 7-ジイル骨格を主鎖に含む重合体及びその製造方法

## (57) 【要約】


本発明は、発光素子やエレクトロクロミック素子の構成材料等として利用可能な9-オキソ-9-ホスファフルオレン-2, 7-ジイル骨格、該骨格とピニレン骨格またはアリーレン骨格を主鎖に含む重合体およびその製造方法を提供することを課題とする。

本発明は、2, 7-ジハロ-9-オキソ-9-ホスファフルオレンを脱ハロゲン重縮合させるか、アリーレンビスポロン酸と反応させて重縮合させるか又はオレフィンと重縮合させることにより得られる、発光素子やエレクトロクロミック素子の構成材料として利用可能な重合体及び該製造方法に関する。

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

一般式 [ I ]




[ 式中の - Q - は単結合、 - Ar - (但し Ar はアリーレン基を示す。 ) 又は下記一般式 [ I I ]



(但し、 R ' は水素原子、置換基を有していてもよいアルキル基、同シクロアルキル基、同アリール基、同アラルキル基、シアノ基又はアルコキシカルボニル基を示し、上記式中のオレフィン結合のいずれの炭素に結合していても良い。 ) で示されるビニレン基を示し、 R は水素原子、置換基を有していてもよいアルキル基、同シクロアルキル基、同アラルキル基、同アリール基、同アルコキシ基、同シクロアルキロキシ基、同アラルキロキシ基又は同アリーロキシ基を示す。 n は 3 ~ 3 0 0 0 0 の整数を示す。 ] で表される、 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン - 2 , 7 - ジイル骨格及びビニレン骨格を主鎖に含む重合体。

## 【請求項 2】


一般式 [ I ] において、 - Q - が単結合である、下記一般式 [ I I I ]



( 式中の R および n は前記と同じ。 ) で表される請求の範囲第 1 項に記載の重合体。

## 【請求項 3】


一般式 [ I ] において、 - Q - が - Ar - である下記一般式 [ I V ]



( 式中の Ar 、 R および n は前記と同じ。 ) で表される、請求の範囲第 1 項に記載の重合体。

## 【請求項 4】

一般式 [ I ] において、 - Q - が前記一般式 [ I I ] で示されるビニレン基である下記一般式 [ V ]



( 式中の R ' 、 R および n は前記と同じ。 ) で表される、請求の範囲第 1 項に記載の重合体。

10

20


30

40

50

## 【請求項 5】

一般式 [ V I ]



[VI]

(式中の R 及び X は前記と同じ。) で表される 2, 7 - ジハロ - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレンを脱ハロゲン重縮合させるか、アリーレンビスポロン酸と反応させて重縮合させるか又はオレフィンと重縮合反応させることを特徴とする請求の範囲第 1 項に記載の重合体の製造方法。

10

## 【請求項 6】

重縮合反応を遷移金属化学種の存在下を実施する請求の範囲第 5 項に記載の製造方法。

## 【請求項 7】

遷移金属化学種が低原子価遷移金属化学種である請求の範囲第 6 項に記載の製造方法。

## 【請求項 8】

低原子価でない遷移金属化学種に還元剤を加えて発生させた低原子価遷移金属化学種を用いて重縮合反応を実施する請求の範囲第 7 項に記載の製造方法。

## 【請求項 9】

遷移金属がニッケルである請求の範囲第 6 項 ~ 第 8 項の何れかに記載の製造方法。

20

## 【請求項 10】

遷移金属がパラジウムである請求の範囲第 6 項 ~ 第 8 項の何れかに記載の製造方法。

## 【請求項 11】

一般式 [ V I ] で表される 2, 7 - ジハロ - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレンを脱ハロゲン重縮合させることを特徴とする請求範囲第 2 項に記載の重合体の製造方法。

## 【請求項 12】

重縮合反応を遷移金属化学種の存在下を実施する請求の範囲第 11 項に記載の製造方法。

## 【請求項 13】

遷移金属化学種が低原子価遷移金属化学種である請求の範囲第 12 項に記載の製造方法。

## 【請求項 14】

低原子価でない遷移金属化学種に還元剤を加えて発生させた低原子価遷移金属化学種を用いて重縮合反応を実施する請求の範囲第 13 項に記載の製造方法。


30

## 【請求項 15】

遷移金属がニッケルである請求の範囲第 12 項 ~ 第 14 項の何れかに記載の製造方法。

## 【請求項 16】

一般式 [ V I ] で表される 2, 7 - ジハロ - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレンに下記一般式 [ V I I ]



[VII]

(式中の A r は前記と同じ。)

で表されるアリーレンビスポロン酸を反応させて重縮合することを特徴とする、請求の範囲第 3 項に記載の重合体の製造方法。

40

## 【請求項 17】

重縮合反応をパラジウム触媒の存在下を実施する請求の範囲第 16 項に記載の製造方法。

## 【請求項 18】

パラジウム触媒が低原子価の錯体触媒である請求の範囲第 17 項に記載の製造方法。

## 【請求項 19】

パラジウム触媒が、3級ホスフィンまたは3級ホスファイトを配位子とする2価の錯体である請求の範囲第 17 項に記載の製造方法。

## 【請求項 20】

パラジウム触媒が、反応系中で容易に低原子価錯体に変換し得る前駆体錯体である請求の

50


範囲第 17 項に記載の製造方法。

【請求項 21】

パラジウム触媒が、3級ホスフィンまたは3級ホスファイトを配位子として含まないパラジウム錯体と、3級ホスフィン又は/及び3級ホスファイトとを併用し、反応系中で形成させた3級ホスフィン又は/及び3級ホスファイトを配位子とする低原子価錯体である請求の範囲第 17 項に記載の製造方法。

【請求項 22】

一般式 [VI] で示される 2,7-ジハロ-9-オキソ-9-ホスファフルオレンと一般式 [VII] の



[VII]

10

(式中の R' は前記と同じ。) で表されるオレフィンとを重縮合反応させることを特徴とする、請求の範囲第 4 項に記載の重合体の製造方法。

【請求項 23】

オレフィンがエチレンである請求の範囲第 22 項に記載の製造方法。

【請求項 24】

重縮合反応を遷移金属化学種の存在下に実施する請求の範囲第 22 項又は第 23 項に記載の製造方法。

【請求項 25】

遷移金属化学種が低原子価遷移金属化学種である請求の範囲第 24 項に記載の製造方法。

20

【請求項 26】

低原子価でない遷移金属化学種に還元剤を加えて発生させた低原子価遷移金属化学種を用いて重縮合反応を実施する請求の範囲第 25 項に記載の製造方法。

【請求項 27】

遷移金属がパラジウムである請求の範囲第 24 項～第 26 項の何れかに記載の製造方法。

【請求項 28】

パラジウム触媒が、3級ホスフィンまたは3級ホスファイトを配位子とする2価の錯体である請求の範囲第 27 項に記載の製造方法。

【請求項 29】

パラジウム触媒が、反応系中で容易に低原子価錯体に変換し得る前駆体錯体である請求の範囲第 27 項に記載の製造方法。


30

【請求項 30】

パラジウム触媒が、3級ホスフィンまたは3級ホスファイトを配位子として含まないパラジウム錯体と、3級ホスフィン又は/及び3級ホスファイトとを併用し、反応系中で形成させた3級ホスフィン又は/及び3級ホスファイトを配位子とする低原子価錯体である請求の範囲第 27 項に記載の製造方法。

【請求項 31】

一般式 [I] の




[I]

40

(式中の -Q-、R 及び n 前記と同じ) で表される、9-オキソ-9-ホスファフルオレン-2,7-ジイル骨格を含む重合体を含んでなる発光素子又はエレクトロクロミック素子。


【請求項 32】

一般式 [IX] の



[IX]

(式中の R は水素原子、置換基を有していてもよいアルキル基、同シクロアルキル基、同アラルキル基、同アリール基、同アルコキシ基、同シクロアルキロキシ基、同アラルキロキシ基又は同アリーロキシ基を示す。) で表される 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレンをハロゲン分子でハロゲン化することを特徴とする、一般式 [ V I ]



[VI]

10

(式中の R は前記と同じ。 X はハロゲン原子を示す。) で表される、 2 , 7 - ジハロ - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン化合物の製造方法。

【請求項 3 3】

ハロゲン化反応をルイス酸触媒の存在下を実施する請求の範囲第 3 2 項に記載の製造方法。

【請求項 3 4】

ルイス酸触媒が金属又は金属塩である請求の範囲第 3 3 項に記載の製造方法。


20

【請求項 3 5】

ルイス酸触媒を構成する金属が鉄、アルミニウム又はアンチモンである請求の範囲第 3 4 項に記載の製造方法。

【請求項 3 6】

一般式 [ V I ]



[VI]

30

(式中の R 及び X は前記と同じ。) で表される、 2 , 7 - ジハロ - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン化合物。

【発明の詳細な説明】

技術分野

本発明は、リン原子で縮環された 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン - 2 , 7 - ジイル骨格を主鎖を含む重合体に関する。詳しくは、当該骨格、当該骨格とビニレン基、および当該骨格とアリール基を主鎖を含む重合体及びその製造方法、並びにその発光素子または、エレクトロクロミック素子の構成材料としての用途に関するものである。

背景技術

9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン化学種の製造法は公知である。しかしながら、 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン - 2 , 7 - ジイル骨格、或いは該骨格とビニレン骨格またはアリーレン骨格を主鎖を含む重合体およびその製造方法、並びに該重合体の発光素子又はエレクトロクロミック素子材料としての挙動は知られていない。また、当該重合体の原料モノマーとして用いられる 2 , 7 - ジハロ - 9 - アルキル - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン化合物およびその製造方法も知られていない。

40

発明の開示


本発明は、発光素子やエレクトロクロミック素子の構成材料等として利用可能な 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン - 2 , 7 - ジイル骨格、該骨格とビニレン骨格またはアリーレン骨格を主鎖を含む重合体およびその製造方法を提供することを課題とする。また、こ

50

これらの重合体の原料モノマーとして用いられる 2,7-ジハロ-9-アルキル-9-オキソ-9-ホスファフルオレン化合物及びその製造方法を提供することを課題とする。


発明を実施するための最良の形態

本発明は、一般式 [ I ]



[ I ]


[ 式中の - Q - は単結合、- Ar - (但し Ar はアリーレン基を示す。 ) 又は下記一般式 [ I I ]



[ II ]

(但し、R' は水素原子、置換基を有していてもよいアルキル基、同シクロアルキル基、同アリール基、同アラルキル基、シアノ基又はアルコキシカルボニル基を示し、上記式中のオレフィン結合のいずれの炭素に結合していても良い。 ) で示されるビニレン基を示し、R は水素原子、置換基を有していてもよいアルキル基、同シクロアルキル基、同アラルキル基、同アリール基、同アルコキシ基、同シクロアルキロキシ基、同アラルキロキシ基又は同アリーロキシ基を示す。 n は 3 ~ 30000 の整数を示す。 ] で表される、9-オキソ-9-ホスファフルオレン-2,7-ジイル骨格及びビニレン骨格を主鎖に含む重合体及びその製造方法並びに該重合体を含んでなる発光素子又はエレクトロクロミック素子に関する。


上記一般式 [ I ] において、- Q - が単結合の場合、下記一般式 [ I I I ]



[ III ]

( 式中の R および n は前記と同じ。 ) で表される、9-オキソ-9-ホスファフルオレン-2,7-ジイル骨格を主鎖に含む重合体となる。


また、上記一般式 [ I ] において - Q - が - Ar - の場合、下記一般式 [ I V ]



[ IV ]

( 式中 R、Ar 及び n は前記と同じ。 ) で表される、9-オキソ-9-ホスファフルオレン-2,7-ジイル骨格とアリーレン骨格を主鎖に含む重合体となる。

さらに、前記一般式 [ I ] において - Q - が前記一般式 [ I I ] で示されるビニレン基の場合、下記一般式 [ V ]



[ V ]

( 式中の R、R' 及び n は前記と同じ。 ) で表される、9-オキソ-9-ホスファフルオレン-2,7-ジイル骨格及びビニレン骨格を主鎖に含む重合体となる。

一般式 [ I ]、[ I I I ]、[ I V ] 及び [ V ] において、R は、水素原子、置換基を有

していてもよいアルキル基、同シクロアルキル基、同アラルキル基、同アリール基、同アルコキシ基、同シクロアルキロキシ基、同アラルキロキシ基又は同アリーロキシ基を示す。

前記 R が置換基を有していてもよいアルキル基である場合のアルキル基としては、好ましくは炭素数 1 ~ 20、より好ましくは 1 ~ 15 の直鎖状又は分枝状のアルキル基が挙げられ、その具体例としては、メチル基、エチル基、n - 又は i s o - プロピル基、n - 、 i s o - 、 s e c - 又は t e r t - ブチル基、n - 、 i s o - 、 s e c - 、 t e r t - 又は n e o - ペンチル基、n - ヘキシル基、n - ヘプチル基、n - オクチル基、2 - オクチル基、n - ノニル基などが例示される。

前記 R が置換基を有していてもよいシクロアルキル基である場合のシクロアルキル基としては、好ましくは炭素数 5 ~ 18、より好ましくは 5 ~ 10 のシクロアルキル基が挙げられ、その具体例としては、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロオクチル基、シクロドデシル基などが例示される。

前記 R が置換基を有していてもよいアラルキル基である場合のアラルキル基としては、好ましくは炭素数 7 ~ 13、より好ましくは 7 ~ 11 のアラルキル基が挙げられ、その具体例としては、ベンジル基、フェネチル基、ナフチルメチル基などが例示される。

前記 R が置換基を有していてもよいアリール基である場合のアリール基としては、好ましくは炭素数 6 ~ 18、より好ましくは 6 ~ 14 のアリール基が挙げられ、その具体例としては、フェニル基、ナフチル基、トリル基、キシリル基などが例示される。

前記 R が置換基を有していてもよいアルコキシ基である場合のアルコキシ基としては、好ましくは炭素数 1 ~ 20、より好ましくは 1 ~ 15 のアルコキシ基が挙げられ、その具体例としては、メトキシ基、エトキシ基、n - 又は i s o - プロポキシ基、n - 、 i s o - 、 s e c - 又は t e r t - ブトキシ基、n - 、 i s o - 、 s e c - 、 t e r t - 又は n e o - ペンチロキシ基、n - ヘキシロキシ基、n - ヘプチロキシ基、n - オクチロキシ基、2 - オクチロキシ基などが例示される。

前記 R が置換基を有していてもよいシクロアルキロキシ基である場合のシクロアルキロキシ基としては、好ましくは炭素数 5 ~ 18、より好ましくは 5 ~ 10 のシクロアルキロキシ基が挙げられ、その具体例としては、シクロペンチロキシ基、シクロヘキシロキシ基、シクロオクチロキシ基、シクロドデシロキシ基などが例示される。

前記 R が置換基を有していてもよいアラルキロキシ基である場合のアラルキロキシ基としては、好ましくは炭素数 7 ~ 13、より好ましくは 7 ~ 11 のアラルキロキシ基が挙げられ、その具体例としては、ベンジロキシ基、フェネチロキシ基、ナフチルメチロキシ基などが例示される。

前記 R が置換基を有していてもよいアリーロキシ基である場合のアリーロキシ基としては、好ましくは炭素数 6 ~ 18、より好ましくは 6 ~ 14 のアリーロキシ基が挙げられ、その具体例としては、フェノキシ基、1 - 又は 2 - ナフチロキシ基、トリロキシ基、キシリロキシ基などが例示される。

これらアルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、アリール基、アルコキシ基、シクロアルキロキシ基、アラルキロキシ基及びアリーロキシ基の置換基としては、例えばメチル基、エチル基、n - 又は i s o - プロピル基等のアルキル基、例えばメトキシ基、エトキシ基等のアルコキシ基、例えばフッ素、塩素、臭素、ヨウ素等のハロゲン原子等が挙げられるが、これ以外のもので、本発明の製造方法に係る重縮合反応に支障を来さないものであれば何れの置換基でも良い。

前記一般式 [ I V ] において、A r は置換又は無置換のアリーレン基を示し、そのアリーレン基の炭素数は 6 ないし 14 の範囲である。具体例としては、1, 4 - フェニレン基、2 - メチル - 1, 4 - フェニレン基、2, 5 - ジメチル - 1, 4 - フェニレン基、2, 3 - ジメチル - 1, 4 - フェニレン基、2, 3, 5, 6 - テトラメチル - 1, 4 - フェニレン基、2, 5 - ジメトキシ - 1, 4 - フェニレン基、2, 5 - ジヘキシロキシ - 1, 4 - フェニレン基、2, 5 - ビス ( 1 - メチルヘプチロキシ ) - 1, 4 - フェニレン基などが例示される。

前記一般式 [ I I ] 及び [ V ] において、R' は水素原子、置換基を有しても良いアルキル基、同シクロアルキル基、同アリール基、同アラルキル基、シアノ基又はアルコキシカルボニル基を示す。


R' が置換基を有しても良いアルキル基、同シクロアルキル基、同アリール基、同アラルキル基の場合のアルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基の定義及び具体例、並びに置換基の定義及び具体例は、R についてそれぞれ前記したものと同一である。

R' がアルコキシカルボニル基の場合のアルコキシカルボニル基は、好ましくは炭素数 1 ~ 20、より好ましくは 1 ~ 15 のアルコキシ基を含むものが挙げられ、具体例としては、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、n - 又は i s o - プロポキシカルボニル基、n - 、i s o - 、s e c - 又は t e r t - ブトキシカルボニル基、n - 、i s o - 、s e c - 、t e r t - 又は n e o - ペントキシカルボニル基、n - ヘキソキシカルボニル基、n - ヘプトキシカルボニル基、n - オクトキシカルボニル基、2 - オクトキシカルボニル基などが例示される。

10

これらの R' は、オレフィンのどの部位に結合していても良い。

前記一般式 [ I I I ] で表される重合体は、下記一般式 [ V I ]



[VI]

20

( 式中の R は前記と同じ。X はハロゲンを示す。 ) で示される 2 , 7 - ジハロ - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレンを脱ハロゲン重縮合することによって製造することができる。

上記一般式 [ V I ] において、X で示されるハロゲン原子の具体例としては、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられる。

当該重縮合反応は、遷移金属化学種、殊に一般に酸化的付加反応として知られる反応形式において有機ハロゲン化合物に対し反応活性を示す低原子価遷移金属化学種の存在下に効果的に進行する。遷移金属としては、周期律表第 8 ないし 10 族のいわゆる後周期遷移金属が好ましく、具体的には、鉄、ルテニウム、コバルト、ロジウム、イリジウム、ニッケル、パラジウム、白金などが例示されるが、ニッケルが特に好ましい。低原子価遷移金属化学種は、あらかじめ調製して用いても良いが、原子価のより高い遷移金属化学種に還元剤を加えて発生させ、それをそのまま用いることも出来る。この場合の還元剤としては、水素化ホウ素ナトリウム、水素化リチウムアルミニウム、金属亜鉛、ヒドラジン等が用いられる。遷移金属化学種は、前記 2 , 7 - ジハロ - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレンに対して 1 当量以上用いるのが好ましいが、還元剤の存在下を実施する場合には、いわゆる触媒量の使用でも目的を達することが出来る。

30


当該重縮合反応は、種々の温度で実施できるが、通常 - 70 ~ 180 、特に 0 ~ 150 が好ましい。

当該重縮合反応においては、溶媒を用いることが好ましい。その具体例としては、N , N - ジメチルホルムアミド、ヘキサメチルリン酸トリアミド、トルエン、ベンゼン、テトラヒドロフランなどが例示される。重縮合の進行にとって用いる溶媒の量に制限はないが、前記 2 , 7 - ジハロ - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン 1 m m o l に対して通常は 0 . 1 ~ 100 m L、好ましくは 1 ~ 20 m L である。

40

反応後の後処理法は、自体公知の押し出し晶出、濾取および水洗などを行えばよく、生成物の単離及び精製は再沈澱等によって容易に行うことができる。

前記一般式 [ I V ] で示される重合体は、一般式 [ V I ] で示される 2 , 7 - ジハロ - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレンを溶媒に溶かし、一般式 [ V I I ]



( A r は前記と同じ。 ) で表されるアリーレンビスボロン酸を反応させて重縮合すること

50



によって製造することができる。

好ましく用いられるアリーレンビスボロン酸の具体例としては、1, 2 - フェニレンビスボロン酸、1, 3 - フェニレンビスボロン酸、1, 4 - フェニレンビスボロン酸、2 - メチル - 1, 4 - フェニレンビスボロン酸、2, 5 - ジメチル - 1, 4 - フェニレンビスボロン酸、2, 3 - ジメチル - 1, 4 - フェニレンビスボロン酸、1, 4 - ジメチル - 2, 3 - フェニレンビスボロン酸、2, 3, 5, 6 - テトラメチル - 1, 4 - フェニレンビスボロン酸、2, 5 - ジメトキシ - 1, 4 - フェニレンビスボロン酸、2, 5 - ジヘキシロキシ - 1, 4 - フェニレンビスボロン酸、2, 5 - ビス(1 - メチルヘプチロキシ) - 1, 4 - フェニレンジボロン酸などが例示される。

アリーレンビスボロン酸は、前記 2, 7 - ジハロ - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン 1 当量あたり 0.5 ~ 2 当量、好ましくは 0.7 ~ 1.2 当量の割合で用いられる。 10

当該重縮合反応は、パラジウム触媒の存在下に好ましい速度で進行する。パラジウム触媒としては、公知の種々のものを用いることができるが、好適なものはいわゆる低原子価の錯体であり、3 級ホスフィンや 3 級ホスファイトを配位子とする 2 価の錯体が特に好ましい。また、反応系中で容易に低原子価に変換される適当な前駆体を用いることも好ましい態様である。

さらに、反応系中で、3 級ホスフィンや 3 級ホスファイトを配位子として含まない錯体と 3 級ホスフィンやホスファイトを混合し、反応系中で 3 級ホスフィン又はホスファイトを配位子とする低原子価錯体を形成させる方法も好ましい態様である。これらのいずれかの方法で有利な性能を発揮する配位子としては、種々の 3 級ホスフィンや 3 級ホスファイト 20 が挙げられる。

本反応において、好適に用いることができる配位子を例示すると、トリフェニルホスフィン、ジフェニルメチルホスフィン、フェニルジメチルホスフィン、1, 4 - ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン、1, 3 - ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパン、1, 1' - ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン、トリメチルホスファイト、トリフェニルホスファイトなどが挙げられる。これらに組み合わせて、若しくは、組み合わせることなく用いられる、3 級ホスフィンや 3 級ホスファイトを配位子として含まない錯体としては、ビス(ジベンジリデンアセトン)パラジウム、酢酸パラジウム、ジクロロビス(ベンゾニトリル)パラジウム、ジクロロ(1, 5 - シクロオクタジエン)パラジウム(II)、パラジウム(II)ビスヘキサフルオロペンタンジオナート、パラジウム(II)ビスペンタンジオナートなどが挙げられるが、これらに限定されるものではない。また、好適に用いられるホスフィン又はホスファイト錯体としては、ジメチルビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム、ジメチルビス(ジフェニルメチルホスフィン)パラジウム、ジメチルビス(ジメチルフェニルホスフィン)パラジウム、ジメチルビス(トリエチルホスフィン)パラジウム、(エチレン)ビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム、ビス(トリシクロヘキシルホスフィン)パラジウム、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウムなどが挙げられる。 30

パラジウム錯体は、2, 7 - ジハロ - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン 1 当量あたり 0.00001 ~ 20 当量、好ましくは 0.0001 ~ 2 当量の割合で用いられる。

前記のパラジウム錯体によるカップリング反応では、塩基を用いることにより好ましい速度が達成される。塩基としては種々の無機又は有機塩基を用いることが出来、その具体例としては、炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、酸化リチウム、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、水酸化バリウム、リン酸三リチウム、リン酸三ナトリウム、リン酸三カリウム、フッ化セシウム、炭酸セシウム、酸化アルミニウム、トリメチルアミン、トリエチルアミン、N, N, N', N' - テトラメチルエチレンジアミン、ジイソプロピルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、N - メチルピペリジン、2, 2, 6, 6 - テトラメチル - N - メチルシピペリジン、ピリジン、4 - ジメチルアミノピリジン、N - メチルモルホリン、ナトリウムエトキシド、カリウム tert - ブトキシドなどが例示される。使用する塩基は、2, 7 - ジハロ - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン 1 当量に対 40 50


して1～100当量、好ましくは2～20当量の割合で用いられる。

本反応は、種々の温度で実施できるが、通常-70～180、特に0～150が好ましい。

本反応においては、溶媒を用いることが好ましい。その具体例としては、N,N-ジメチルホルムアミド、ヘキサメチルリン酸トリアミド、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、テトラヒドロフラン、水などが例示される。重縮合の進行にとって用いる溶媒の量に制限はないが、2,7-ジハロ-9-オキソ-9-ホスファフルオレン1mmolに対して通常は0.1～100mL、好ましくは1～20mLである。

反応後の後処理法は、自体公知の押し出し晶出、濾取および水洗などを行えばよく、生成物の単離及び精製は再沈澱等によって容易に行うことができる。

前記一般式[V]で表される重合体は、上記一般式[V I]で示される2,7-ジハロ-9-オキソ-9-ホスファフルオレンと下記一般式[V I I I]で示されるオレフィンを一般にヘック反応として知られる重縮合反応に付すことによって製造することができる。



[VIII]

(式中のR'は、前記と同じ。)

当該重縮合反応は、遷移金属化学種、殊にヘック反応に一般に用いられる遷移金属化学種の存在下に効率的に進行する。遷移金属としては、周期律表第8ないし10族のいわゆる後周期遷移金属が好ましく、低原子価のもの、特にニッケル、パラジウムを含む低原子価のものが効果的である。低原子価遷移金属化学種は、あらかじめ調製して用いても良いが、反応系中で容易に低原子価遷移金属化学種に変換される適当な前駆体を用いることも好ましい態様である。これらのあらかじめ調製して用いる態様、前駆体を用いる態様のいずれかの態様で用いられる遷移金属化学種として、金属粉末等の金属単体、活性炭等に担持した金属、各種の配位子を配位した金属塩または金属錯体などが挙げられる。3級ホスフィンや3級ホスファイト、イミン類、ピリジン誘導体を配位子とする錯体や、上記の後周期の金属化学種にこれらの配位子を添加して発生する化学種は特に好ましく用いられる。本反応において、好適に用いることができる配位子を例示すると、トリフェニルホスフィン、ジフェニルメチルホスフィン、フェニルジメチルホスフィン、トリ(2-フリル)ホスフィン、1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン、1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパン、1,1'-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン、トリメチルホスファイト、トリフェニルホスファイト、フェニル亜ホスホン酸ジメチル、ジフェニル亜ホスフィン酸メチル、エチレン-1,2-ビスオキサゾリン、ジフェニルホスフィノメチルオキサゾリン、ピリジン、1,1'-ジピリジル、オルトフェナントロリンなどが挙げられる。

本反応においてこれらのあらかじめ調製して用いる態様、前駆体を用いる態様のいずれかの態様で用いられる遷移金属化学種として、好適に用いられる遷移金属化学種を具体的に例示すると、パラジウム粉末、活性炭担持パラジウム、ビス(ジベンジリデンアセトン)パラジウム、塩化パラジウム、酢酸パラジウム、ジクロロビス(ベンゾニトリル)パラジウム、ジクロロ(1,5-シクロオクタジエン)パラジウム(II)、パラジウム(II)ビスヘキサフルオロペンタンジオナート、パラジウム(II)ビスペンタンジオナート、ジメチルビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム、ジメチルビス(ジフェニルメチルホスフィン)パラジウム、ジメチルビス(ジメチルフェニルホスフィン)パラジウム、ジメチルビス(トリエチルホスフィン)パラジウム、ジメチル[1,1'-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン]パラジウム、ジメチル[1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン]パラジウム、(エチレン)ビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム、ビス(トリシクロヘキシルホスフィン)パラジウム、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム、ジクロロ(オルトフェナントロリン)パラジウム、ジクロロ[エチレン-1,2-ビスオキサゾリン]パラジウム、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)ニッケル、などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。

10

20

30

40

50

遷移金属化学種は、前記 2, 7 - ジハロ - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレンに対して 0.00001 ~ 20 当量、好ましくは 0.0001 ~ 2 当量の割合で用いられる。

本反応は、塩基を用いることにより好ましい速度が達成される。塩基としては種々の無機または有機塩基を用いることができ、その具体例としては、炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリブチルアミン、N, N, N', N' - テトラメチルエチレンジアミン、ジイソプロピルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、ジシクロヘキシルメチルアミン、N - メチルピペリジン、2, 2, 6, 6 - テトラメチル - N - メチルピペリジン、ピリジン、4 - ジメチルアミノピリジン、N - メチルモルホリンなどが例示される。使用する塩基の量は、大過剰であっても良いが、通常は 2, 7 - ジハロ - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレンに対して 1 ~ 100 当量、好ましくは 2 ~ 20 当量の割合で用いられる。


本反応の生起には用いるオレフィンの量に制限はないが、より高い重合度を実現するには一般的には 2, 7 - ジハロ - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレンに対して通常は 0.5 当量以上であることが好ましく、より好ましくは 0.95 ~ 200 当量である。用いるオレフィンが室温でガス状である場合には、その圧力は、当該ガスの溶解度や反応性を考慮して決められるが、一般的には 0.1 ~ 100 気圧、好ましくは 0.5 ~ 10 気圧の範囲から選定される。

本反応は、種々の温度で実施できるが、通常 - 70 ~ 180、特に 0 ~ 150 が好ましい。

本反応においては、溶媒を用いることが好ましい。その具体例としては、N, N - ジメチルホルムアミド、ヘキサメチルリン酸トリアミド、キシレン、トルエン、ベンゼン、テトラヒドロフラン、ジブチルエーテルなどが例示される。重縮合の進行にとって用いる溶媒の量に制限はないが、2, 7 - ジハロ - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン 1 mmol に対して通常は 0.1 ~ 100 mL、好ましくは 0.3 ~ 10 mL である。また、前記した塩基として液体の塩基を用いる場合には、該塩基を大過剰に用いてこれに溶媒としての役割を持たせることも、本発明の有利な態様である。

反応後の後処理法は、自体公知の押し出し晶出、濾取および水洗などを行えばよく、生成物の単離及び精製は再沈澱等によって容易に行うことができる。

本発明の製造方法において、原料として用いられる、2, 7 - ジハロ - 9 - オキソ - 9 -



[IX]

(式中の R は前記と同じ。) で表される 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレンをハロゲン分子でハロゲン化することによって得られる。

本反応は分子状の塩素、臭素、ヨウ素を用いて実施するのが好ましい。これらハロゲン分子の使用量は、上記一般式 [IX] で表される 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレンに対して少なくとも 2 当量必要であるが、これより過剰に用いても良い。

本反応は、ルイス酸触媒の存在下に効果的に進行する。ルイス酸触媒としては、芳香族親電子置換反応に一般的に用いられるものを好ましく用いることが出来、具体的には、塩化アルミニウム、臭化アルミニウム、塩化鉄、塩化アンチモンなどが挙げられる。また、これらの前駆体となる金属を用いても良く、例えば、金属アルミニウム、金属鉄などが例示される。これらの触媒の使用量は、原料である前記一般式 [IX] に示される 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレンに対して 1 当量以上用いても良いが、いわゆる触媒量であっても効率的に進行する。

本反応は、種々の温度で実施できるが、通常 - 70 ~ 180、特に 0 ~ 150 が好ましい。

本反応においては、溶媒を用いることなく反応を行うことができる。しかし、出発原料の 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレンが固体の場合には、溶媒を用いて実施しても良く、その際の溶媒としては、ハロゲン化炭化水素、酢酸等のカルボン酸類、二硫化炭素、ニトロベンゼン等の芳香族ニトロ化物等が好ましく用いられる。

生成物の単離及び精製は常法、例えば再結晶、クロマトグラフィーなどによって容易に行うことができる。

一般式 [ V I ] で表される 2 , 7 - ジハロ - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン化合物は、文献未記載の新規化合物である。

本発明の重合体は、スピンコーティングやキャスト法等の簡便な成形加工手法により、薄膜化が可能であり、有機薄膜エレクトロクロミック素子や有機発光素子の構成材料とすることが出来る。

10

以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例により何ら限定されるものではない。

### 実施例

#### 実施例 1

窒素雰囲気下で、ビス( 1 , 5 - シクロオクタジエン ) ニッケル 0 . 3 3 6 g ( 1 . 2 m m o l )、1 , 5 - シクロオクタジエン ( 0 . 2 m L )、1 , 5 - ジピリジル 0 . 2 0 0 g ( 1 . 3 m m o l )、2 , 7 - ジブromo - 9 - ノニル - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン ( 一般式 [ V I ] において、R = n - ノニル基、X = 臭素 ) 0 . 4 8 4 g ( 1 . 0 m m o l ) を、N , N - ジメチルホルムアミド 2 0 m L に加え、6 0 °C にて 4 8 時間加熱攪拌した。反応混合物を 0 . 5 M 希塩酸 1 0 0 m L 中に注ぎ、得られた粉末をろ過した。この粉末を水 5 0 m L で洗浄した後にクロロホルム 5 m L に溶解してメタノール 1 0 0 m L で再沈澱することにより、0 . 2 9 5 g ( モノマー単位で 0 . 9 1 m m o l ) の 9 - ノニル - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン - 2 , 7 - ジイル基を繰り返し単位とする重合体 ( 一般式 [ I I I ] において、R = ノニル基 ) を単離した。得られた該重合体は文献未記載の新規化学種であり、ゲル浸透クロマトグラフィー法 ( G P C 法 ) により算出した数平均分子量は 3 9 8 0、重量平均分子量は 8 0 2 5 であった。

20

その NMR スペクトルデータ及び元素分析の結果については以下の通りである。

<sup>1</sup> H - NMR ( C D C l <sub>3</sub> ) : 0 . 8 3 ( 3 H , b r s ) , 1 . 2 2 ( 1 0 H , b r s ) , 1 . 3 7 ( 2 H , b r s ) , 1 . 6 1 ( 2 H , b r s ) , 2 . 1 7 ( 2 H , b r s ) , 7 . 8 7 ( 4 H , b r s ) , 8 . 0 9 ( 2 H , b r s ) 。

30

<sup>31</sup> P - NMR ( C D C l <sub>3</sub> ) : 4 3 . 7 。

元素分析、n = 1 2 ( C <sub>2 5</sub> H <sub>3 0</sub> O <sub>1 2</sub> P <sub>1 2</sub> B r ) としての計算値 : C , 7 6 . 1 7 ; H , 7 . 6 3 ; B r , 2 . 0 1 。実測値 : C , 7 5 . 9 3 ; H , 7 . 8 8 ; B r , 2 . 2 2 。

#### 実施例 2

実施例 1 において、2 , 7 - ジブromo - 9 - ノニル - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレンに代えて、2 , 7 - ジブromo - 9 - ( 2 - オクチル ) - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン ( 一般式 [ V I ] において、R = 2 - オクチル基、X = 臭素 ) 0 . 4 7 0 g ( 1 . 0 m m o l ) を使用した以外は、実施例 1 と同様にして、0 . 2 5 1 g ( モノマー単位で 0 . 8 1 m m o l ) の 9 - ( 2 - オクチル ) - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン - 2 , 7 - ジイル基を繰り返し単位とする重合体 ( 一般式 [ I I I ] において、R = 2 - オクチル基 ) を単離した。得られた該重合体は文献未記載の新規化学種であった。ゲル浸透クロマトグラフィー法 ( G P C 法 ) により算出した数平均分子量は 3 3 5 6、重量平均分子量は 4 6 7 9 であった。

40

その NMR スペクトルデータ及び元素分析の結果については以下の通りである。

<sup>1</sup> H - NMR ( C D C l <sub>3</sub> ) : 0 . 8 4 ( 3 H , b r s ) , 1 . 2 4 ( 9 H , b r s ) , 1 . 5 0 ( 1 H , b r s ) , 1 . 7 2 ( 2 H , b r s ) , 1 . 9 2 ( 1 H , b r s ) , 2 . 3 4 ( 1 H , b r s ) , 7 . 8 5 ( 4 H , b r s ) , 8 . 0 5 ( 2 H , b r s ) 。

<sup>31</sup> P - NMR ( C D C l <sub>3</sub> ) : 5 0 . 2 。

50

元素分析,  $n = 10$  ( $C_{200}H_{231}O_{10}P_{10}Br$ ) としての計算値: C, 75.43; H, 7.31; Br, 2.51。実測値: C, 75.23; H, 7.45; Br, 2.54。

#### 実施例 3

実施例 1 において、2, 7 - ジブプロモ - 9 - ノニル - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレンに代えて、2, 7 - ジブプロモ - 9 - プロピル - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン (一般式 [VI]) において、 $R = n$  - プロピル基,  $X =$  臭素) 0.200 g (0.50 mmol) を使用し、0.168 g (0.50 mmol) のビス(1, 5 - シクロオクタジエン)ニッケル、0.1 mL の 1, 5 - シクロオクタジエン、0.100 g (0.64 mmol) の 2, 7 - ジピリジル、10 mL の N, N - ジメチルホルムアミドを使用した以外は、実施例 1 と同様にして、0.99 g (モノマー単位で 0.38 mmol) の 9 - プロピル 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン - 2, 7 - ジイル基を繰り返し単位とする重合体 (一般式 [III]) において、 $R = n$  - プロピル基) を単離した。得られた該重合体は文献未記載の新規化学種であった。また、赤外吸収分光測定により該重合体が水和物であることを確認した。元素分析により算出した数平均分子量は 3180 であった。

その NMR スペクトルデータ及び元素分析の結果については以下の通りである。

$^1H$  - NMR ( $CDCl_3$ ): 1.03 (3H, brs), 1.64 (2H, brs), 1.95 (2H, brs), 2.18 (2H, brs), 7.74 (4H, brs), 8.04 (2H, brs)。

$^{31}P$  - NMR ( $CDCl_3$ ): 43.5。

元素分析,  $n = 12$  ( $C_{180}H_{181}O_{24}P_{12}Br$ ) としての計算値: C, 67.99; H, 5.74。実測値: C, 68.05; H, 5.72。

#### 実施例 4

窒素雰囲気下で、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0) 0.012 g (0.010 mmol) と 2, 7 - ジブプロモ - 9 - ノニル - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン (一般式 [VI]) において、 $R = n$  - ノニル基,  $X =$  臭素) 0.484 g (1.0 mmol)、2, 5 - ジヘキシロキシ - 1, 4 - フェニレンジボロン酸 0.367 g (1.0 mmol)、リン酸三カリウム 2.0 g、N, N - ジメチルホルムアミド 10 mL の混合物を 125 に加熱し、この温度で 48 時間攪拌した。反応混合物を水 100 mL 中に注ぎ、得られた粉末をろ過した。この粉末を水 50 mL で洗浄した後にクロロホルム 5 mL に溶解してメタノール 100 mL で再沈澱することにより、0.495 g (モノマー単位で 0.83 mmol) の 9 - ノニル - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン - 2, 7 - ジイル基および 2, 5 - ジヘキシロキシ - 1, 4 - フェニレン基を主鎖に含む重合体 (一般式 [IV]) において、 $R =$  ノニル基,  $Ar =$  2, 5 - ジヘキシロキシ - 1, 4 - フェニレン基) を単離した。得られた該重合体は文献未記載の新規化合物であり、ゲル浸透クロマトグラフィー法 (GPC 法) により算出した数平均分子量は 10100、重量平均分子量は 22000 であった。また、元素分析により算出した該重合体の平均分子量は 8290 であった。その NMR スペクトルデータおよび元素分析の結果については以下の通りである。

$^1H$  - NMR ( $CDCl_3$ ): 0.86 (6H, brs), 1.31 (16H, brs), 1.64 (12H, brs), 1.77 (2H, brs), 4.02 (4H, brs), 7.10 (2H, m), 7.84 - 7.87 (2H, m), 7.83 - 7.93 (2H, m), 8.09 (2H, d,  $J = 9.3$  Hz)。

$^{31}P$  - NMR ( $CDCl_3$ ): 43.9。

元素分析,  $n = 13$  ( $C_{528}H_{714}O_{40}P_{14}Br_2$ ) としての計算値: C, 76.45; H, 8.68; Br, 1.93。観測値: C, 76.61; H, 8.83; Br, 2.20。

#### 実施例 5

実施例 4 において、2, 7 - ジブプロモ - 9 - ノニル - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレンに代えて、2, 7 - ジブプロモ - 9 - オキソ - 9 - ホスファ - 9 - プロピルフルオレン (

一般式 [ V I ] において、R = n - プロピル基、X = 臭素) 0.400 g ( 1.0 mmol ) を使用した以外同様にして、0.460 g ( モノマー単位で 0.89 mmol ) の 9 - オキソ - 9 - ホスファ - 9 - プロピルフルオレン - 2, 7 - ジイル基および 2, 5 - ジヘキシロキシ - 1, 4 - フェニレン基を主鎖に含む重合体 ( 一般式 [ I V ] において、R = プロピル基、Ar = 2, 5 - ジヘキシロキシ - 1, 4 - フェニレン基 ) を単離した。得られた該重合体は文献未記載の新規化合物であり、GPC 法により算出した THF 可溶部の数平均分子量は 6230、重量平均分子量は 8980 であった。また、元素分析により算出した該重合体の平均分子量は 9090 であった。

その NMR スペクトルデータおよび元素分析の結果については以下の通りである。

$^1\text{H-NMR}$  (  $\text{CDCl}_3$  ) : 0.87 ( 6 H, brs ), 0.99 ( 3 H, brs ) 10  
 , 1.31 ( 2 H, brs ), 1.77 ( 6 H, brs ), 2.13 ( 2 H, brs ),  
 3.98 ( 4 H, brs ), 6.98 ( 2 H, s ), 7.87 ( 4 H, m ), 8.09 ( 2 H, d, J = 8.0 Hz )。

$^3\text{P-NMR}$  (  $\text{CDCl}_3$  ) : 44.0。

元素分析, n = 14 (  $\text{C}_{477}\text{H}_{587}\text{O}_{43}\text{P}_{15}\text{Br}_2$  ) としての計算値 : C, 74.94 ; H, 7.73 ; Br, 2.10。観測値 : C, 74.73 ; H, 7.88 ; Br, 1.76。

#### 実施例 6

実施例 4 において、2, 5 - ジヘキシロキシ - 1, 4 - フェニレンジボロン酸に代えて 1, 4 - フェニレンジボロン酸 0.166 g ( 1.0 mmol ) を使用した以外同様にして 20  
 0.319 g ( モノマー単位で 0.80 mmol ) の 9 - ノニル - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン - 2, 7 - ジイル基および 1, 4 - フェニレン基を主鎖に含む重合体 ( 一般式 [ I V ] において、R = ノニル基、Ar = 1, 4 - フェニレン基 ) を単離した。得られた該重合体は文献未記載の新規化合物であり、GPC 法により算出した THF 可溶部の数平均分子量は 2110、重量平均分子量は 2380 であった。また、元素分析により算出した該重合体の平均分子量は 4090 であった。その NMR スペクトルデータおよび元素分析の結果については以下の通りである。

$^1\text{H-NMR}$  (  $\text{CDCl}_3$  ) : 0.83 ( 3 H, brs ), 1.20 ( 10 H, brs ) 30  
 ) , 1.61 ( 2 H, brs ), 2.15 ( 2 H, brs ), 7.47 ( 2 H, m ), 7.65 - 7.87 ( 6 H, m ), 8.14 ( 2 H, m )。

$^3\text{P-NMR}$  (  $\text{CDCl}_3$  ) : 43.9。

元素分析, n = 9 (  $\text{C}_{264}\text{H}_{286}\text{O}_{10}\text{P}_{10}\text{Br}_2$  ) としての計算値 : C, 77.55 ; H, 7.05 ; Br, 3.91。観測値 : C, 77.37 ; H, 7.10 ; Br, 3.98。

#### 実施例 7

ガラス容器に酢酸パラジウム 0.0012 g ( 0.010 mmol )、トリ - o - トリルホスフィン 0.0061 g ( 0.020 mmol )、トリ - n - プチルアミン 0.43 mL、2, 7 - ジブromo - 9 - ( 2 - オクチル ) - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン ( 一般式 [ V I ] において、R = 2 - オクチル基、X = 臭素 ) 0.235 g ( 0.50 mmol )、N, N - ジメチルホルムアミド 0.5 mL を加えた。反応系を常圧のエチレン容器に接続して系内をエチレン雰囲気とし、ガラス容器を 125 の油浴に浸け、48 時間加熱攪拌した。反応混合物を 0.5 M 希塩酸 100 mL 中に注ぎ、得られた粉末をろ過し、この粉末を水 50 mL で洗浄した後にクロロホルム 5 mL に溶解してジエチルエーテル 100 mL で再沈澱することにより、0.077 g ( モノマー単位で 0.23 mmol ) の 9 - ( 2 - オクチル ) - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン - 2, 7 - ジイル基及び 40  
 ビニレン基をを繰り返し単位とする重合体 ( 一般式 [ V ] において、R = 2 - オクチル基 ) を単離した。得られた該重合体は文献未記載の新規化学種であり、ゲル浸透クロマトグラフィー法により算出した数平均分子量は 1530、重量平均分子量は 2540 であった。

その NMR スペクトルデータ及び元素分析の結果については以下の通りである。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): 0.84 (6H, brs), 1.03 (2H, brs), 1.23 (6H, brs), 1.47 (1H, brs), 1.86 (1H, brs), 2.28 (1H, brs), 6.94 - 8.46 (8H, m)。

<sup>31</sup>P-NMR (CDCl<sub>3</sub>): 50.4。

元素分析, n = 5 (C<sub>130</sub>H<sub>148</sub>O<sub>6</sub>P<sub>6</sub>Br<sub>2</sub>)としての計算値: C, 72.55; H, 6.93。実測値: C, 72.15; H, 7.27。

#### 実施例 8

実施例 7 において、2,7-ジブromo-9-(2-オクチル)-9-オキソ-9-ホスファフルオレンに代えて、2,7-ジブromo-9-プロピル-9-オキソ-9-ホスファフルオレン(一般式[VI]において、R = n-プロピル基, X = 臭素) 0.200 g (0.50 mmol) を使用した以外は、実施例 7 と同様にして、0.112 g (モノマー単位で 0.39 mmol) の 9-プロピル-9-オキソ-9-ホスファフルオレン-2,7-ジイル基及びビニレン基を繰り返し単位とする重合体(一般式[V]において、R = n-プロピル基)を単離した。得られた該重合体は文献未記載の新規化学種であった。また、赤外吸収分光測定により該重合体が水和物であることを確認した。元素分析により算出した数平均分子量は 2410 であった。

その NMR スペクトルデータ及び元素分析の結果については以下の通りである。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): 0.99 (3H, brs), 1.35 (2H, brs), 1.76 (2H, brs), 2.14 (2H, m), 7.23 (2H, s), 7.43 - 8.04 (6H, m)。

<sup>31</sup>P-NMR (CDCl<sub>3</sub>): 43.6。

元素分析, n = 7 (C<sub>134</sub>H<sub>134</sub>O<sub>16</sub>P<sub>8</sub>Br<sub>2</sub>)としての計算値: C, 66.84; H, 5.61。実測値: C, 66.96; H, 6.05。

#### 実施例 9

実施例 8 において、N,N-ジメチルホルムアミドに代えてキシレンを使用した以外は、実施例 7 と同様にして、0.114 g (モノマー単位で 0.40 mmol) の 9-プロピル-9-オキソ-9-ホスファフルオレン-2,7-ジイル基及びビニレン基を繰り返し単位とする重合体(一般式[V]において、R = n-プロピル基)を単離した。得られた該重合体は文献未記載の新規化学種であった。また、赤外吸収分光測定により該重合体が水和物であることを確認した。元素分析により算出した数平均分子量は 3260 であつた。

その NMR スペクトルデータ及び元素分析の結果については以下の通りである。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): 0.98 (3H, brs), 1.37 (2H, brs), 1.97 (2H, brs), 2.14 (2H, m), 7.20 (2H, s), 7.57 - 8.16 (6H, m)。

<sup>31</sup>P-NMR (CDCl<sub>3</sub>): 43.4。

元素分析, n = 10 (C<sub>185</sub>H<sub>185</sub>O<sub>22</sub>P<sub>11</sub>Br<sub>2</sub>)としての計算値: C, 68.14; H, 5.72。実測値: C, 68.04; H, 6.12。

#### 実施例 10

9-オキソ-9-ホスファ-9-プロピルフルオレン(一般式[IX]において、R = n-プロピル基) 5.88 g (24.3 mmol) と鉄粉 0.243 g (4.35 mmol) の混合物に臭素 12.3 mL を 30 分間かけて加え、65 にて 24 時間加熱攪拌した。反応液を水 500 mL と混合し、クロロホルム 500 mL で抽出した後、クロロホルム溶液を飽和チオ硫酸ナトリウム 200 mL で洗浄した。クロロホルム溶液を硫酸マグネシウム無水物で乾燥し、濃縮した後、得られた固体をメタノールで再結晶することにより、6.32 g (15.8 mmol) の 2,7-ジブromo-9-オキソ-9-ホスファ-9-プロピルフルオレン(一般式[VI]において、R = n-プロピル基)を単離した。得られた該化合物は無色の板状結晶で、文献未記載の新規化学種であった。その IR 及び NMR スペクトルデータ並びに融点測定及び元素分析の結果については以下の通りである。

IR (KBr): 2956.3, 2933.2, 2875.3, 1456.0, 1394

. 3, 1174.4, 1072.2, 817.7  $\text{cm}^{-1}$ 。

$^1\text{H}$ -NMR ( $\text{CDCl}_3$ ): 1.00 (3H, t,  $J = 7.3 \text{ Hz}$ ), 1.50 - 1.59 (2H, m), 2.04 - 2.14 (2H, m), 7.61 (2H, dd,  $J = 1.9, 8.3 \text{ Hz}$ ), 7.71 (2H, dd,  $J = 0.6, 8.3 \text{ Hz}$ ), 7.92 (2H, dd,  $J = 1.6, 9.2 \text{ Hz}$ )。

$^{13}\text{C}$ -NMR ( $\text{CDCl}_3$ ): 15.5 (d,  $J = 16.8 \text{ Hz}$ ), 15.9 (d,  $J = 3.5 \text{ Hz}$ ), 32.3 (d,  $J = 69.7 \text{ Hz}$ ), 122.8 (d,  $J = 10.1 \text{ Hz}$ ), 123.6 (d,  $J = 13.7 \text{ Hz}$ ), 132.4 (d,  $J = 10.3 \text{ Hz}$ ), 134.0 (d,  $J = 98.4 \text{ Hz}$ ), 136.3 (d,  $J = 1.9 \text{ Hz}$ ), 139.0 (d,  $J = 9.98 \text{ Hz}$ )。

$^{31}\text{P}$ -NMR ( $\text{CDCl}_3$ ): 42.2。

融点: 226.0 - 226.4。

元素分析,  $\text{C}_{15}\text{H}_{13}\text{OPBr}_2$  としての計算値: C, 45.04; H, 3.28。実測値: C, 45.08; H, 3.10。

#### 実施例 11

実施例 10 において、9 - オキソ - 9 - ホスファ - 9 - プロピルフルオレンに代えて、9 - ノニル - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン (一般式 [IX] において、R = ノニル基) 7.93 g (24.3 mmol) を使用した以外は、実施例 9 と同様にして、5.63 g (11.6 mmol) の 2, 7 - ジブromo - 9 - ノニル - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン (一般式 [VI] において、R = ノニル基) を単離した。得られた該化合物は無色の針状結晶で、文献未記載の新規化学種であった。

その IR 及び NMR スペクトルデータ並びに融点測定及び元素分析の結果については以下の通りである。

IR (KBr): 2952.5, 2921.6, 2850.7, 1454.1, 1394.3, 1176.4, 1089.6, 821.5  $\text{cm}^{-1}$ 。

$^1\text{H}$ -NMR ( $\text{CDCl}_3$ ): 0.86 (3H, t,  $J = 6.7 \text{ Hz}$ ), 1.21 - 1.27 (10H, m), 1.28 - 1.33 (2H, m), 1.47 - 1.53 (2H, m), 2.03 - 2.13 (2H, m), 7.61 (2H, dd,  $J = 2.3, 8.0 \text{ Hz}$ ), 7.70 (2H, dd,  $J = 0.6, 8.0 \text{ Hz}$ ), 7.92 (2H, dd,  $J = 1.5, 9.2 \text{ Hz}$ )。

$^{13}\text{C}$ -NMR ( $\text{CDCl}_3$ ): 14.1, 21.9 (d,  $J = 18.9 \text{ Hz}$ ), 22.6, 28.9, 29.2, 29.3, 30.0 (d,  $J = 69.8 \text{ Hz}$ ), 30.8 (d,  $J = 15.5 \text{ Hz}$ ), 31.8, 122.8 (d,  $J = 10.1 \text{ Hz}$ ), 123.7 (d,  $J = 13.6 \text{ Hz}$ ), 132.4 (d,  $J = 10.3 \text{ Hz}$ ), 134.0 (d,  $J = 98.6 \text{ Hz}$ ), 136.5 (d,  $J = 1.8 \text{ Hz}$ ), 139.0 (d,  $J = 19.5 \text{ Hz}$ )。

$^{31}\text{P}$ -NMR ( $\text{CDCl}_3$ ): 42.5。

融点 95.0 - 96.0。

元素分析,  $\text{C}_{21}\text{H}_{25}\text{OPBr}_2$  としての計算値: C, 52.09; H, 5.20。実測値: C, 52.21; H, 5.11。

#### 実施例 12

実施例 10 において、9 - オキソ - 9 - ホスファ - 9 - プロピルフルオレンに代えて、9 - (2 - オクチル) - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン (一般式 [IX] において、R = 2 - オクチル基) 7.59 g (24.3 mmol) を使用した以外は、実施例 10 と同様にして、5.35 g (11.4 mmol) の 2, 7 - ジブromo - 9 - (2 - オクチル) - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン (一般式 [VI] において、R = 2 - オクチル基) を単離した。得られた該化合物は無色の針状結晶で、文献未記載の新規化学種であった。

その IR 及び NMR スペクトルデータ並びに融点測定及び元素分析の結果については以下の通りである。

10

20

30

40

50



IR (KBr) : 2950.6, 2925.5, 2854.1, 1450.2, 1392.4, 1172.5, 1085.7, 821.5  $\text{cm}^{-1}$ 。

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ) : 0.84 (3H, t,  $J = 6.0 \text{ Hz}$ ), 1.00 (3H, dd,  $J = 6.9, 18.9 \text{ Hz}$ ), 1.21 (8H, brs), 1.43 - 1.46 (1H, m), 1.74 - 1.80 (1H, m), 2.19 - 2.24 (1H, m), 7.57 (2H, dd,  $J = 2.8, 8.2 \text{ Hz}$ ), 7.67 (2H, d,  $J = 8.2 \text{ Hz}$ ), 7.86 (2H, dd,  $J = 2.1, 8.9 \text{ Hz}$ )。

$^{13}\text{C-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ) : 12.2, 14.0, 22.5, 27.3, 27.5, 28.8, 31.6, 33.6 (d,  $J = 69.7 \text{ Hz}$ ), 122.8 (d,  $J = 9.8 \text{ Hz}$ ), 123.5 (dd,  $J = 4.0, 13.3 \text{ Hz}$ ), 132.8 (dd,  $J = 9.9, 16.9 \text{ Hz}$ ), 132.9 (dd,  $J = 29.7, 94.8 \text{ Hz}$ ), 136.3, 139.8 (dd,  $J = 11.6, 18.3 \text{ Hz}$ )。

$^3\text{P-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ) : 49.2。

融点 : 84.4 - 85.2。

元素分析,  $\text{C}_{20}\text{H}_{23}\text{OPBr}_2$  としての計算値 : C, 51.09; H, 4.93。実測値 : C, 50.89; H, 5.14。

#### 実施例 13

実施例 1 において、2,7-ジブromo-9-ノニル-9-オキソ-9-ホスファフルオレンに代えて、2,7-ジブromo-9-(3-エチルヘキシル)-9-オキソ-9-ホスファフルオレン(一般式 [VI]) において、 $R = 3$ -エチルヘキシル基、 $X = \text{臭素}$ ) 0.470 g (1.0 mmol) を使用した以外は、実施例 1 と同様にして、0.229 g (モノマー単位で 0.74 mmol) の 9-(3-エチルヘキシル)-9-オキソ-9-ホスファフルオレン-2,7-ジイル基を繰り返し単位とする重合体(一般式 [III]) において、 $R = 3$ -エチルヘキシル基) を単離した。得られた該重合体は文献未記載の新規化学種であった。ゲル浸透クロマトグラフィー法(GPC法)により算出した数平均分子量は 5680、重量平均分子量は 6250 であった。

その NMR スペクトルデータは以下の通りである。

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ) : 0.76 (6H, brs), 1.21 (4H, brs), 1.33 (4H, brs), 1.67 (1H, brs), 2.16 (2H, brs), 7.85 (4H, brs), 8.10 (2H, brs)。

$^3\text{P-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ) : 44.1。

#### 実施例 14 (触媒量の Ni 塩 / 亜鉛を用いた反応)

窒素雰囲気下で、塩化ニッケル 0.0016 g (0.0125 mmol)、2,7-ジピリジル 0.0020 g (0.0125 mmol)、亜鉛粉末 0.0031 g (0.50 mmol)、2,7-ジブromo-9-ノニル-9-オキソ-9-ホスファフルオレン(一般式 [VI]) において、 $R = \text{ノニル基}$ 、 $X = \text{臭素}$ ) 0.00627 g (0.125 mmol) を N,N-ジメチルホルムアミドに溶解し、クロロトリメチルシラン 1.6  $\mu\text{L}$  (0.0125 mmol) を加え、100 にて 48 時間加熱攪拌した。反応混合物を 0.5 希塩酸 20 mL 中に注ぎ、得られた粉末をろ過した。この粉末を水 10 mL で洗浄した後にクロロホルム 1 mL に溶解してメタノール 10 mL で再沈澱することにより、33 mg (モノマー単位で 0.108 mmol) 9-ノニル-9-オキソ-9-ホスファフルオレン-2,7-ジイル骨格を繰り返し単位とする重合体(一般式 [III]) において、 $R = \text{ノニル基}$ ) を得た。GPC 法により算出した数平均分子量は 2730、重量平均分子量は 3720 であった。

#### 実施例 15

実施例 4 において、2,7-ジブromo-9-ノニル-9-オキソ-9-ホスファフルオレンに代えて、2,7-ジブromo-9-(2-オクチル)-9-オキソ-9-ホスファフルオレン(一般式 [VI]) において、 $R = 2$ -オクチル基、 $X = \text{臭素}$ ) 0.235 g (0.50 mmol) を使用し、0.0058 g (0.0050 mmol) のテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム、0.184 g (0.50 mmol) の 2,5-ジヘキ

シロキシ - 1, 4 - フェニレンジボロン酸、1.0 g のリン酸三カリウム、及び 5 mL の N, N - ジメチルホルムアミドを使用した以外は実施例 4 と同様にして、0.264 g (モノマー単位で 0.47 mmol) の 9 - (2 - オクチル) - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン - 2, 7 - ジイル基及び 2, 5 - ジヘキシロキシ 1, 4 - フェニレン基を主鎖に含む重合体 (一般式 [IV] において、R = 2 - オクチル基, Ar = 2, 5 - ジヘキシロキシ - 1, 4 - フェニレン基) を単離した。得られた該重合体は文献未記載の新規化学種であり、GPC 法により算出した数平均分子量は 19400、重量平均分子量は 22000 であった。また、元素分析法により算出した該重合体の平均分子量は 13400 であった。

その NMR スペクトルデータ及び元素分析の結果については以下の通りである。

10

$^1\text{H-NMR}$  (CDCl<sub>3</sub>): 0.87 (9H, brs), 1.08 (3H, dd, J = 6.1, 18.2 Hz), 1.36 (18H, brs), 1.73 (7H, m), 2.00 (1H, brs), 2.33 (2H, brs), 2.95 (4H, brs), 7.09 (2H, s), 7.85 (2H, m), 7.96 (2H, m), 8.04 (2H, m)

$^3\text{P-NMR}$  (CDCl<sub>3</sub>): 51.3。

元素分析, n = 22 (C<sub>856</sub>H<sub>1145</sub>O<sub>67</sub>P<sub>23</sub>Br<sub>2</sub>) としての計算値: C, 76.84; H, 8.63; Br, 1.20。実測値: C, 76.38; H, 8.65; Br, 1.20。

#### 実施例 16

20

実施例 10 において、9 - オキソ - 9 - ホスファ - 9 - プロピルフルオレンに代えて、9 - (3 - エチルヘキシル) - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン (一般式 [IX] において、R = 3 - エチルヘキシル) 12.5 g (40.0 mmol) を使用した以外は、実施例 10 と同様にして、11.7 g (24.8 mmol) の 2, 7 - ジブromo - 9 - (3 - エチルヘキシル) - 9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン (一般式 [VI] において、R = 3 - エチルヘキシル基) を単離した。得られた該化合物は無色の針状結晶で、文献未記載の新規化学種であった。

その IR 及び NMR スペクトルデータ並びに融点測定及び元素分析の結果については以下の通りである。

IR (KBr): 2958.3, 2923.6, 2856.1, 1442.4, 1390.4, 1184.1, 1085.7, 817.7 cm<sup>-1</sup>。

30

$^1\text{H-NMR}$  (CDCl<sub>3</sub>): 0.79 (3H, t, J = 7.4 Hz), 0.83 (3H, t, J = 7.0 Hz), 1.12 - 1.17 (4H, m), 1.28 - 1.32 (2H, m), 1.37 - 1.43 (2H, m), 1.65 - 1.71 (1H, m), 2.01 - 2.13 (2H, m), 7.60 (2H, dd, J = 2.9, 8.2 Hz), 7.69 (2H, d, J = 8.3 Hz), 7.92 (2H, dd, J = 1.6, 9.1 Hz)。

$^{13}\text{C-NMR}$  (CDCl<sub>3</sub>): 10.3, 14.0, 22.7, 27.4 (d, J = 8.8 Hz), 28.8, 34.0 (d, J = 8.2 Hz), 34.3 (d, J = 69.2 Hz), 34.4 (d, J = 3.1 Hz), 122.7 (d, J = 10.3 Hz), 123.6 (dd, J = 4.1, 13.5 Hz), 132.5 (d, J = 10.4 Hz), 134.5 (dd, J = 15.5, 97.3 Hz), 136.2, 138.9 (dd, J = 3.1, 19.7 Hz)。

40

$^3\text{P-NMR}$  (CDCl<sub>3</sub>): 42.7。

融点 139.1 - 139.8 。

元素分析, C<sub>20</sub>H<sub>23</sub>OPBr<sub>2</sub> としての計算値: C, 51.09; H, 4.93。実測値: C, 50.86; H, 5.14。

#### 実施例 17

上記実施例 1 ~ 9、13 及び 15 で得られた重合体について、溶媒 1 mL に対する重合体 1 mg の溶解性を評価した。

結果を表 1 ~ 4 に示す。なお、評価基準としては、可溶なものを ( )、一部可溶なもの

50

を { 又は (溶解性: > ) }、不溶なものを (×) とした。

表 1

## 重合体の溶解性

重合体	溶媒			
	CHCl <sub>3</sub>	THF	メタノール	トルエン
実施例 1	◎	○	△	×
実施例 2	◎	○	△	×
実施例 3	△	△	×	×

10

表 2

## 重合体の溶解性

重合体	溶媒			
	CHCl <sub>3</sub>	THF	エタノール	トルエン
実施例 4	◎	◎	○	△
実施例 5	◎	○	△	×
実施例 6	◎	△	×	×

20

表 3

## 重合体の溶解性

重合体	溶媒			
	CHCl <sub>3</sub>	THF	メタノール	トルエン
実施例 7	◎	△	△	×
実施例 8	○	△	△	×
実施例 9	○	△	×	×

30

表 4

## 重合体の溶解性

重合体	溶媒			
	CHCl <sub>3</sub>	THF	メタノール	トルエン
実施例 13	◎	△	×	×
実施例 15	◎	○	△	×

40

## 実施例 18

上記実施例 1 ~ 9、13 及び 15 で得られた各重合体の光学的特性について評価した。測定項目としては、紫外線領域における吸収極大波長 (UV max) とモノマー単位あたりのモル吸光係数 ( )、紫外光照射による蛍光スペクトルの極大波長 (EM max)、溶液状態における量子効率を求めた。

50

結果を表5に示す。  
表5

重合体の光学的特性

重合体	光学的特性					
	CHCl <sub>3</sub> 溶液状態				薄膜状態	
	UVλ <sub>max</sub> (nm)	EMλ <sub>max</sub> (nm)	ε (M <sup>-1</sup> cm <sup>-1</sup> )	量子効率	UVλ <sub>max</sub> (nm)	EMλ <sub>max</sub> (nm)
実施例1	387	443	24700	0.59	398	447
実施例2	390	444	23900	0.63	398	475
実施例3	383	442	17553	0.73	*	*
実施例4	384	431	25700	0.76	390	472
実施例5	386	433	29400	0.72	395	465
実施例6	378	413	31800	0.81	386	457
実施例7	400	456	16300	0.74	433	539
実施例8	408	455	19100	0.78	420	536
実施例9	400	456	17600	0.77	408	538
実施例13	390	443	28500	0.81	399	481
実施例15	386	432	29200	0.68	387	465

\*:測定不可能

表5からわかるように、実施例1～9、13及び15で得られた重合体は、CHCl<sub>3</sub>溶液、薄膜両状態において可視光領域に極大波長を有する蛍光を発生し、CHCl<sub>3</sub>溶液中でのその量子効率は、0.59～0.81の高い値であった。

実施例19（重合体を用いたエレクトロクロミック素子）

実施例4で得られた重合体の分光電気化学的応答は、重合体1mgを200μLのジクロロエタンに溶解し、その重合体を市販の透明電極（50×5mm）上に重合体溶液をキャストし、これを作用電極とした。これを対極（白金板）、参照極（銀・銀イオン電極）とともに石英セル内に配置し、支持電解質として過塩素酸テトラブチルアンモニウム、溶媒として脱水アセトニトリルを使用し、電位変化における重合体の色調変化を分光器により検出した。その結果、中性では実施例4で得られた重合体の薄膜は薄黄色であったが、キャストフィルムに印加する電位を高くすることにより、薄膜の色が薄黄色から深紫色に変化した。また、このとき、390nm付近に存在した当該重合体本来の紫外光吸収帯が消失し、570nm付近に新たな可視光吸収帯が現れた。

産業上の利用可能性

本発明によれば、発光素子及びエレクトロクロミック素子などの有用な構成材料として、9-オキソ-9-ホスファフルオレン-2,7-ジイル骨格、該骨格とアリーレン基及び該骨格とピニレン基を主鎖に含む該重合体及び該重合体の製造方法を提供することができる。

また、本発明によれば、機能性高分子合成用のモノマー等として有用な2,7-ジハロ-9-オキソ-9-ホスファフルオレン化合物及びその製造方法が提供される。

【手続補正書】

【提出日】平成14年9月4日(2002.9.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書


【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】


【請求項1】

一般式 [ I ]



[ I ]

[ 式中の - Q - は単結合、 - Ar - (但し Ar はアリーレン基を示す。 ) 又は下記一般式 [ I I ]



[ II ]

(但し、R' は水素原子、置換基を有していてもよいアルキル基、同シクロアルキル基、同アリール基、同アラルキル基、シアノ基又はアルコキシカルボニル基を示し、上記式中のオレフィン結合のいずれの炭素に結合していても良い。) で示されるビニレン基を示し、R は水素原子、置換基を有していてもよいアルキル基、同シクロアルキル基、同アラルキル基、同アリール基、同アルコキシ基、同シクロアルキロキシ基、同アラルキロキシ基又は同アリーロキシ基を示す。n は 3 ~ 30000 の整数を示す。] で表される、9 - オキソ - 9 - ホスファフルオレン - 2, 7 - ジイル骨格、該骨格とビニレン骨格またはアリーレン骨格を主鎖に含む重合体。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書


【補正対象項目名】0002

【補正方法】変更

【補正の内容】


【0002】

本発明は、一般式 [ I ]



[ I ]

[ 式中の - Q - は単結合、 - Ar - (但し Ar はアリーレン基を示す。 ) 又は下記一般式 [ I I ]




[ II ]

(但し、R' は水素原子、置換基を有していてもよいアルキル基、同シクロアルキル基、同アリール基、同アラルキル基、シアノ基又はアルコキシカルボニル基を示し、上記式中のオレフィン結合のいずれの炭素に結合していても良い。) で示されるビニレン基を示し、R は水素原子、置換基を有していてもよいアルキル基、同シクロアルキル基、同アラルキル基、同アリール基、同アルコキシ基、同シクロアルキロキシ基、同アラルキロキシ基

又は同アリーロキシ基を示す。nは3～30000の整数を示す。]で表される、9-オキソ-9-ホスファフルオレン-2,7-ジイル骨格、該骨格とピニレン骨格またはアリーレン骨格を主鎖に含む重合体及びその製造方法並びに該重合体を含んでなる発光素子又はエレクトロクロミック素子に関する。

上記一般式 [ I ] において、- Q - が単結合の場合、下記一般式 [ III ]



[ III ]

(式中のRおよびnは前記と同じ。)で表される、9-オキソ-9-ホスファフルオレン-2,7-ジイル骨格を主鎖に含む重合体となる。

また、上記一般式 [ I ] において - Q - が - Ar - の場合、下記一般式 [ IV ]

## 【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP02/01774
<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> Int.Cl <sup>7</sup> C08G61/12, C07F9/6568, C09K11/06  According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
<b>B. FIELDS SEARCHED</b> Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl <sup>7</sup> C08G61/12  Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-2002 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2002 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2002 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2002  Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CAS ONLINE		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>		
Category <sup>a</sup>	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2000-252065 A (Sumitomo Chemical Co., Ltd.), 14 September, 2000 (14.09.00), Column 1, lines 2 to 33 (Family: none)	1-36
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
<sup>a</sup> Special categories of cited documents:		
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone	
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art	
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Z" document member of the same patent family	
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means		
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		
"I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention		
Date of the actual completion of the international search 27 May, 2002 (27.05.02)	Date of mailing of the international search report 11 June, 2002 (11.06.02)	
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer	
Facsimile No.	Telephone No.	

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1998)

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP02/01774
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl <sup>7</sup> C08G 61/12, C07F 9/6568, C09K 11/06		
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl <sup>7</sup> C08G 61/12		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-2002年 日本国公開実用新案公報 1971-2002年 日本国登録実用新案公報 1994-2002年 日本国実用新案登録公報 1996-2002年		
国際調査で利用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) CAS ONLINE		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2000-252065 A (住友化学工業株式会社) 2000.09.14、第1欄第2-33行 (ファミリーなし)	1-36
<input type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に拠る発明を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願		
の日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であつて出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であつて、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であつて、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日	27.05.02	国際調査報告の発送日
		11.06.02
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 森川 聡	4 J 9268
	電話番号 03-3581-1101 内線 3456	



---

フロントページの続き

(81)指定国 EP(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), CA, CN, JP, KR, SG, US

(注)この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。