

(51)Int.Cl.⁶

識別記号

F I

C07F 7/28

C07F 7/28

B

B01J 31/38

B01J 31/38

M

C07C 47/44

C07C 47/44

// C07C 39/15

39/15

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平10 - 56702

(71)出願人 396020800

科学技術振興事業団

埼玉県川口市本町 4 丁目 1 番 8 号

(22)出願日

平成10年(1998) 3月 9日

(72)発明者 青山 安宏

福岡県宗像郡福間町若木台 1 - 8 - 1

(72)発明者 沢木 智也

福岡県福岡市東区郷口町 7 - 1 第一戸次
荘201



(74)代理人 弁理士 西澤 利夫

(54)【発明の名称】多孔質有機・金属複合体

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 アポホストの構造の制御、その修飾により、触媒等として有用な、新しい金属複合体を提供する。

【解決手段】 水素結合により微細空孔構造を形成可能としている有機アポホストに周期律表第 4 族金属もしくはその化合物のうちの少くとも 1 種のもので複合化されているものとする。この有機アポホストは、たとえば次のようなアントラセンのビスレゾルシン誘導体 (1) またはモノレゾルシン誘導体 (2) によって形成されるものである。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 水素結合により微細空孔構造を形成可能としている有機アポホストに周期律表第 4 族金属もしくはその化合物のうちの少くとも 1 種のもの複合化されていることを特徴とする多孔質有機・金属複合体。

【請求項 2】 有機アポホストは、水素結合による 3 次元の展開構造を有している請求項 1 の複合体。

【請求項 3】 周期律表第 4 族金属もしくはその化合物のうちの少くとも 1 種のは、有機アポホストの水素結合を形成する官能基の酸素もしくは窒素原子と金属原子との結合により複合化されている請求項 1 または 2 の複合体。

【請求項 4】 請求項 1 ないし 3 のいずれかの複合体からなる有機合成反応用触媒。


【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】この出願の発明は、多孔質有機・金属複合体に関するものである。さらに詳しくは、この出願の発明は、触媒、光応答材料、有機電子材料等の機能性材料として有用な、多孔質三次元構造を持つ、新規な有機・金属複合体に関するものである。

【0002】

【従来の技術とその課題】従来より、ゼオライトをはじめ



【0006】前記のビスレゾルシン誘導体(1)およびモノレゾルシン誘導体(2)は、適当な溶媒から結晶化させると溶媒分子をゲストと含む共結晶が得られ、その構造は、2次元あるいは1次元鎖が相互にからみあった擬2次元水素結合ネットワークを構成する。そしてこのネットワーク構造により形成される微細空孔にはゲスト分子が極めて選択的に取り込まれ、ゲスト分子を除くと多結晶性のアポホストが得られる。

【0007】このアポホストは、固相において気体、液体あるいは固体状態のゲストを取り込み単結晶構造を回復する。ゲスト分子の交換も容易である。たとえば以上のような有機アポホストについては、微細空孔は次のような特徴を有している。

< 1 >水素結合ネットワークを構成しているが、単独の状態では、所定の大きさの微細空孔がそのものとして存在しているわけではない。むしろ空孔がつぶれた状態として存在している。


めとする微細空孔を持つ無機質材料が、ガス分離、排ガス処理、さらには各種の有機合成反応のための吸着材や触媒等として広く利用されてきており、有機材料についても、微細空孔を持つ多孔質材についての検討や開発が進められてきている。

【0003】空孔を持つ有機材料としては、これまでも発泡樹脂やゾル-ゲル変態を利用した樹脂、あるいは、プラズマや電子ビーム処理した樹脂膜等が知られているが、空孔の大きさが、原子、分子レベルの微細空孔の大きさにまで制御され有機合成反応の触媒等としての利用も可能な多孔質有機材料についてはほとんど知られていない。

【0004】このような状態において、この出願の発明者らは、これまでに全く知られていない新規な多孔質有機物質として、水素結合による三次元網状組織として微細空孔構造を形成可能としている有機アポホストを開発し、この物質の構造、特性、その利用性について具体的に報告した。この有機アポホストは、たとえば次のようなアントラセンのビスレゾルシン誘導体(1)またはモノレゾルシン誘導体(2)によって形成されるものである。

【0005】

【化1】



< 2 >だが、種々の状態(気体、液体、固体等)のゲスト分子を微細空孔に取込んで固相錯形成する。このゲスト分子の包接により単結晶構造が回復される。

【0008】ゲスト分子の捕捉により、協同的な構造変化が起きることになる。前記のアントラセン・ビスレゾルシン誘導体(1)により形成される有機アポホストの場合の空孔は、その大きさが、約14 x 10 x 7 であって、アクロレインと1,3-シクロヘキサジェンの空孔内の同時取込みによる立体選択的なディールズ・アルダー反応の触媒作用を示すことも確認されている。

【0009】以上のとおりの有機アポホストは、「有機ゼオライト」と称してもよいものであって、今後の技術的発展が大いに注目されているものである。実際、この出願の発明者らにとっては、これまでのアポホストの触媒活性が、空孔への取込みと、本来それほど強くないフェノール性水酸基の水素結合あるいは酸触媒能に左右されるものと考えられることから、その触媒能の向上を図

10

20

40

50

ること、そして、さらなる機能の拡大のためにも、微細空孔の構造や水素結合の制御、修飾を可能とすることが重要な課題となっていた。

【0010】この出願の発明は、以上のとおりの背景よりなされたものであって、有機アポホストの機能性の拡大と、そのための構造的制御、修飾のための新しい技術手段を提供することを課題としている。

【0011】

【課題を解決するための手段】この出願は、上記の課題を解決するために、第1の発明として、水素結合により微細空孔構造を形成可能としている有機アポホストに周期律表第4族金属もしくはその化合物のうちの少なくとも1種のもので複合化されていることを特徴とする多孔質有機・金属複合体を提供する。

【0012】また、この出願は、第1の発明に関連して、第2の発明として、有機アポホストは、水素結合による3次元の展開構造を有している前記複合体を、第3の発明として、周期律表第4族金属もしくはその化合物のうちの少なくとも1種のもので、有機アポホストの水素結合を形成する官能基の酸素もしくは窒素原子と金属原子との結合により複合化されている前記複合体を提供する。

【0013】さらにまた、この出願は、第4の発明として、前記の第1ないし第3の発明のいずれかの複合体からなる有機合成反応用触媒をも提供する。

【0014】


【発明の実施の形態】この出願の発明は以上のとおりの特徴を持つものであるが、以下にその実施の形態について説明する。多孔質有機・金属複合体としてのこの発明の有機アポホスト複合体は、その基本は、

< 1 > 水素結合により微細空孔を形成可能としている有機アポホスト

< 2 > 周期律表第4族金属もしくはその化合物のうちの




3



4





5



6



7




8

1種以上のものにより構成されている。

【0015】前者のアポホストについては、前記のとおりアントラセンとビスレゾルシン誘導体(1)またはモノレゾルシン誘導体(2)をはじめとする各種のものにより形成されるものであってよい。これでのアポホストを形成する単位化合物は、いずれのものにあっても、水素結合によるネットワークを構成するものであって、その微細空孔は、前記のとおりの特徴を持つものとして考慮される。

10 【0016】水素結合を形成するとの要件からは、代表的には、-OH(水酸基)、あるいは-NH₂(アミノ基)もしくは他の窒素含有基を持ち、また、その結合のネットワークにより3次元性の微細空孔の形成を可能とするとの要件からは、たとえば一般式



(式中のAは、置換基を有していてもよい多環の芳香族炭化水素基または複素環基を示し、Bは、水酸基もしくはアミノ基ないしは他の窒素含有基を持ち、さらに適宜に他の置換基を有してもよい単環の芳香族炭化水素基または複素環基を示す)で表わされるものが代表的なものとして例示される。たとえば前記Aの多環の芳香族炭化水素基としては、アントラセン、フェナントレン、ナフタレン、ピレン等の芳香核を持ち、さらに適宜な置換基を有していてもよい多環芳香族炭化水素基が例示される。また複素環基としては、ピリジン環、ジアジン環、トリアジン環、ピロジン環等を基本とした多環の複素環基が例示される。

20 【0017】前記Aについても同様に各種のものが考慮されることになる。有機アポホストについては、次に例示した単位化合物(3)(4)(5)(6)(7)

30 (8)等も考慮される。

【0018】

【化2】

【0019】化合物(7)における符号Xは、たとえばハロゲン原子、-SH、-NH₂、-CN、-CONH₂、-OCONH₂等である。このうちの化合物(8)においては、不斉構造が構成されており、不斉触媒反応等に効果的に用いられることが考慮される。たとえば以上のアポホストに複合化されるこの発明の周期律表第4族の金属元素は、チタン(Ti)、ゲルマニウム(Ge)、スズ(Sn)、鉛(Pb)、珪素(Si)、ジルコニウム(Zr)、ハフニウム(Hf)等である。複合化は、これらの金属元素、もしくはその化合物において

【0020】この複合化による構造は、アポホストの水素結合への前記金属配位によるもの、たとえばO-H...O-Hの水素結合では、O-Mⁿ⁺-Oの配位ネットワークの形成として、N-H...N-Hの水素結合では、N-Mⁿ⁺-Nの配位ネットワークの形成として、さらに場合によっては、アポホスト微細空孔内への取込み等によるものとして考慮される。

【0021】化合物としては、無機化合物、たとえばハロゲン化物、鉱酸塩等、あるいは有機化合物、たとえば有機酸塩、アルコキシド、アミン塩、錯塩、有機錯体、あるいは有機金属化合物等の各種のものであってよい。この発明の多孔質有機・金属複合体においては、アポホストを構成する単位化合物の数や微細空孔の大きさは、単位化合物や金属化合物の種類、そして単位化合物と前記の金属もしくはその化合物との使用割合、溶媒の種類、処理温度等によりコントロールされることになる。使用目的、たとえば触媒への利用等の目的、用途に応じてこれらの選択がなされることになる。

【0022】この発明の複合体は、たとえばアポホストを、前記の金属もしくはその化合物の溶液ないしは分散液と混合することによって容易に製造することができる。固体として存在するアポホストを混合してもよいし、あるいはアポホストを形成する前記の単位化合物を用いてもよい。そして、この発明の多孔質有機・金属複合体については、触媒や光応答材料、電子材料等としての利用が可能である。

【0023】有機アポホストの微細空孔内への取込みによる反応基質の近接効果と、金属配位や金属取込みにもなうルイス酸触媒効果とによって、ディールス・アルダー反応等が触媒的に進行されることになる。また、アポホストの微細空孔内への光応答物質の取込みにもなると、配位金属との相互作用により新しい光材料、電子材料の展開が可能とされる。

【0024】以下、実施例を示し、さらに詳しく説明する。

【0025】

【実施例】(実施例1)複合体の製造

① 前記の単位化合物としてのアントラセン-ビスレゾルシン誘導体(1): C₂₆H₁₄(OH)₄を、酢酸エチ

ル溶媒から結晶化させて、酢酸エチル溶媒の2分子をゲストとして含む共結晶を得た。揮発性の溶媒としての酢酸エチルを熱的に取除くことによりこのゲストを含まない多結晶性のアポホスト:1を得た。

【0026】このものは高い熱安定性を示し、300において融解も分解も受けず、変色も認められなかった。また、酢酸エチルを液体ゲストとして混合したところ、アポホスト:1は、化学量論的(1:2)に2分子の酢酸エチルを包接して付加体を形成した。この付加体のX線粉末パタンは、再結晶により得られた単結晶サンプルと同一であり、ゲストの包接により局所的な単結晶構造が回復されることが確認された。

【0027】また、アポホスト:1については、液体窒素温度において、窒素吸着の標準BET分析により、その比表面積は、A=7m²/gであった。

② ジ-イソプロポキシ-ジクロルチタン:(¹PrO)₂TiCl₂のベンゼンまたは1,3-シクロヘキサジェン溶液に、前記のアポホスト:1を混合し、その懸濁液を、室温において窒素雰囲気下に24時間攪拌した。

【0028】これにより、オレンジ色の粉末を得た。DMSO₂-THFという極性有機溶媒に対し、アポホスト:1は直ちに溶解したが、このオレンジ色の粉末は溶解しなかった。また、この粉末は、元素分析値が、C, 56.48; H, 4.43; Cl, 9.79; Ti, 14.5(原子吸光および/または蛍光X線による元素分析で)であった。この値は、アポホスト:1=C₂₆H₁₄(OH)₄であるとすると、1⁴⁺·2[(¹PrO)TiCl]、すなわちC₂₆H₁₄(O⁻)₄·2[(¹PrO)TiCl]に相当する計算値の、C, 56.92; H, 4.18; Cl, 10.50; Ti, 14.2によく一致した。


【0029】OH基が存在しないことは、IRスペクトルのうちの_{OH}の欠如によって確認された。粉末を水と混合すると、直ちに黄色に変化し、定量的にアポホスト:1が再生されることも確認された。また、化学量論比としてのアポホスト:1/Ti=アポホスト:1/¹PrOH=1/2の値は、粉末のH₂Oまたは2NH₂SO₄処理後の¹H-NMR(アポホスト:1と¹PrOHについて)分析と、原子吸光(Tiについて)分析によっても確認された。

【0030】以上のことから、前記の粉末は、1⁴⁺·2[(¹PrO)TiCl]

で表わされる付加体であって、アポホスト:1のOH基は消失し、(¹PrO)TiClが配位した付加体であると判定された。

③ 前記付加体粉末について、ゲスト分子の取込みを評価した。蒸気吸着法による酢酸エチルの吸着等温線を示したものが図1である。ゲスト/ホストのモル比を、2/5での飽和蒸気圧(P₀=92torr)までの酢酸

【 図 1 】



【 図 2 】

