

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02006/025358

発行日 平成20年5月8日(2008.5.8)

(43) 国際公開日 平成18年3月9日(2006.3.9)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
GO 1 N 5/02 (2006.01)	GO 1 N 5/02 A	2 G O 5 9
GO 1 N 21/27 (2006.01)	GO 1 N 21/27 C	

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 20 頁)

出願番号	特願2006-532699 (P2006-532699)	(71) 出願人	503360115 独立行政法人科学技術振興機構 埼玉県川口市本町4丁目1番8号
(21) 国際出願番号	PCT/JP2005/015715	(71) 出願人	000125347 学校法人近畿大学 大阪府東大阪市小若江3丁目4番1号
(22) 国際出願日	平成17年8月30日(2005.8.30)	(74) 代理人	110000338 特許業務法人原謙三国際特許事務所
(31) 優先権主張番号	特願2004-253536 (P2004-253536)	(72) 発明者	本津 茂樹 日本国大阪府枚方市野本町12-25
(32) 優先日	平成16年8月31日(2004.8.31)	(72) 発明者	楠 正暢 日本国和歌山県岩出市桜台679
(33) 優先権主張国	日本国(JP)	(72) 発明者	西川 博昭 日本国和歌山県岩出市西国分134-1-908

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 化学センサ装置用の検出子およびその利用

(57) 【要約】

本発明は、検出感度を向上させた化学センサ装置用の検出子およびその利用を提供する。媒質中に含まれる測定対象物質が、表面に吸着することによって、当該測定対象物質を検出する化学センサ装置用の検出子(10)であって、測定対象物質を検出するための表面(11a)に、ハイドロキシアパタイトまたはハイドロキシアパタイトにおける一部の元素が置換された元素置換アパタイトを含む吸着層(1)を備えている検出子(10)によれば、検出感度を著しく向上させることができ、微量の化学物質を高感度に検出することができる。

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

媒質中に含まれる測定対象物質が検出表面に吸着することによって、当該測定対象物質を検出する化学センサ装置用の検出子であって、

上記検出子は、測定対象物質を検出するための上記検出表面に、ハイドロキシアパタイトにおける一部の元素が置換された元素置換アパタイトを含む吸着層を備えていることを特徴とする検出子。

【請求項 2】

上記吸着層は、上記検出表面の全面に設けられていることを特徴とする請求項 1 に記載の検出子。

【請求項 3】

上記吸着層は、上記検出表面の複数箇所に分散して設けられていることを特徴とする請求項 1 に記載の検出子。

【請求項 4】

上記吸着層は、導電性のある元素置換アパタイトを含んでおり、

上記吸着層が電極として機能するものであることを特徴とする請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 項に記載の検出子。

【請求項 5】

上記導電性のある元素置換アパタイトが、ハイドロキシアパタイトにおける一部の元素が Na に置換された元素置換アパタイトであることを特徴とする請求項 4 に記載の検出子。

【請求項 6】

上記吸着層は、生体親和性のある元素置換アパタイトを含んでいることを特徴とする請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 項に記載の検出子。

【請求項 7】

上記生体親和性のある元素置換アパタイトが、ハイドロキシアパタイトにおける一部の元素が Mg に置換された元素置換アパタイトであることを特徴とする請求項 6 に記載の検出子。

【請求項 8】

上記吸着層の表面上に、非吸着層が設けられており、

上記非吸着層には、上記媒質中の測定対象物質と吸着層とを接触させるための開口部が設けられていることを特徴とする請求項 1 ~ 7 のいずれか 1 項に記載の検出子。

【請求項 9】

上記吸着層は、さらに、上記測定対象物質を選択的に吸着するための特異的結合物質を含むことを特徴とする請求項 1 ~ 8 のいずれか 1 項に記載の検出子。

【請求項 10】

上記吸着層は、レーザーアブレーション法にて形成されるものであることを特徴とする請求項 1 ~ 9 のいずれか 1 項に記載の検出子。

【請求項 11】

上記吸着層は、形成中もしくは形成後、熱処理または焼結処理により、上記元素置換アパタイトの結晶性が高められていることを特徴とする請求項 1 ~ 10 のいずれか 1 項に記載の検出子。

【請求項 12】

媒質中に含まれる測定対象物質が検出表面に吸着することによって、当該測定対象物質を検出する化学センサ装置用の検出子であって、

上記検出子は、測定対象物質を検出するための上記検出表面に、ハイドロキシアパタイトを含む吸着層を備え、

上記吸着層は、レーザーアブレーション法にて形成されるものであることを特徴とする検出子。

【請求項 13】

10

20

30

40

50

上記吸着層は、形成中もしくは形成後、熱処理または焼結処理により、上記ハイドロキシアパタイトの結晶性が高められていることを特徴とする請求項 1 2 に記載の検出子。

【請求項 1 4】

上記化学センサ装置は、水晶振動子マイクロバランス法または表面プラズモン共鳴法を用いた化学センサ装置であることを特徴とする請求項 1 ~ 1 3 のいずれか 1 項に記載の検出子。

【請求項 1 5】

請求項 1 ~ 1 4 のいずれか 1 項に記載の検出子を備えることを特徴とする化学センサ装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、微量の化学物質や生体分子を検出するために用いられる化学センサ装置用検出子およびその利用に関するものであり、特に、ハイドロキシアパタイトおよびその誘導体を用いて、化学物質等の吸着効率を高めた化学センサ装置用検出子およびその利用に関するものである。

【背景技術】

【0002】

近年、液体や気体などの媒質中に含まれる微小な化学物質を検出したり、媒質中に含まれる微粒子間の相互作用を高い感度で検出したりするための微量化学物質検出技術が開発されている。このような微量化学物質検出技術として、例えば、水晶振動子マイクロバランス法 (Quartz Crystal Microbalance、以下「QCM法」と称する) や表面プラズモン共鳴法 (Surface Plasmon Resonance、以下、「SPR法」と称する) が知られている。

【0003】

QCM法は、水晶振動子を用いてマイクロバランス原理を応用した化学物質や生体物質を検出するための技術であり、水晶振動子の作用電極表面を試料ガスや試料溶液に晒したときの水晶振動子の発振周波数の変化から作用電極表面での試料成分の吸脱着を検知・定量するものである。

【0004】

具体的には、水晶振動子 100 は図 7 に示すように、薄い水晶板 101 の表面と裏面とに金属電極 102 を蒸着したもので、この金属電極 102 上に化学物質や生体分子が付着した場合、付着物の重量と振動数変化が比例関係にある。すなわち、水晶振動子 100 の金属電極 102 の表面に試料成分が成膜したり、あるいは物質の吸着が起きたりすると金属電極 102 の表面に存在する物質の単位表面積当たりの重量に対応した周波数のシフトが起きることになる。この周波数シフト現象を指標に、媒質中に含まれる微小な化学物質や生体分子を検出することができる。

【0005】

QCM法を用いた化学センサ装置は、水晶振動子は広い温度範囲において周波数が安定しているため、安定した検出感度が期待でき、条件が揃えば 1 ~ 10 ng の吸着物質の検出がリアルタイムで可能である (例えば、特許文献 1 参照)。

【0006】

また、SPR法は、光学的な手法を利用して微量化学物質を検出する技術である。具体的には、金属薄膜に光を照射して反射光をモニターし、金属薄膜上に化学物質が付着することにより生じる、金属薄膜上の屈折率の変化を検出し、微量化学物質を検出する技術である。SPR法を用いた化学センサ装置は、バイオ分野、環境分野、工業分野へ応用されており、表面に固定化した生体分子の相互作用解析、抗原抗体反応モニター、糖度モニターなどに用いられている (例えば、特許文献 2 参照)。

【0007】

【特許文献 1】特開 2001 - 153777 号公報 (公開日: 平成 13 年 (2001) 6

10

20

30

40

50

月 8 日)

【特許文献 2】特開 2 0 0 4 - 1 6 3 2 5 9 号公報 (公開日 : 平成 1 6 (2 0 0 4) 年 6 月 1 0 日)

【発明の開示】

【 0 0 0 8 】

しかしながら、QCM法やSPR法を利用した化学センサ装置は、水晶振動子が有する電極や金属薄膜等の検出子表面への化学物質の吸着作用を利用したものである。このため、化学センサ装置における検出感度は、電極材料や金属薄膜材料がもつ被吸着物質に対する吸着能力に依存することになり、検出濃度や検出感度の面で限界があった。

【 0 0 0 9 】

このため、より検出感度を向上させ、極微量の化学物質や生体分子等を高感度に検出可能な化学センサ装置用の検出子の開発が強く望まれていた。

【 0 0 1 0 】

本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、検出感度を向上させた化学センサ装置用の検出子およびその利用を提供することにある。

【 0 0 1 1 】

本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討を行った結果、化学センサ装置用の検出子の表面にヒドロキシアパタイトまたは構成元素の一部を置換した元素置換アパタイトをコーティングすることにより、検出子の検出感度を著しく向上させることができることを見出し、本願発明を完成させるに至った。すなわち、本発明は、産業上有用な物質としての以下の発明 (1) ~ (1 5) を包含する。

【 0 0 1 2 】

(1) 媒質中に含まれる測定対象物質が検出表面に吸着することによって、当該測定対象物質を検出する化学センサ装置用の検出子であって、上記検出子は、測定対象物質を検出するための上記検出表面に、ヒドロキシアパタイトにおける一部の元素が置換された元素置換アパタイトを含む吸着層を備えている検出子。

【 0 0 1 3 】

(2) 上記吸着層は、上記検出表面の全面に設けられている (1) に記載の検出子。

【 0 0 1 4 】

(3) 上記吸着層は、上記検出表面の複数箇所に分散して設けられている (1) に記載の検出子。

【 0 0 1 5 】

(4) 上記吸着層は、導電性のある元素置換アパタイトを含んでおり、上記吸着層が電極として機能するものである (1) ~ (3) のいずれかに記載の検出子。

【 0 0 1 6 】

(5) 上記導電性のある元素置換アパタイトが、ヒドロキシアパタイトにおける一部の元素が Na に置換された元素置換アパタイトである (4) に記載の検出子。

【 0 0 1 7 】

(6) 上記吸着層は、生体親和性のある元素置換アパタイトを含んでいる (1) ~ (3) のいずれかに記載の検出子。

【 0 0 1 8 】

(7) 上記生体親和性のある元素置換アパタイトが、ヒドロキシアパタイトにおける一部の元素が Mg に置換された元素置換アパタイトである (6) に記載の検出子。

【 0 0 1 9 】

(8) 上記吸着層の表面上に、非吸着層が設けられており、上記非吸着層には、上記媒質中の測定対象物質と吸着層とを接触させるための開口部が設けられている (1) ~ (7) のいずれかに記載の検出子。

【 0 0 2 0 】

(9) 上記吸着層は、さらに、上記測定対象物質を選択的に吸着するための特異的結合物質を含む (1) ~ (8) のいずれかに記載の検出子。

10

20

30

40

50

【0021】

(10) 上記吸着層は、レーザーアブレーション法にて形成されるものである(1)～(9)のいずれかに記載の検出子。

【0022】

(11) 上記吸着層は、形成中もしくは形成後、熱処理または焼結処理により、上記元素置換アパタイトの結晶性が高められている(1)～(10)のいずれかに記載の検出子。

【0023】

(12) 媒質中に含まれる測定対象物質が検出表面に吸着することによって、当該測定対象物質を検出する化学センサ装置用の検出子であって、上記検出子は、測定対象物質を検出するための上記検出表面に、ハイドロキシアパタイトを含む吸着層を備え、上記吸着層は、レーザーアブレーション法にて形成されるものである検出子。

10

【0024】

(13) 上記吸着層は、形成中もしくは形成後、熱処理または焼結処理により、上記元素置換アパタイトの結晶性が高められている(12)に記載の検出子。

【0025】

(14) 上記化学センサ装置は、水晶振動子マイクロバランス法または表面プラズモン共鳴法を用いた化学センサ装置である(1)～(13)のいずれかに記載の検出子。

【0026】

(15) (1)～(14)のいずれかに記載の検出子を備える化学センサ装置。

20

【0027】

本発明に係る検出子によれば、検出子の検出表面に、微粒子の吸着性に優れたハイドロキシアパタイトまたは元素置換アパタイトを備えているため、従来の化学センサ装置用の検出子に比べて、媒質中に含まれる測定対象物質の検出感度を著しく向上させることができる。したがって、媒質中に含まれる測定対象物質や測定対象物質間の相互作用を高感度で検出することができる。つまり、より低濃度の化学物質を検出することができる。

【0028】

さらに、本発明に係る検出子を用いることにより、検出感度が向上した化学センサ装置を提供することもできる。

【0029】

本発明の他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分分かるであろう。また、本発明の利点は、添付図面を参照した次の説明で明白になるであろう。

30

【図面の簡単な説明】

【0030】

【図1(a)】図1(a)は、本実施の形態に係る検出子の構成を上方から見た上面図である。

【図1(b)】図1(b)は図1(a)の検出子の断面図である。

【図2(a)】図2(a)は、本実施の形態に係る検出子の構成を上方から見た上面図である。

40

【図2(b)】図2(b)は図2(a)の検出子の断面図である。

【図3(a)】図3(a)は、本実施の形態に係る他の検出子の構成を上方から見た上面図である。

【図3(b)】図3(b)は図3(a)の検出子の断面図である。

【図4(a)】図4(a)は、本実施の形態に係る他の検出子の構成を上方から見た上面図である。

【図4(b)】図4(b)は図4(a)の検出子の断面図である。

【図5(a)】図5(a)は、本実施の形態に係る他の検出子の構成を上方から見た上面図である。

【図5(b)】図5(b)は図5(a)の検出子の断面図である。

【図6】図6は、本実施例における検出子の検出感度を調べた結果を示す図である。

50

【図7(a)】図7(a)は、従来のQCM化学センサ装置に用いられる検出子の構造を上方から見た上面図である。

【図7(b)】図7(b)は図7(a)の検出子の断面図である。

【発明を実施するための最良の形態】

【0031】

本発明は、QCM法やSPR法を用いた化学センサ装置用に利用可能な検出子およびその利用に関するものである。このため、以下の実施形態では、まず本発明に係る検出子について説明し、次いでその利用法について記載することとする。

【0032】

<1. 本発明に係る検出子>

10

本発明に係る検出子は、媒質中に含まれる測定対象物質が検出表面に吸着することによって、当該測定対象物質を検出する化学センサ装置用の検出子であって、上記検出子は、測定対象物質を検出するための上記検出表面に、ハイドロキシアパタイトまたは一部の元素が置換された元素置換アパタイトを含む吸着層を備えている構成であればよく、その具体的な構成（厚み、材質、大きさ、形状）や製造方法等は、特に限定されるものではない。

【0033】

つまり、本発明の主題は、化学センサ装置用の検出子と測定対象物質とが接触する検出表面に、測定対象物質に対する吸着能力が優れたハイドロキシアパタイト等を含む吸着層を設け、検出子の検出感度を向上させることにあるのであって、本明細書中に具体的に記載した個々の構造的特徴や製造方法等に存するのではない。したがって、本明細書で説明する各実施形態の構造や方法以外の構成も本発明の範囲に属することに留意しなければならない。

20

【0034】

本明細書でいう文言「媒質」とは、従来公知の化学センサ装置を用いて物質の検出を行うことができる液体、気体等の媒質全般を意味し、その具体的な種類等は特に限定されるものではない。例えば、河川や海の水、空気等の他、後述する実施例に示すように、生体分子を安定に保持可能な各種緩衝液等を挙げることができる。

【0035】

また「測定対象物質」は、検出子の表面に吸着することにより検出可能な物質であればよく、その具体的な構成は特に限定されるものではない。例えば、微粒子の化学物質、リガンド、核酸(DNA、RNA等)、タンパク質、ペプチド、抗体、特定細胞誘導因子やホルモン等のシグナル伝達物質、環境ホルモン物質等が挙げられる。

30

【0036】

「検出表面」とは、測定対象物質が吸着することによって当該測定対象物質を検出するための表面のことである。検出子の検出表面に測定対象物質が吸着すると、その特性等が変化し、測定対象物質の検出を行うことができる。かかる検出表面としては、例えば、QCM法を用いた化学センサ装置用の検出子（水晶振動子）における電極表面やSPR法を用いた化学センサ装置用の検出子における金属薄膜の表面を挙げることができる。

【0037】

40

「吸着」には、物理・化学的な、あらゆる特異的・非特異的な吸着、付着、結合をいい、さらに、生物学的・免疫学的な特異結合も含む。

【0038】

「化学センサ装置」とは、媒質中に含まれる微量な化学物質を検出するための化学センサ装置であればよく、具体的な構成は特に限定されるものではないが、好ましくは、QCM法またはSPR法を用いた化学センサ装置化学センサ装置が好適である。

【0039】

本明細書でいう文言「ハイドロキシアパタイト」には、 $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ で表される物質を指すが、さらに、かかるハイドロキシアパタイトに対して焼結等の熱処理を行うことにより得られる、水分子が脱離したリン酸カルシウムとハイドロキシアパ

50

タイトとの混合物も含まれる。

【0040】

また「元素置換アパタイト」とは、上記ハイドロキシアパタイト分子における一部の元素が置換されたものであればよく、置換元素等の種類、量等は特に限定されるものではない。置換元素としては、特に、導電性を高める置換元素、生体親和性を高める置換元素が好ましい。例えば、導電性を高める置換元素としてはNaを挙げることができ、生体親和性を高める置換元素としてはMgを挙げることができるが、これらの置換元素に限定されるものではない。つまり、元素置換アパタイトは、ハイドロキシアパタイトの優れた吸着性能はそのままに、新たな性質を付加して高機能化したものであると換言できる。

【0041】

本発明に係る「吸着層」は、上述したハイドロキシアパタイトまたは元素置換アパタイトを含んでいる。ハイドロキシアパタイトまたは元素置換アパタイトは、リン酸基、Caイオンを有し、吸着性の優れた物質である。この優れた吸着性を有する物質を含む吸着層を化学センサ装置用の検出子の表面に設けることにより、従来化学センサ装置用の検出子に比べて、より媒質中の含有物等の検出感度または粒子間相互作用の検出感度を向上させることができる。

【0042】

また、上記「吸着層」は、少なくとも上記ハイドロキシアパタイトまたは元素置換アパタイトを含むものであればよく、その他にどのような物質を含んでいてもかまわない。例えば、上記「吸着層」は、測定対象物質と吸着層との吸着力・結合力を調整するための特異的結合物質（中間物質）を含んでいてもよい。「特異的結合物質」としては、測定対象物質と特異的に相互作用する物質が好ましく、例えば、リガンド、抗体、特定細胞誘導因子等が挙げられる。このような特異的結合物質を含む吸着層を形成することにより、測定対象物質に対して選択性を持った検出子を作製することができる。

【0043】

また、上記「吸着層」は、検出子において、測定対象物質と接触可能な表面に設けられていればよく、その形成方法は特に限定されるものではない。例えば、コーティング法として従来公知のディップ法、スパッタリング法、プラズマ溶射法、レーザーアブレーション法等が挙げられるが、特に、レーザーアブレーション法が好ましい。後述する実施例に示すように、レーザーアブレーション法を用いて吸着層を形成することにより、吸着層を薄膜状に形成でき、検出子が本来有する高分解能特性を損ねることなく検出子の表面改質を行い、高感度化を図ることができるためである。なお、吸着層を形成した後、例えば、後述する実施例に示すように、結晶性を高める目的で所定の温度にて熱処理や焼結処理を行ってもよい。

【0044】

また、本明細書でいう「検出子」とは、化学センサ装置本体に着脱可能なものであって、化学センサ装置に取り付けられ、微量な化学物質等の測定対象物質を検出するための素子（センサ部分）である。かかる検出子としては、例えば、測定対象物質が当該検出子の表面に付着することにより生じる、発振周波数の変化（QCM法の場合）や光の屈折率の変化（SPR法の場合）を指標に、当該測定対象物質の吸脱着を検出・定量するための素子である。具体的には、QCM法を用いた化学センサ装置に用いるための水晶振動子やSPR法を用いた化学センサ装置に用いるための素子等を挙げることができる。

【0045】

以下、本発明に係る検出子の具体的な構成について、図面を用いて説明する。なお、本明細書では、説明の便宜のためQCM法を用いた化学センサ装置用の検出子を例示挙げて説明するが、SPR法を用いた化学センサ装置用の検出子であっても当業者であれば、同様に作製し、適用できることを念のため付言する。

【0046】

〔実施の形態1〕

本発明の一実施形態について図1(a)および図1(b)に基づいて説明すると以下の

10

20

30

40

50

通りである。図1(a)は、本実施の形態に係る検出子の構成を上方から見た上面図であり、図1(b)は図1(a)の検出子の断面図である。

【0047】

図1(a)および図1(b)に示すように、本実施の形態に係る検出子10は、吸着層1、水晶板11、および金属電極12a・12bを備えている。金属電極12a・12bは、水晶板11を挟んで、水晶板11の両側に対向するように配置されている。金属電極12a・12bは、水晶板11の大きさより小さく形成されている。金属電極12aが形成されている水晶板11の表面11aは、測定対象物質を含む試料(媒質)と接触する面である。

【0048】

吸着層1は、この金属電極12aが形成されている水晶板11の表面11aの全面を覆うように形成されている。つまり、検出子10は、従来の検出子(例えば、図7(a)および図7(b)の検出子100)における、測定対象物質と接触する金属電極が形成されている表面の全面に設けられた構成である。

【0049】

上記の構成によれば、優れた吸着能力を有するハイドロキシアパタイト等を含む吸着層1が、金属電極12aを含む水晶板11の表面11aの全面に形成されている。このため、広い面積における吸着を誘発し、感度を最大限向上させることができる。

【0050】

したがって、検出子10は、従来の化学センサ装置用の検出子において、金属電極の材料が有する吸着能力が低いことから生じる検出感度の限界を超えて、高感度の検出を行うことができる。つまり、検出子10は、従来の検出子では検出できなかったような、低濃度の化学物質でも検出することができる。

【0051】

また、上記吸着層1は、生体親和性のある元素置換アパタイトを含んでいてもよい。上記構成とすれば、他の元素置換アパタイトまたは化学量論組成アパタイトと比較して、生体親和性のある元素置換アパタイトに対して特異的に吸着しやすい組織誘導因子等の存在の有無など、生体親和性に関しての分子生物学的な実験を行う手段としての有効性を向上させることができる。

【0052】

〔実施の形態2〕

本発明の一実施形態について図2(a)および図2(b)に基づいて説明すると以下の通りである。なお、ここでは、上述の実施形態1における構成要素と同一の機能を有する構成要素については、同一の符号を付し、その説明を省略する。つまり、ここでは、上述の実施形態1との相違点について説明するものとする。

【0053】

図2(a)は、本実施の形態に係る検出子の構成を上方から見た上面図であり、図2(b)は図2(a)の検出子の断面図である。図2(a)および図2(b)に示すように、本実施の形態に係る検出子20は、吸着層21、水晶板11、および金属電極12bを備えている。吸着層21および金属電極12bは、水晶板11を挟んで、水晶板11の両側に対向するように配置されている。吸着層21および金属電極12bは、水晶板11の大きさより小さく形成されている。吸着層21が形成されている水晶板11の表面11aは、測定対象物質を含む試料(媒質)と接触する面である。

【0054】

吸着層21は、導電性を有する元素置換アパタイトを含んでおり、吸着層21自体が導電性を有する構成である。本実施の形態では、この吸着層21が電極として設けられている。つまり、検出子20は、従来の検出子(例えば、図7(a)および図7(b)の検出子100)における、測定対象物質と接触する金属電極として導電性の吸着層21が設けられた構成である。

【0055】

10

20

30

40

50

上記の構成によれば、通常金属材料からなる検出子の電極を、導電性のある元素置換アパタイトを含む吸着層 2 1 に置き換えることで、電極を兼ねた吸着層を形成することができ、検出子の製造工程を簡便にすることができる。

【0056】

なお、上記金属電極 1 2 b が、導電性の元素置換アパタイトを含む吸着層 2 1 で構成されていてもよい。

【0057】

〔実施の形態 3〕

本発明の一実施形態について図 3 (a) および図 3 (b) に基づいて説明すると以下の通りである。なお、ここでは、上述の実施形態 1、2 における構成要素と同一の機能を有する構成要素については、同一の符号を付し、その説明を省略する。つまり、ここでは、上述の実施形態 1、2 との相違点について説明するものとする。

10

【0058】

図 3 (a) は、本実施の形態に係る検出子の構成を上方から見た上面図であり、図 3 (b) は図 3 (a) の検出子の断面図である。図 3 (a) および図 3 (b) に示すように、本実施の形態に係る検出子 3 0 は、吸着層 3 1、水晶板 1 1、および金属電極 1 2 a・1 2 b を備えている。水晶板 1 1、および金属電極 1 2 a・1 2 b の構成は、実施形態 1 と同様であり、吸着層 3 1 は、金属電極 1 2 a の表面に、複数箇所に分散して設けられている。

20

【0059】

つまり、検出子 3 0 は、従来の検出子 (例えば、図 7 (a) および図 7 (b) の検出子 1 0 0) における、測定対象物質と接触する金属電極の表面に、微細に形成した吸着層 3 1 が複数箇所に分散して設けられた構成である。

【0060】

なお、検出子 3 0 は、例えば、実施形態 1 の検出子 1 0 における吸着層 1 の一部をエッチング処理することにより、容易に作製することができる。

【0061】

上記の構成によれば、ハイドロキシアパタイト等をコーティングした吸着層 3 1 を、検出子 3 0 の表面の一部、もしくは複数箇所に分散して設けることで、吸着性に大きく影響する吸着層 3 0 の総吸着面積 (表面積) を容易に意図した通りに調整することができ、検出感度の制御を行うことができる。また、吸着層 3 1 の大きさ、形状を測定対象物質の種類に応じて、適宜調整することにより、吸着物質の種類や吸着方向などを制御することができる。したがって、本実施の形態に係る検出子 3 0 によれば、測定対象物質の吸着選択性、吸着方位、吸着効率などを制御することができ、吸着メカニズムの解析に応用することができる。

30

【0062】

〔実施の形態 4〕

本発明の一実施形態について図 4 (a) および図 4 (b) に基づいて説明すると以下の通りである。なお、ここでは、上述の実施形態 1 ~ 3 における構成要素と同一の機能を有する構成要素については、同一の符号を付し、その説明を省略する。つまり、ここでは、上述の実施形態 1 ~ 3 との相違点について説明するものとする。

40

【0063】

図 4 (a) は、本実施の形態に係る検出子の構成を上方から見た上面図であり、図 4 (b) は図 4 (a) の検出子の断面図である。図 4 (a) および図 4 (b) に示すように、本実施の形態に係る検出子 4 0 は、吸着層 1、水晶板 1 1、金属電極 1 2 a・1 2 b、および非吸着層 4 1 を備えている。非吸着層 4 1 は、試料 (媒質) 中の測定対象物質を吸着しない材料より構成されるものであり、例えば、シリコン樹脂、4 フッ化エチレン樹脂等のような材料を用いて好適に形成することができるが、これらに限定されるものではない。

【0064】

50

吸着層 1、水晶板 1 1、および金属電極 1 2 a・1 2 bの構成は、実施形態 1と同様であり、吸着層 1は、金属電極 1 2 aを含む水晶板 1 1の表面 1 1 aの全面に形成されている。非吸着層 4 1は、その吸着層 1の表面を覆うように形成されている。そして、非吸着層 4 1には、試料(媒質)中の測定対象物質と吸着層 1とを接触させるための開口部 4 2が複数箇所に分散して設けられている。

【0065】

つまり、検出子 4 0は、微細に形成した開口部 4 2から露出した吸着層 1の部分で測定対象物質を吸着することになる。このため、非吸着層 4 1と開口部 4 2とを、検出子 4 0の表面の一部、もしくは複数箇所に分散して設けることで、吸着性に大きく影響する吸着層 1の総吸着面積(表面積)を容易に意図した通りに調整することができ、検出感度の制御を行うことができる。また、非吸着層 4 1や開口部 4 2の大きさ、形状を測定対象物質の種類に応じて、適宜調整することにより、吸着物質の種類や吸着方向などを制御することができる。したがって、本実施の形態に係る検出子 4 0によれば、上記実施形態 3と同様に、測定対象物質の吸着選択性、吸着方位、吸着効率などを制御することができ、吸着メカニズムの解析に応用することができる。

10

【0066】

なお、検出子 4 0は、例えば、非吸着層 4 1の一部をエッチング処理することにより、容易に作製することができる。

【0067】

〔実施の形態 5〕

本発明の一実施形態について図 5(a)および図 5(b)に基づいて説明すると以下の通りである。なお、ここでは、上述の実施形態 1~4における構成要素と同一の機能を有する構成要素については、同一の符号を付し、その説明を省略する。つまり、ここでは、上述の実施形態 1~4との相違点について説明するものとする。

20

【0068】

図 5(a)は、本実施の形態に係る検出子の構成を上方から見た上面図であり、図 5(b)は図 5(a)の検出子の断面図である。図 5(a)および図 5(b)に示すように、本実施の形態に係る検出子 5 0は、吸着層 5 1、水晶板 1 1、および金属電極 1 2 a・1 2 bを備えている。水晶板 1 1、および金属電極 1 2 a・1 2 bの構成は、実施形態 1と同様であり、吸着層 5 1は、金属電極 1 2 aを含む水晶板 1 1の表面 1 1 aの全面に形成されている。

30

【0069】

この吸着層 5 1には、ハイドロキシアパタイトまたは元素置換アパタイトの他に、特異的結合物質 5 2を含んでいる。つまり、吸着層 5 1は、特異的結合物質 5 2の作用によって、測定対象物質に対して選択性を有する構成である。

【0070】

特異的結合物質 5 2は、吸着層 5 1をコーティング形成する際に既を含めておいてもよいが、吸着層 5 1は、コーティング後、結晶性を高めるために加熱処理する場合もあるため、加熱処理した後、吸着層 5 1表面に塗布して含ませることが好ましい。

【0071】

上記の構成によれば、検出子 5 0は、特異的結合物質 5 2(例えば、リガンド、抗体、特定細胞誘導因子等)を有する吸着層 5 1を備えているため、測定対象物質に対する選択性を持たせ、測定対象物質と吸着層 5 1との結合力を調整することができる。

40

【0072】

<2. 検出子の利用>

上述したように、本発明に係る検出子は、上述したように、ハイドロキシアパタイト等の吸着性に優れた物質を含む吸着層を有している。このため、本発明に係る検出子を化学センサ装置に用いることにより、微量の化学物質を高感度で検出することができる。

【0073】

すなわち、本発明には、上述した検出子を備える化学センサ装置が含まれる。本発明に

50

係る化学センサ装置は、上述の検出子を備えていればよく、その他の構成は特に限定されるものではない。ここでいう化学センサ装置は、上述の検出子を適用できる化学センサ装置であればよく、特に限定されるものではないが、特に、QCM法またはSPR法を用いた化学センサ装置であることが好ましい。

【0074】

以上のように、本発明に係る検出子または該検出子を備える化学センサ装置によれば、液体、気体などの媒質中の含有物、微粒子（例えば生体分子、リガンド、タンパク質、抗体、特定細胞誘導因子、環境物質など）の化学物質を検出、または同媒質中の粒子間相互作用（タンパク質-タンパク質、抗体-抗原、ホルモン-受容体、タンパク質-核酸、基質-酵素、DNA相補対間など）を高い感度で検出することができる。さらに、微量化学物質の検出感度を高めることにより、例えば、遺伝子、抗原物質、におい、味、環境物質（環境ホルモン）などの計測適応範囲を拡大することができる。

10

【0075】

なお、本発明には、水晶振動子マイクロバランス法（QCM法）、表面プラズモン共鳴センサ等の、微量物質検出用化学センサ装置における、検出子部表面にハイドロキシアパタイトまたはその一部元素置換を施した材料（元素置換アパタイト）をコーティングし、媒質中の混入物、含有物を検出または、粒子間相互作用を検出する方法が含まれる。さらに、ハイドロキシアパタイトの検出子部表面コーティング法がレーザーアブレーション法である化学センサ装置が本発明に含まれる。また、振動子の電極自体に導電性のある元素置換アパタイトを用いた化学センサ装置用検出子が本発明に含まれる。また、上記吸着層に生体親和性のある元素置換アパタイトを用いた化学センサ装置用検出子が本発明に含まれる。

20

【0076】

さらに、ハイドロキシアパタイトコーティング膜が検出子表面の全面にコーティングされた化学センサ装置が含まれる。また、ハイドロキシアパタイトコーティング膜が検出子表面の複数箇所に分散させた構造でコーティングされた化学センサ装置が含まれる。また、上記振動子を達成するためにエッチングのような加工を施すか、吸着層の一部を他の材料で覆うことにより得られた化学センサ装置用検出子が本発明に含まれる。また、非検出物質と振動子の結合力を調整するために、上記吸着層のいずれかに予め中間物質を添加した化学センサ装置用検出子が本発明に含まれる。

30

【0077】

以下実施例を示し、本発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。もちろん、本発明は以下の実施例に限定されるものではなく、細部については様々な態様が可能であることはいうまでもない。さらに、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、それぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。

【0078】

〔実施例〕

以下の方法によってハイドロキシアパタイトをコートしたQCM検出子を作製し、QCM法による、被吸着物質検出感度向上の効果を確認した。

40

【0079】

市販のQCM検出子（株式会社イニシウム製AFFINIX Q用センサーチップ）の表面にハイドロキシアパタイトをレーザーアブレーション法により厚さ100nm堆積させたのち、結晶性を高める目的で熱処理を施し、ハイドロキシアパタイトコートQCM検出子を作製した。これを検出子（センサ）としてQCM化学センサ装置（株式会社イニシウム製AFFINIX Q）本体に取り付け、8mL（ミリリットル）の生理食塩水（PBS）バッファー溶液中に滴下されたウシ由来の血清を検出し、従来センサを用いた場合との感度の比較を行った。

【0080】

従来検出子を用いた化学センサ装置の場合、血清の滴下量、0.5、2、4、8μL

50

(マイクロリットル) に対し、図 7 の点線で示すような周波数シフトを得たのに対し、ハイドロキシアパタイトコート QCM 検出子を用いた化学センサ装置の場合は、同量のバッファ溶液に対し、血清の滴下量、0.5、2 μl において図 7 の実線で示すような周波数シフトが観測され、大幅な検出感度の向上が確認された。

【0081】


発明を実施するための最良の形態の項においてなされた具体的な実施形態または実施例は、あくまでも、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例にのみ限定して狭義に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と次に記載する特許請求事項の範囲内で、いろいろと変更して実施することができるものである。

【産業上の利用可能性】


【0082】

以上のように、本発明に係る検出子および該検出子を用いた化学センサ装置によれば、従来の検出子および化学センサ装置に比べて、著しく検出感度を向上させることができる。このため、これまで検出できなかった微量な化学物質を計測することが可能となるため、化学品、医薬品、食品等の関連産業をはじめとした幅広い産業上の利用可能性がある。


【図 1 (a)】




【図 2 (a)】




【図 1 (b)】




【図 2 (b)】




【図 3 (a)】




【図3(b)】




【図4(b)】




【図4(a)】




【図5(a)】




【図5(b)】




【図6】



【図7(b)】



【図7(a)】



【手続補正書】

【提出日】平成18年3月22日(2006.3.22)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【書類名】請求の範囲

【請求項1】 媒質中に含まれる測定対象物質が検出表面に吸着することによって、当該測定対象物質を検出する化学センサ装置用の検出子であって、

上記検出子は、測定対象物質を検出するための上記検出表面に、ハイドロキシアパタイトにおける一部の元素が置換された元素置換アパタイトを含む吸着層を備えており、

上記化学センサ装置は、水晶振動子マイクロバランス法または表面プラズモン共鳴法を用いた化学センサ装置であることを特徴とする検出子。

【請求項2】 上記吸着層は、上記検出表面の全面に設けられていることを特徴とする請求項1に記載の検出子。

【請求項3】 上記吸着層は、上記検出表面の複数箇所に分散して設けられていることを特徴とする請求項1に記載の検出子。

【請求項4】 上記吸着層は、導電性のある元素置換アパタイトを含んでおり、

上記吸着層が電極として機能するものであることを特徴とする請求項1～3のいずれか1項に記載の検出子。

【請求項5】 上記導電性のある元素置換アパタイトが、ハイドロキシアパタイトにおける一部の元素がNaに置換された元素置換アパタイトであることを特徴とする請求項4に記載の検出子。

【請求項6】 上記吸着層は、生体親和性のある元素置換アパタイトを含んでいることを特徴とする請求項1～3のいずれか1項に記載の検出子。

【請求項7】 上記生体親和性のある元素置換アパタイトが、ハイドロキシアパタイトにおける一部の元素がMgに置換された元素置換アパタイトであることを特徴とする請求項6に記載の検出子。

【請求項8】 上記吸着層の表面上に、非吸着層が設けられており、

上記非吸着層には、上記媒質中の測定対象物質と吸着層とを接触させるための開口部が設けられていることを特徴とする請求項1～7のいずれか1項に記載の検出子。

【請求項9】 上記吸着層は、さらに、上記測定対象物質を選択的に吸着するための特異的結合物質を含むことを特徴とする請求項1～8のいずれか1項に記載の検出子。

【請求項10】 上記吸着層は、レーザーアブレーション法にて形成されるものであることを特徴とする請求項1～9のいずれか1項に記載の検出子。

【請求項11】 上記吸着層は、形成中もしくは形成後、熱処理または焼結処理により、上記元素置換アパタイトの結晶性が高められていることを特徴とする請求項1～10のいずれか1項に記載の検出子。

【請求項12】 媒質中に含まれる測定対象物質が検出表面に吸着することによって、当該測定対象物質を検出する化学センサ装置用の検出子であって、

上記検出子は、測定対象物質を検出するための上記検出表面に、ハイドロキシアパタイトを含む吸着層を備え、

上記吸着層は、レーザーアブレーション法にて形成されるものであることを特徴とする検出子。

【請求項13】 上記吸着層は、形成中もしくは形成後、熱処理または焼結処理により、上記ハイドロキシアパタイトの結晶性が高められていることを特徴とする請求項12に記載の検出子。

【請求項14】 (削除)

【請求項15】 請求項1～13のいずれか1項に記載の検出子を備えることを特徴とす

る化学センサ装置。

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP2005/015715
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER G01N5/02 (2006.01), G01N21/27 (2006.01)		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G01N5/02 (2006.01), G01N21/27 (2006.01), G01N27/12 (2006.01)		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2005 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2005 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2005		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 7-128269 A (Sekisui Plastics Co., Ltd.), 19 May, 1995 (19.05.95), (Family: none)	1-3, 5-8, 11, 15 9-10, 12-13
Y		
X	JP 63-257201 A (Nichia Chemical Industries, Ltd.), 25 October, 1988 (25.10.88), & US 4855118 A & US 4971739 A	1-3, 5-8, 11, 15 9-10, 12-13
Y		
X	JP 60-14481 B (Mitsubishi Electric Corp.), 13 April, 1985 (13.04.85), (Family: none)	1-3, 6-8, 11, 15 9-10, 12-13
Y		
Y	JP 2003-322653 A (Toshiba Corp.), 14 November, 2003 (14.11.03), Par. Nos. [0285] to [0307] (Family: none)	9
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 29 November, 2005 (29.11.05)		Date of mailing of the international search report 13 December, 2005 (13.12.05)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/015715

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2003-253424 A (Shigeki MOTOZU), 10 September, 2003 (10.09.03), (Family: none)	10, 12-13
E, X	JP 2005-283550 A (Japan Science and Technology Agency), 13 October, 2005 (13.10.05), (Family: none)	1-3, 5-8, 10-15

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2005/015715									
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. G01N5/02 (2006.01), G01N21/27 (2006.01)											
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. G01N5/02 (2006.01), G01N21/27 (2006.01), G01N27/12 (2006.01)											
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2005年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2005年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2005年</td> </tr> </table>				日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2005年	日本国実用新案登録公報	1996-2005年	日本国登録実用新案公報	1994-2005年
日本国実用新案公報	1922-1996年										
日本国公開実用新案公報	1971-2005年										
日本国実用新案登録公報	1996-2005年										
日本国登録実用新案公報	1994-2005年										
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)											
C. 関連すると認められる文献											
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号									
X	JP 7-128269 A (積水化成工業株式会社) 1995.05.19 ファミリーなし	1-3, 5-8, 11, 15									
Y		9-10, 12-13									
X	JP 63-257201 A (日亜化学工業株式会社) 1988.10.25 & US 4855118 A & US 4971739 A	1-3, 5-8, 11, 15									
Y		9-10, 12-13									
X	JP 60-14481 B (三菱電機株式会社) 1985.04.13, ファミリーなし	1-3, 6-8, 11, 15									
Y		9-10, 12-13									
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。											
* 引用文献のカテゴリー		の日の後に公表された文献									
「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの		「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの									
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの		「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの									
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)		「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの									
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献		「&」 同一パテントファミリー文献									
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願											
国際調査を完了した日 29.11.2005		国際調査報告の発送日 13.12.2005									
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 秋田 将行	2 J 9302								
		電話番号 03-3581-1101 内線 3252									

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2005/015715
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 2003-322653 A (株式会社東芝) 2003.11.14, 段落【0285】 - 【0307】 , ファミリーなし	9
Y	JP 2003-253424 A (本津茂樹) 2003.09.10 , ファミリーなし	10, 12-13
EX	JP 2005-283550 A (独立行政法人科学技術振興機構) 2005.10.13 ファミリーなし	1-3, 5-8, 10-15

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(72)発明者 橋本 典也

日本国大阪府大阪市港区夕凧 2 - 1 8 - 4 1 - 1 3 0 2

(72)発明者 山田 泉

日本国東京都世田谷区代田 6 - 1 5 - 3

Fターム(参考) 2G059 AA05 BB01 BB04 CC16 CC19 EE02

(注)この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。