

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02010/098304

発行日 平成24年8月30日 (2012. 8. 30)

(43) 国際公開日 **平成22年9月2日 (2010. 9. 2)**

(51) Int.Cl. **A 6 1 L 27/00 (2006.01)** F I A 6 1 L 27/00 F テーマコード (参考) 4 C 0 8 1

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 33 頁)

出願番号	特願2011-501592 (P2011-501592)	(71) 出願人	504132272 国立大学法人京都大学
(21) 国際出願番号	PCT/JP2010/052702		京都府京都市左京区吉田本町36番地1
(22) 国際出願日	平成22年2月23日 (2010. 2. 23)	(71) 出願人	509010229 アドバンスド・メディックス株式会社
(31) 優先権主張番号	特願2009-41976 (P2009-41976)		京都府長岡京市梅が丘二丁目50番地
(32) 優先日	平成21年2月25日 (2009. 2. 25)	(71) 出願人	000000354 石原産業株式会社
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		大阪府大阪市西区江戸堀一丁目3番15号
(31) 優先権主張番号	特願2009-142130 (P2009-142130)	(74) 代理人	100078754 弁理士 大井 正彦
(32) 優先日	平成21年6月15日 (2009. 6. 15)	(72) 発明者	中村 孝志 京都府京都市左京区吉田近衛町 国立大学 法人京都大学大学院医学研究科内
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 骨セメント組成物及びその製造方法、並びにそれを製造するためのキット

(57) 【要約】

本発明は、生体活性能を有すると共に、実用上必要とされる高い物理的強度を有する硬化体を形成することのできる骨セメント組成物および骨セメント組成物を得るための骨セメント組成物キットを提供すること、生体活性能を有すると共に、実用上必要とされる高い物理的強度を有する骨セメント成形体およびその製造方法を提供することを目的とする。

本発明の骨セメント組成物は、レーザー回折/散乱式粒度分布計によって測定されるメジアン径が0.5~7.0 μmであり、窒素吸着法によって測定されるBET比表面積が0.5~7.0 m²/gである二酸化チタン粒子と、(メタ)アクリレート系ポリマーおよび(メタ)アクリレート系モノマーよりなる基材形成用成分とを含有し、前記二酸化チタン粒子の含有割合が、組成物全体に対して5~50質量%であることを特徴とする。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

レーザー回折/散乱式粒度分布計によって測定されるメジアン径が $0.5 \sim 7.0 \mu\text{m}$ であり、窒素吸着法によって測定される BET 比表面積が $0.5 \sim 7.0 \text{m}^2 / \text{g}$ である二酸化チタン粒子と、(メタ)アクリレート系ポリマーおよび(メタ)アクリレート系モノマーよりなる基材形成用成分とを含有し、

前記二酸化チタン粒子の含有割合が、組成物全体に対して $5 \sim 50$ 質量%であることを特徴とする骨セメント組成物。

【請求項 2】

前記二酸化チタン粒子のメジアン径が $1.5 \sim 7.0 \mu\text{m}$ であって BET 比表面積が $0.5 \sim 5.0 \text{m}^2 / \text{g}$ であることを特徴とする請求項 1 に記載の骨セメント組成物。

10

【請求項 3】

前記二酸化チタン粒子がルチル型二酸化チタン粒子であることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記載の骨セメント組成物。

【請求項 4】

前記二酸化チタン粒子が球状であることを特徴とする請求項 1 ~ 請求項 3 のいずれかに記載の骨セメント組成物。

【請求項 5】

前記二酸化チタン粒子が酸洗浄処理されてなるものであることを特徴とする請求項 1 ~ 請求項 4 のいずれかに記載の骨セメント組成物。

20

【請求項 6】

前記二酸化チタン粒子が、チタン酸のスラリーを噴霧乾燥処理することによって乾燥造粒体を得、この乾燥造粒体を焼成処理する工程を経ることによって製造されてなるものであることを特徴とする請求項 1 ~ 請求項 5 のいずれかに記載の骨セメント組成物。

【請求項 7】

前記基材形成用成分を構成する(メタ)アクリレート系ポリマーの含有割合が、基材形成用成分全体に対して $30 \sim 80$ 質量%であることを特徴とする請求項 1 ~ 請求項 6 のいずれかに記載の骨セメント組成物。

【請求項 8】

重合開始剤が含有されていることを特徴とする請求項 1 ~ 請求項 7 のいずれかに記載の骨セメント組成物。

30

【請求項 9】

生体内において、(メタ)アクリレート系モノマーが重合することにより硬化されることを特徴とする請求項 1 ~ 請求項 8 のいずれかに記載の骨セメント組成物。

【請求項 10】

請求項 8 または請求項 9 に記載の骨セメント組成物を得るための骨セメント組成物キットであって、二酸化チタン粒子、(メタ)アクリレート系ポリマー、(メタ)アクリレート系モノマーおよび重合開始剤のうち少なくとも(メタ)アクリレート系モノマーを含有するモノマー含有キット成分と、少なくとも重合開始剤を含有する重合開始剤含有キット成分を含むことを特徴とする骨セメント組成物キット。

40

【請求項 11】

前記重合開始剤含有キット成分は、重合開始剤と共に二酸化チタン粒子および(メタ)アクリレート系ポリマーを含有することを特徴とする請求項 10 に記載の骨セメント組成物キット。

【請求項 12】

レーザー回折/散乱式粒度分布計によって測定されるメジアン径が $0.5 \sim 7.0 \mu\text{m}$ であり、窒素吸着法によって測定される BET 比表面積が $0.5 \sim 7.0 \text{m}^2 / \text{g}$ である二酸化チタン粒子と、(メタ)アクリレート系ポリマーよりなる基材成分とを含有し、

前記二酸化チタン粒子の含有割合が、 $5 \sim 50$ 質量%であることを特徴とする骨セメント成形体。

50

【請求項 13】

前記二酸化チタン粒子のメジアン径が $1.5 \sim 7.0 \mu\text{m}$ であって BET 比表面積が $0.5 \sim 5.0 \text{ m}^2 / \text{g}$ であることを特徴とする請求項 12 に記載の骨セメント成形体。

【請求項 14】

前記二酸化チタン粒子がルチル型二酸化チタン粒子であることを特徴とする請求項 12 または請求項 13 に記載の骨セメント成形体。

【請求項 15】

前記二酸化チタン粒子が球状であることを特徴とする請求項 12 ~ 請求項 14 のいずれかに記載の骨セメント成形体。

【請求項 16】

前記二酸化チタン粒子が酸洗浄処理されてなるものであることを特徴とする請求項 12 ~ 請求項 15 のいずれかに記載の骨セメント成形体。

【請求項 17】

前記二酸化チタン粒子が、チタン酸のスラリーを噴霧乾燥処理することによって乾燥造粒体を得、この乾燥造粒体を焼成処理する工程を経ることによって製造されてなるものであることを特徴とする請求項 12 ~ 請求項 16 のいずれかに記載の骨セメント成形体。

【請求項 18】

ISO 規格による測定法 ISO 5833 によって測定される曲げ強度が 70 MPa 以上であることを特徴とする請求項 12 ~ 請求項 17 のいずれかに記載の骨セメント成形体。

【請求項 19】

人工骨として用いられることを特徴とする請求項 12 ~ 請求項 18 のいずれかに記載の骨セメント成形体。

【請求項 20】

レーザー回折 / 散乱式粒度分布計によって測定されるメジアン径が $0.5 \sim 7.0 \mu\text{m}$ であり、窒素吸着法によって測定される BET 比表面積が $0.5 \sim 7.0 \text{ m}^2 / \text{g}$ である二酸化チタン粒子と、(メタ)アクリレート系ポリマーとの存在下において、(メタ)アクリレート系モノマーを重合開始剤によって重合させる重合工程を経ることにより、

前記二酸化チタン粒子と、(メタ)アクリレート系ポリマーよりなる基材成分とを含有し、当該二酸化チタン粒子の含有割合が、成形体全体に対して $5 \sim 50$ 質量%である骨セメント成形体を得ることを特徴とする骨セメント成形体の製造方法。

【請求項 21】

前記重合開始剤が過酸化ベンゾイルであることを特徴とする請求項 20 に記載の骨セメント成形体の製造方法。

【請求項 22】

重合工程において、重合促進剤が用いられることを特徴とする請求項 20 または請求項 21 に記載の骨セメント成形体の製造方法。

【請求項 23】

重合工程に供する(メタ)アクリレート系ポリマーの使用量が、この(メタ)アクリレート系ポリマーの使用量と、当該重合工程に供する(メタ)アクリレート系モノマーの使用量との総量に対して $30 \sim 80$ 質量%であることを特徴とする請求項 20 ~ 請求項 22 のいずれかに記載の骨セメント成形体の製造方法。

【請求項 24】

重合工程において、成形体を形成することを特徴とする請求項 20 ~ 請求項 23 のいずれかに記載の骨セメント成形体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、骨セメント組成物および骨セメント組成物キット並びに骨セメント成形体およびその製造方法に関し、更に詳しくは体液環境下においてアパタイト形成能を有する生体活性骨セメント組成物およびその骨セメント組成物を得るための骨セメント組成物キッ

10

20

30

40

50

ト、並びに当該骨セメント組成物を成形することによって得られる骨セメント成形体およびその製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、骨セメント組成物は、骨の欠損部の補填剤、あるいは人工股関節などの金属製の人工関節を周囲の骨と固定する接着剤などとして世界中において広く使用されており、このような骨セメント組成物としては、ポリメチルメタクリレート（P M M A）系骨セメント組成物が最も汎用されている。

【0003】

しかしながら、従来から用いられているP M M A系骨セメント組成物は、生体親和性を有するものの、生体活性能、すなわち骨に結合する骨結合性能を有するものではないことから、特に人工関節と周囲の骨とを固定する接着剤として用いた場合には、適用してから長期間が経過することにより、接着剤が周囲の骨から隔離してしまい、これに起因して人工関節と骨との間に緩みを生じてしまう、という問題がある。

【0004】

而して、P M M A系骨セメント組成物としては、生体活性能を付与する目的から、二酸化チタン粒子を添加してなる組成物が提案されている（例えば、特許文献1参照。）。

しかしながら、このような二酸化チタン粒子が含有されてなるP M M A系骨セメント組成物においては、生体活性能は得られるものの、実用上必要とされる物理的強度、具体的にはI S O 5 8 3 3に基づく測定法によって測定される曲げ強度が6 0 M P a以上の強度が得られない、という問題がある。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

【特許文献1】特開2007-54619号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

本発明は以上の事情に基づいてなされたものであって、その目的は、生体活性能を有すると共に、実用上必要とされる高い物理的強度を有する硬化体を形成することのできる骨セメント組成物および骨セメント組成物を得るための骨セメント組成物キットを提供することにある。

本発明の目的は、生体活性能を有すると共に、実用上必要とされる高い物理的強度を有する骨セメント成形体およびその製造方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明の骨セメント組成物は、レーザー回折/散乱式粒度分布計によって測定されるメジアン径が0.5~7.0 μ mであり、窒素吸着法によって測定されるB E T比表面積が0.5~7.0 m^2/g である二酸化チタン粒子と、(メタ)アクリレート系ポリマーおよび(メタ)アクリレート系モノマーよりなる基材形成用成分とを含有し、

前記二酸化チタン粒子の含有割合が、組成物全体に対して5~50質量%であることを特徴とする。

この本発明の骨セメント組成物においては、前記二酸化チタン粒子のメジアン径が1.5~7.0 μ mであってB E T比表面積が0.5~5.0 m^2/g であることが好ましい。

【0008】

また、本発明の骨セメント組成物においては、前記二酸化チタン粒子が以下の特徴を有するものであることが好ましい。

(1)ルチル型二酸化チタン粒子であること。

(2)球状であること。

10

20

30

40

50

(3) 酸洗浄処理されてなるものであること。

(4) チタン酸のスラリーを噴霧乾燥処理することによって乾燥造粒体を得、この乾燥造粒体を焼成処理する工程を経ることによって製造されてなるものであること。

【0009】

本発明の骨セメント組成物においては、前記基材形成用成分を構成する(メタ)アクリレート系ポリマーの含有割合が、基材形成用成分全体に対して30~80質量%であることが好ましい。

【0010】

本発明の骨セメント組成物においては、重合開始剤が含有されていることが好ましい。

【0011】

本発明の骨セメント組成物は、生体内において、(メタ)アクリレート系モノマーが重合することにより硬化されることが好ましい。

【0012】

本発明の骨セメント組成物キットは、二酸化チタン粒子、(メタ)アクリレート系ポリマー、(メタ)アクリレート系モノマーおよび重合開始剤のうち少なくとも(メタ)アクリレート系モノマーを含有するモノマー含有キット成分と、少なくとも重合開始剤を含有する重合開始剤含有キット成分を含むことを特徴とする。

【0013】

本発明の骨セメント組成物キットにおいては、前記重合開始剤含有キット成分は、重合開始剤と共に二酸化チタン粒子および(メタ)アクリレート系ポリマーを含有することが好ましい。

【0014】

本発明の骨セメント成形体は、レーザー回折/散乱式粒度分布計によって測定されるメジアン径が0.5~7.0 μm であり、窒素吸着法によって測定されるBET比表面積が0.5~7.0 m^2/g である二酸化チタン粒子と、(メタ)アクリレート系ポリマーよりなる基材成分とを含有し、

前記二酸化チタン粒子の含有割合が、5~50質量%であることを特徴とする。

この本発明の骨セメント成形体においては、二酸化チタン粒子のメジアン径が1.5~7.0 μm であってBET比表面積が0.5~5.0 m^2/g であることが好ましい。

【0015】

また、本発明の骨セメント成形体においては、前記二酸化チタン粒子が以下の特徴を有するものであることが好ましい。

(1) ルチル型二酸化チタン粒子であること。

(2) 球状であること。

(3) 酸洗浄処理されてなるものであること。

(4) チタン酸のスラリーを噴霧乾燥処理することによって乾燥造粒体を得、この乾燥造粒体を焼成処理する工程を経ることによって製造されてなるものであること。

【0016】

本発明の骨セメント成形体においては、ISO規格による測定法ISO5833によって測定される曲げ強度が70MPa以上であることが好ましい。

【0017】

本発明の骨セメント成形体は、人工骨として用いることができる。

【0018】

本発明の骨セメント成形体の製造方法は、レーザー回折/散乱式粒度分布計によって測定されるメジアン径が0.5~7.0 μm であり、窒素吸着法によって測定されるBET比表面積が0.5~7.0 m^2/g である二酸化チタン粒子と、(メタ)アクリレート系ポリマーとの存在下において、(メタ)アクリレート系モノマーを重合開始剤によって重合させる重合工程を経ることにより、

前記二酸化チタン粒子と、(メタ)アクリレート系ポリマーよりなる基材成分とを含有し、当該二酸化チタン粒子の含有割合が、成形体全体に対して5~50質量%である骨セ

10

20

30

40

50

メント成形体を得ることを特徴とする。

【0019】

本発明の骨セメント成形体の製造方法においては、前記重合開始剤が過酸化ベンゾイルであることが好ましい。

【0020】

本発明の骨セメント成形体の製造方法においては、重合工程において、重合促進剤が用いられることが好ましい。

【0021】

本発明の骨セメント成形体の製造方法においては、重合工程に供する(メタ)アクリレート系ポリマーの使用量が、この(メタ)アクリレート系ポリマーの使用量と、当該重合工程に供する(メタ)アクリレート系モノマーの使用量との総量に対して30~80質量%であることが好ましい。

【0022】

本発明の骨セメント成形体の製造方法においては、重合工程において、成形体を形成することが好ましい。

【発明の効果】

【0023】

本発明の骨セメント組成物によれば、二酸化チタン粒子が含有されていることから、二酸化チタン粒子自体の有する体液環境下におけるアパタイト形成能が発現されると共に、当該二酸化チタン粒子の大きさ、形態およびその含有割合の点において、使用用途に応じた良好な曲げ強度が発揮されるものであるため、(メタ)アクリレート系モノマーが重合して硬化されることによって形成される硬化体において、生体活性能と共に、実用上必要とされる高い物理的強度を得ることができる。

【0024】

本発明の骨セメント組成物キットによれば、キット成分を単に混合処理することによって骨セメント組成物を得ることができることから、骨セメント組成物の硬化体や成形体を容易に製造することができ、しかも(メタ)アクリレート系モノマーと、重合開始剤とが個別のキット成分とされていることから、適用前の保管されている状態あるいは運搬されている状態などにおいて(メタ)アクリレート系モノマーが重合することを防止することができる。

【0025】

本発明の骨セメント成形体によれば、二酸化チタン粒子が含有されていることから、二酸化チタン粒子自体の有する体液環境下におけるアパタイト形成能が発現されると共に、当該二酸化チタン粒子の大きさ、形態およびその含有割合の点において、使用用途に応じた良好な曲げ強度が発揮されるものであるため、生体活性能と共に、実用上必要とされる高い物理的強度を得ることができる。

【0026】

本発明の骨セメント成形体に製造方法によれば、形成すべき骨セメント成形体における基材成分を形成するための(メタ)アクリレート系モノマーの重合反応を、(メタ)アクリレート系ポリマーと共に特定の二酸化チタン粒子の存在下において行うことにより、得られる硬化体よりなる成形体が特定の二酸化チタン粒子を特定の含有割合で含有するものとなることから、生体活性能と共に、高い物理的強度を有する骨セメント成形体を容易に得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【0027】

【図1】実施例12および比較例4の結果を示すグラフである。

【発明を実施するための形態】

【0028】

以下、本発明について詳細に説明する。

【0029】

10

20

30

40

50

<骨セメント組成物>

本発明の骨セメント組成物は、レーザー回折/散乱式粒度分布計によって測定されるメジアン径が $0.5 \sim 7.0 \mu\text{m}$ であり、窒素吸着法によって測定されるBET比表面積が $0.5 \sim 7.0 \text{m}^2/\text{g}$ である二酸化チタン粒子と、(メタ)アクリレート系ポリマーおよび(メタ)アクリレート系モノマーよりなる基材形成用成分とを必須成分として含有し、当該二酸化チタン粒子の含有割合が、組成物全体に対して $5 \sim 50$ 質量%、より好ましくは $5 \sim 30$ 質量%であるものである。

この本発明の骨セメント組成物は、基材形成用成分のうちの重合性単量体である(メタ)アクリレート系モノマーが重合することにより、徐々に粘度が高くなってペースト状となり、最終的には硬化され、硬化体を形成するものである。

10

【0030】

(二酸化チタン粒子)

本発明の骨セメント組成物の必須成分である二酸化チタン粒子は、特定のメジアン径とBET比表面積を有し、電子顕微鏡で観察される表面がポーラス構造(多孔質構造)を有さないものであり、そのためBET比表面積が比較的小さい緻密構造を有する粒子である。この二酸化チタン粒子は、フィラーを構成するものである。

【0031】

本発明の骨セメント組成物を構成する二酸化チタン粒子は、レーザー回折/散乱式粒度分布計によって測定されるメジアン径が $0.5 \mu\text{m}$ 以上で $7.0 \mu\text{m}$ 以下であることが必要とされるが、好ましくは $1.5 \sim 7.0 \mu\text{m}$ 、更に好ましくは $2.0 \sim 7.0 \mu\text{m}$ 、特に好ましくは $2.0 \sim 6.5 \mu\text{m}$ である。

20

ここに、「レーザー回折/散乱式粒度分布計」としては、具体的に、例えば粒度分布測定装置「LA-950」(株式会社堀場製作所製)を用いることができる。

【0032】

二酸化チタン粒子のメジアン径が過小である場合には、(メタ)アクリレート系モノマーが重合することによって形成される硬化体に実用上必要とされる十分な物理的強度(例えば、曲げ強度)が得られなくなる。

一方、二酸化チタン粒子のメジアン径が過大である場合には、(メタ)アクリレート系モノマーが重合することによって形成される硬化体の物理的強度(例えば、曲げ強度)が過剰に大きくなるため、この硬化体と、組成物の適用部位に係る骨との物理的強度の差が大きくなることに起因して骨折が生じやすくなるなどの弊害が生じることとなる。

30

【0033】

また、前記二酸化チタン粒子は、窒素吸着法によって測定されるBET比表面積が $0.5 \text{m}^2/\text{g}$ 以上で $7.0 \text{m}^2/\text{g}$ 以下であることが必要とされるが、好ましくは $0.5 \sim 5.0 \text{m}^2/\text{g}$ 、更に好ましくは $0.5 \sim 4.0 \text{m}^2/\text{g}$ 、特に好ましくは $0.5 \sim 3.0 \text{m}^2/\text{g}$ である。

ここに、窒素吸着法によるBET比表面積の測定には、例えばBET比表面積測定装置「MONOSORB」(ユアサイオニクス株式会社製)を用いることができる。

【0034】

二酸化チタン粒子のBET比表面積が過小である場合には、メジアン径が大きくなり、その結果、(メタ)アクリレート系モノマーが重合することによって形成される硬化体の物理的強度(例えば、曲げ強度)が過剰に大きくなるため、この硬化体と、組成物の適用部位に係る骨との物理的強度の差が大きくなることに起因して骨折が生じやすくなるなどの弊害が生じることとなる。

40

一方、二酸化チタン粒子のBET比表面積が過大である場合には、メジアン径が小さくなりすぎたり、二酸化チタン粒子が凝集した状態、あるいは多孔質状態となることに起因して(メタ)アクリレート系モノマーが重合することによって形成される硬化体に実用上必要とされる物理的強度(例えば、曲げ強度)が得られなくなる。

【0035】

本発明の骨セメント組成物を構成する二酸化チタン粒子としては、メジアン径が 1.5

50

～7.0 μmであってBET比表面積が0.5～5.0 m²/gであるものが好ましく、また、メジアン径が1.5～7.0 μmであってBET比表面積が0.5～4.0 m²/gであるものが更に好ましく、メジアン径が2.0～7.0 μmであってBET比表面積が0.5～4.0 m²/gであるものがまた更に好ましく、メジアン径が2.0～6.5 μmであってBET比表面積が0.5～3.0 m²/gであるものが特に好ましい。

ここに、本発明の骨セメント組成物において、二酸化チタン粒子が、メジアン径が1.5～7.0 μmであってBET比表面積が0.5～5.0 m²/gである場合には、(メタ)アクリレート系モノマーが重合することによって形成される硬化体に実用上必要とされる十分な物理的強度(例えば、曲げ強度)、具体的には、ISO 5833に基づく測定法によって測定される曲げ強度が60 MPa以上となるような強度を一層確実に得ることができる。また、特に、二酸化チタン粒子が、メジアン径が2.0～6.5 μmであってBET比表面積が0.5～3.0 m²/gであるものである場合には、(メタ)アクリレート系モノマーが重合することによって形成される硬化体により一層高い物理的強度(例えば、曲げ強度)、具体的には、ISO 5833に基づく測定法によって測定される曲げ強度が70 MPa以上となるような強度を得ることができる。

10

20

【0036】

本発明の骨セメント組成物を構成する二酸化チタン粒子としては、その粒子形状が、通常の工業的製法で得られる粒状もしくは不定形状の他、板状、薄片状、針状、棒状、繊維状および柱状などの公知の種々の形状のものを使用することもできるが、粒状の粒子形状を有するものであることが好ましく、粒状の形状の好ましい具体例としては、真球状、略球状などの球状が挙げられる。

二酸化チタン粒子の形状を球状とすることにより、高い流動性が得られることに伴って組成物中における均一分散性、および良好な充填性が得られることになり、その結果、この組成物から形成される硬化体中および成形体中において均一性の高い状態で分散されることとなるため、この硬化体および成形体からの二酸化チタン粒子の脱離が抑制されるという効果が期待される。

また、本発明の骨セメント組成物においては、当該組成物を構成する二酸化チタン粒子のすべてが同等の形状を有するものであることが好ましい。

【0037】

また、本発明の骨セメント組成物を構成する二酸化チタン粒子は、ルチル型、アナターズ型およびブルッカイト型のいずれの結晶構造を有するものであってもよく、また非晶質(アモルファス)のものであってもよいが、より高いアパタイト形成能(生体活性能)が得られることから、ルチル型二酸化チタン粒子であることが好ましい。

30

【0038】

また、二酸化チタン粒子は、より一層高いアパタイト形成能(生体活性能)が得られることから、(メタ)アクリレート系ポリマーとの親和性に弊害を伴わない範囲において、その粒子表面が親水性を有するものであることが好ましい。

二酸化チタン粒子の粒子表面により一層高い親水性を付与するための手法としては、例えば後述の酸洗浄処理が挙げられる。

【0039】

更に、二酸化チタン粒子は、適用する生体内における安全性および人工関節に悪影響を与えることを防止する観点からは、不純物が少ないものであることが好ましく、具体的には、二酸化チタンの純度が99質量%以上であることが好ましく、更には99.5質量%以上であることが好ましいが、その一方、(メタ)アクリレート系ポリマーとの親和性の観点からは、組成物に係る生体活性能および物理的強度に弊害を伴わない範囲において、シランカップリング剤などの有機物、あるいはシリカやアルミナなどの無機物の少量が被覆処理されてなるものを用いることができる。

40

【0040】

このような構成を有する二酸化チタン粒子は、通常的手法によって製造することができるが、下記の手法によって製造することが最適である。

50

【0041】

本発明の骨セメント組成物に用いられる二酸化チタン粒子を製造するための最適な手法の具体例としては、例えばチタン酸を原料として用い、この原料としてのチタン酸のスラリーを、必要に応じて湿式粉碎処理した後、噴霧乾燥処理することによって乾燥造粒体を得、この乾燥造粒体を焼成処理する工程を経ることによって二酸化チタン粒子を得る手法が挙げられる。

この手法によれば、得られる二酸化チタン粒子のメジアン径およびBET比表面積を所望の範囲に簡便に調整することができる。

【0042】

二酸化チタン粒子の原料としてのチタン酸としては、具体的にオルトチタン酸およびメタチタン酸を用いることができる。

ここに、オルトチタン酸とは、四塩化チタンまたは硫酸チタニルなどのチタン化合物の水溶液を、必要に応じてシードの存在下にアルカリ中和することによって得られ、「水酸化チタン」とも称される、「 $Ti(OH)_4$ 」または「 $TiO_2 \cdot 2H_2O$ 」の示性式によって表わされる化合物である。このオルトチタン酸は、無定形のものであることから、焼成処理において、低い加熱温度（焼成温度）によっても得られる二酸化チタン粒子がルチル型の結晶構造を有するものとなるように結晶転位がなされるため、原料として好ましく用いられる。

メタチタン酸とは、硫酸チタニルなどのチタン化合物を水溶液中において、必要に応じてシードの存在下に熱加水分解することによって得られ、「 $TiO(OH)_2$ 」または「 $TiO_2 \cdot H_2O$ 」の示性式によって表わされる化合物であってアナターズ型の結晶構造を有するものである。

【0043】

この原料としてのチタン酸を、例えば水などの溶媒に懸濁させることによってスラリーが調製される。

次いで、得られたチタン酸スラリーが供される湿式粉碎処理、噴霧乾燥処理および焼成処理について、以下に詳細に説明する。

【0044】

(1) 湿式粉碎処理

この湿式粉碎処理においては、原料としてのチタン酸のスラリーを粉碎処理することにより、当該スラリー中のチタン酸を粉碎し、この粉碎されたチタン酸が溶媒中に分散した状態の粉碎チタン酸分散液を得る。

この湿式粉碎処理は、スラリー中のチタン酸を分散させることにより、後工程の噴霧乾燥処理および焼成処理を経ることによって得られる二酸化チタン粒子のメジアン径が小さくなるよう調整することができるものであることから、行うことが好ましい処理である。

【0045】

この湿式粉碎処理に係る粉碎方式としては、例えばコロイドミルなどにより、回転する円形の砥石の隙間にスラリーを流通させて摩擦力、せん断力を与えて粉碎する方式、あるいは例えばボールミル、ダイノミル、サンドグラインダーなどにより、攪拌機を挿入した円筒にスラリーを剛体ビーズ（例えば、硬質ガラス、セラミック等）の球状媒体とともに充填して混合し、高速攪拌、振動による物理的衝撃、せん断、摩擦などにより粉碎する方式などを用いることができる。また、加圧乳化機タイプの装置や高速攪拌装置などによる、その他の粉碎方式を用いることもできる。

【0046】

チタン酸スラリーや湿式粉碎処理によって得られる粉碎チタン酸分散液には、ルチル転位促進シードが混合されていることが好ましい。

このようにルチル転位促進シードが混合されている場合においては、焼成処理中において、得られる二酸化チタン粒子をルチル型の結晶構造を有するものとするための結晶転位が生じやすくなる。

ここに、「ルチル転位促進シード」とは、ルチル結晶構造を有する微小核晶であり、チ

10

20

30

40

50

タン酸のルチル転位を促進するものである。

【0047】

ルチル転位促進シードとしては、具体的に、例えば従来公知の硫酸法によってルチル型二酸化チタン白色顔料を製造する方法において、原料である硫酸チタニルを加水分解する際に添加するシードなどを用いることができる。

また、ルチル転位促進シードの混合量は、適宜設定することができるが、ルチル転位を十分に生じさせることができることから、チタン酸スラリーや粉砕チタン酸分散液中に存在する二酸化チタンとの質量比（チタン酸中の二酸化チタン質量/ルチル転位促進シード中の二酸化チタン質量）が90/10～99/1の範囲となる量であることが好ましい。

また、ルチル転位促進シードを混合する手法としては、例えば攪拌混合機、ミキサーなどの通常の混合装置を用いることができ、また、このルチル転位促進シードの混合は、湿式粉砕処理の前後、あるいは湿式粉砕処理を行う際、すなわち湿式粉砕処理と同時に行うことができる。

【0048】

(2) 噴霧乾燥処理

この噴霧乾燥処理においては、噴霧乾燥装置を用い、チタン酸スラリー、あるいは必要に応じてなされた湿式粉砕処理において得られた粉砕チタン酸分散液を、噴霧乾燥装置のノズルから微細な霧状液滴として噴射して熱風中に噴出させて乾燥することにより、その粒子形状が球状の乾燥造粒体を得る。

噴霧乾燥装置としては、通常のスプレードライヤーなどの通常の噴霧乾燥機を用いることができ、また、その噴霧方式は、チタン酸スラリーや粉砕チタン酸分散液の性状や噴霧乾燥機の処理能力などに応じて、例えばディスク式、圧力ノズル式、二流体ノズル式、四流体ノズル式などを適宜選択することができる。

また、霧状液滴の乾燥条件（噴霧乾燥温度）は、給気温度が150～250 であって、排気温度が60～120 であることが好ましい。

【0049】

このような噴霧乾燥処理においては、例えばチタン酸スラリーや粉砕チタン酸分散液における二酸化チタン濃度を調整すること、噴霧乾燥機の噴霧方式としてディスク式を選択する場合には、ディスクの回転数を調整すること、また、噴霧乾燥機の噴霧方式として圧力ノズル式、二流体ノズル式および四流体ノズル式を選択する場合には、噴霧圧を調整することなどによって、噴霧される液滴の大きさを制御することにより、得られる乾燥造粒体のメジアン径およびBET比表面積を制御することができる。

また、噴霧乾燥処理によっては、得られる乾燥造粒体を同等の球状の粒子形状を有するものとすることができる。

【0050】

(3) 焼成処理

この焼成処理においては、噴霧乾燥処理において得られた乾燥造粒体を、当該噴霧乾燥処理に係る噴霧乾燥温度よりも高い温度条件（具体的には250 以上）によって焼成処理することにより、二酸化チタンよりなる焼成粒子を得る。

この焼成処理によれば、得られる焼成粒子のメジアン径およびBET比表面積と共に、当該焼成粒子の結晶構造や硬度などを調整することができる。

【0051】

焼成処理に係る焼成条件は、焼成温度が、500～1200 であることが好ましく、更に好ましくは700～1000 であり、特に好ましくは800～950 である。

焼成温度が500 未満である場合には、得られる二酸化チタン粒子がルチル型の結晶構造を有するものとなるようになされる結晶転位が進行しにくくなるおそれがある。一方、焼成温度が1200 を超える場合には、得られる二酸化チタン粒子の硬度が高くなることから、組成物の適用部位において、骨や人工関節に二酸化チタン粒子による摩耗が生じるおそれがある。

【0052】

10

20

30

40

50

また、焼成時間は、適宜に設定することができるが、具体的には、30分～10時間とすることにより、形成される焼成粒子に焼成による十分な効果、具体的には、ルチル体への相転位促進効果を得ることができる。

また、焼成雰囲気は、特に限定されるものではないが、経済的観点から、大気などの酸素が存在する雰囲気であることが好ましい。

さらに、焼成処理は、焼成負荷を均一に付与する目的から、500～800の焼成温度によって第1の焼成処理を行った後、更に800～1200の焼成温度によって第2の焼成処理を行うものであってもよい。

【0053】

このようにして、湿式粉碎処理、噴霧乾燥処理および焼成処理を経ることによって形成された焼成粒子は、そのままの状態において本発明の骨セメント組成物の構成材料、すなわち本発明の骨セメントを構成する二酸化チタン粒子として用いることができるが、必要に応じて、より一層高いアパタイト形成能（生体活性能）を得る目的から、その粒子表面に対してより一層高い親水性を付与するために、焼成処理において得られた焼成粒子を酸洗浄処理することが好ましい。

【0054】

(4) 酸洗浄処理

酸洗浄処理は、例えば焼成粒子のスラリーを調製し、このスラリーと酸とを混合し、室温あるいは加熱下において攪拌することによって行うことができ、この酸洗浄処理の後、固液分離処理、洗浄処理および乾燥処理、必要に応じて解砕処理を経ることによって二酸化チタン粒子を得ることができる。

酸としては、例えば塩酸、硫酸、硝酸、フッ酸などの無機酸、酢酸、クエン酸、シュウ酸などの有機酸を用いることができ、また、スラリーと酸との混合液における酸濃度は、例えば0.01～10mol/Lである。

酸洗浄処理を加熱下において行う場合は、スラリーと酸との混合液の温度が30～105となる条件で加熱することが好ましい。

この酸洗浄処理は、必要に応じて二酸化チタン粒子の表面により一層高い親水性を付与するためになされる処理であり、前記焼成粒子の他に、それ以外の他の方法によって製造された二酸化チタン粒子に対しても適用することができる。

【0055】

また、二酸化チタン粒子の製造過程においては、このような酸洗浄処理の他、必要に応じて、焼成処理において得られた焼成粒子に含まれる凝集体を解砕する目的から、例えば遠心粉碎機などを用いて乾式粉碎処理、または例えばボールミル、ダイノミル、サンドグライNDERなどを用いて湿式粉碎処理を行うこと、所望のメジアン径を有するものを選別する目的から、例えば静置法などによって湿式分級処理を行うこと、あるいは、メジアン径および/またはBET比表面積の異なる二酸化チタン粒子を混合することなどの他の工程を経ることもできる。

【0056】

本発明の骨セメント組成物を構成する二酸化チタン粒子の含有割合は、組成物全体に対して5質量%以上で50質量%以下であることが必要とされるが、好ましくは5～40質量%、より好ましくは5～30質量%、更に好ましくは10～30質量%、また更に好ましくは10～25質量%、特に好ましくは15～20質量%である。

【0057】

二酸化チタン粒子の含有割合が過小である場合には、十分な生体活性能が得られない。

一方、二酸化チタン粒子の含有割合が過大である場合には、(メタ)アクリレート系モノマーが重合することによって形成される硬化体に実用上必要とされる物理的強度(例えば、曲げ強度)が得られなくなる。

【0058】

ここに、(メタ)アクリレート系ポリマーとの関係における二酸化チタン粒子の含有割合、すなわち二酸化チタン粒子と(メタ)アクリレート系ポリマーとの総配合量(合計量

10

20

30

40

50

)に対する二酸化チタン粒子の含有割合は、好ましくは6～77質量%、より好ましくは6～46質量%、更に好ましくは13～46質量%、また更に好ましくは13～38質量%、特に好ましくは20～29質量%である。

【0059】

((メタ)アクリレート系ポリマー)

本発明の骨セメント組成物の必須成分である(メタ)アクリレート系ポリマーは、後述の(メタ)アクリレート系モノマーと共に基材形成用成分を構成するものである。

【0060】

(メタ)アクリレート系ポリマーは、重合性単量体として(メタ)アクリレート系モノマーが重合されてなるものであり、その具体例としては、例えば、(A)メチルメタクリレート(MMA)、エチルメタクリレート(EMA)、ブチルメタクリレートなどのアルキルメタクリレートモノマーの重合体である、ポリメチルメタクリレート(PMMA)、ポリエチルメタクリレート(PEMA)、ポリブチルメタクリレート(PBMA)などのポリアルキルメタクリレート、(B)メチルメタクリレートと共に、スチレン、エチルメタクリレートおよびメチルアクリレートからなる群から選択される少なくとも一種が共重合されてなる共重合体、(C)ビスフェノール-Aジグリシジルジメタクリレート(Bis-GMA)、2,2-ビス[4-(3-メタクリロキシ-2-ヒドロキシプロポキシ)フェニル]プロパン、2,2-ビス(4-メタクリロキシエトキシフェニル)プロパン(Bis-MEPP)、トリエチレングリコールジメタクリレート(TEGDMA)、ジエチレングリコールジメタクリレート(DEGDMA)、エチレングリコールジメタクリレート(EGDMA)などのジメタクリレート系モノマーの重合体などが挙げられる。

【0061】

本発明の骨セメント組成物の基材形成用成分を構成する(メタ)アクリレート系ポリマーとしては、基材形成用成分を構成する(メタ)アクリレート系モノマーと同質の重合性単量体が重合されてなるものであることが好ましく、具体的には、基材形成用成分を構成する(メタ)アクリレート系モノマーとの関係から、メチルメタクリレートを重合性単量体として用いてなるポリメチルメタクリレート(PMMA)あるいは共重合体であることが好ましく、特にポリメチルメタクリレート(PMMA)あるいはメチルメタクリレート・スチレン共重合体であることが好ましい。

【0062】

(メタ)アクリレート系ポリマーとしては、重量平均分子量が好ましくは100,000以上、更に好ましくは130,000～170,000である粉末状のものをを用いることが好ましい。

粉末状の(メタ)アクリレート系ポリマーにおいては、その粒子径(平均粒子径)が、10～60 μ mであることが好ましく、より好ましくは20～60 μ mであり、更に好ましくは30～50 μ mであり、特に好ましくは35～45 μ mである。

ここに、(メタ)アクリレート系ポリマーの平均粒子径は、レーザー回折/散乱式粒度分布計によって測定されるメジアン径である。レーザー回折/散乱式粒度分布計としては、具体的に、例えば粒度分布測定装置「Microtrac」(日機装株式会社製)を用いることができる。

【0063】

また、粉末状の(メタ)アクリレート系ポリマーは、球状の粒子形状を有するものであることが好ましい。

(メタ)アクリレート系ポリマーの形状を球状とすることにより、高い流動性が得られることに伴って組成物中における均一な分散性が得られることになる。

【0064】

(メタ)アクリレート系ポリマーの含有割合は、基材形成用成分全体に対して、30～80質量%であることが好ましく、より好ましくは50～75質量%、更に好ましくは53～72質量%、特に好ましくは59～72質量%である。

【0065】

10

20

30

40

50

(メタ)アクリレート系ポリマーの含有割合が過小である場合には、基材形成用成分を構成する(メタ)アクリレート系モノマーの含有割合が大きくなることから、(メタ)アクリレート系モノマーが重合することによって形成される硬化体を得るために長時間を要することとなるおそれがある。

一方、(メタ)アクリレート系ポリマーの含有割合が過大である場合には、他の必須成分を所望の含有割合で含有させること、あるいは必要とされる量の任意成分を含有させることができなくなるおそれがある。

【0066】

((メタ)アクリレート系モノマー)

本発明の骨セメント組成物の必須成分である(メタ)アクリレート系モノマーは、前述の(メタ)アクリレート系ポリマーと共に基材形成用成分を構成するものであり、この重合性単量体である(メタ)アクリレート系モノマーが重合することによって当該骨セメント組成物が硬化され、その結果、硬化体が得られることとなる。

10

【0067】

(メタ)アクリレート系モノマーの具体例としては、例えばアルキルメタクリレートモノマー、ジメタクリレート系モノマーなどの基材形成用成分を構成する(メタ)アクリレート系ポリマーを得るための重合性単量体として例示したものが挙げられる。

(メタ)アクリレート系モノマーの好ましい具体例としては、メチルメタクリレート(MMA)が挙げられる。

【0068】

20

(メタ)アクリレート系モノマーの含有割合は、組成物全体に対して19~35質量%であることが好ましく、更に好ましくは25~35質量%である。

【0069】

また、本発明の骨セメント組成物には、必須成分である、二酸化チタン粒子、および(メタ)アクリレート系モノマーと(メタ)アクリレート系ポリマーとよりなる基材形成用成分の他、当該(メタ)アクリレート系モノマーの重合反応をより速やかに開始および進行させる目的から、重合開始剤が含有されていることが好ましく、また、(メタ)アクリレート系モノマーの重合反応をより一層速やかに進行させる目的から、重合開始剤と共に重合促進剤が含有されていることが好ましい。

【0070】

30

重合開始剤としては、例えば過酸化ベンゾイル、過酸化tert-ブチル、過酸化ラウロイル、アゾビスイソブチロニトリルなどを用いることができる。

これらのうちでは、(メタ)アクリレート系モノマーの重合反応を速やかに開始することができ、しかもその反応を持続させやすいことから、過酸化ベンゾイルを用いることが好ましい。

【0071】

重合開始剤の含有割合は、(メタ)アクリレート系モノマー100質量部に対して1.0~10質量部であることが好ましく、更に好ましくは3~8質量部である。

重合開始剤の含有割合が過小である場合には、(メタ)アクリレート系モノマーの重合反応が進みにくくなるおそれがある。一方、重合開始剤の含有割合が過大である場合には、(メタ)アクリレート系モノマーが重合することによって形成される骨セメント組成物の硬化体に重合開始剤が残留しやすくなる。

40

【0072】

重合促進剤としては、例えばN,N-ジメチル-p-トルイジン、2,4,6-トリス(ジメチルアミノメチル)フェノールなどを用いることができる。

これらのうちでは、(メタ)アクリレート系モノマーの重合反応を速やかに進行させることができることから、N,N-ジメチル-p-トルイジンを用いることが好ましい。

【0073】

重合促進剤の含有割合は、(メタ)アクリレート系モノマー100質量部に対して0.1~5質量部であることが好ましく、更に好ましくは0.3~3質量部である。

50

重合促進剤の含有割合が過小である場合には、(メタ)アクリレート系モノマーの重合反応が進みにくくなるおそれがある。一方、重合促進剤の含有割合が過大である場合には、(メタ)アクリレート系モノマーが重合することによって形成される骨セメント組成物の硬化体に重合促進剤が残留しやすくなる。

【0074】

また、本発明の骨セメント組成物においては、フィラーとして、当該骨セメント組成物の必須成分である、特定のメジアン径とBET比表面積を有する二酸化チタン粒子と共に、例えばリン酸カルシウム(ハイドロキシアパタイト、リン酸三カルシウム)、硫酸バリウム、酸化ケイ素(シリカ)、酸化アルミニウム(アルミナ)、酸化ジルコニウム(ジルコニア)などの二酸化チタン以外の無機物よりなるものを用いることができる。すなわち、本発明の骨セメント組成物においては、フィラーとして、前記二酸化チタン粒子を単独で、あるいは前記二酸化チタン粒子と、適宜に選択された1種以上の二酸化チタン以外の無機物よりなるものとを組み合わせる用いることができる。

10

【0075】

更に、本発明の骨セメント組成物には、重合開始剤、重合促進剤およびフィラーの他、例えば色素、抗生物質、骨成長因子、その他薬学的に許容しうる任意成分が含有されていてもよい。

【0076】

以上のような構成の本発明の骨セメント組成物は、(メタ)アクリレート系ポリマーおよび(メタ)アクリレート系モノマーよりなる基材形成用成分と共に、特定のメジアン径およびBET比表面積を有する二酸化チタン粒子が特定の含有割合で含有されてなるものであることから、二酸化チタン粒子自体の有する体液環境下におけるアパタイト形成能が発現されると共に、当該二酸化チタン粒子の大きさ、形態およびその含有割合の点において、使用用途に応じた良好な曲げ強度が発揮されるものであるため、(メタ)アクリレート系モノマーが重合して硬化されることによって形成される硬化体において、生体活性能と共に、実用上必要とされる高い物理的強度、具体的には、ISO5833に基づく測定法によって測定される曲げ強度が60MPa以上となるような強度を得ることができる。

20

従って、本発明の骨セメント組成物は、弊害を伴うことなく長期間にわたって使用することが可能である。

【0077】

本発明の骨セメント組成物は、生体活性能を有すると共に、高い物理的強度が得られるものであることから、骨の欠損部の補填剤、あるいは人工股関節などの金属製の人工関節を周囲の骨と固定する接着剤、人工関節の固定剤として好適に用いることができ、その他、人工骨を形成するための人工骨形成材料などとしても用いることができる。

30

【0078】

また、本発明の骨セメント組成物は、生体内においても適用すること、すなわち生体内において、(メタ)アクリレート系モノマーを重合することによって硬化させることができる。具体的には、本発明の骨セメント組成物を混練したものを、適宜の手法によって生体内に導入し、例えば骨の欠損部、人工関節と骨との接着部または人工関節の固定部などの必要とされる適用部位に塗布することにより、補填剤、接着剤または固定剤などとして用いることができる。

40

ここに、本発明の骨セメント組成物を生体外において適用する場合の具体例としては、例えば生体外において硬化させて成形した、例えば人工骨、人工頭骨等を生体内に埋入するなどの人工骨形成材料としての適用が挙げられる。

【0079】

このような本発明の骨セメント組成物は、必須成分である二酸化チタン粒子、および(メタ)アクリレート系ポリマーと(メタ)アクリレート系モノマーよりなる基材形成用成分、その他、必要に応じた成分を混合することによって製造することができるものであり、製造に係る簡便性などの観点から、例えば各構成成分を予め個別の収容部材に収容してキットとして保管しておき、必要に応じて調製することもできる。

50

【0080】

<骨セメント組成物キット>

本発明の骨セメント組成物キットは、本発明の骨セメント組成物であって重合開始剤を含有するもの、および当該本発明の骨セメント組成物の硬化体および成形体を簡便に得るための骨セメント組成物キットである。

この本発明の骨セメント組成物キットは、二酸化チタン粒子、(メタ)アクリレート系ポリマー、(メタ)アクリレート系モノマーおよび重合開始剤のうちの少なくとも(メタ)アクリレート系モノマーを含有するモノマー含有キット成分と、少なくとも重合開始剤を含有する重合開始剤含有キット成分を含むものである。

【0081】

このような本発明の骨セメント組成物キットは、適用前において(メタ)アクリレート系モノマーが重合反応することを防止する観点から、(メタ)アクリレート系モノマーと、重合開始剤とが個別のキット成分とされていればよく、例えば構成成分の各々を個別のキット成分とすることもできるが、骨セメント組成物キットの持ち運びに係る便宜性および重合反応操作の簡便性の観点から、モノマー含有キット成分と、重合開始剤含有キット成分との2つのキット成分よりなるものであることが好ましい。

【0082】

モノマー含有キット成分および重合開始剤含有キット成分の2つのキット成分よりなる骨セメント組成物キットにおいては、必須の構成成分のうちの二酸化チタン粒子、(メタ)アクリレート系ポリマーおよび重合開始剤が、通常、固体状のものであり、また(メタ)アクリレート系モノマーが、通常、液体状のものであることから、モノマー含有キット成分には、(メタ)アクリレート系モノマーのみが含有され、重合開始剤含有キット成分には、重合開始剤と共に、(メタ)アクリレート系ポリマーおよび二酸化チタン粒子が含有されていることが好ましい。

【0083】

また、本発明の骨セメント組成物キットにおいて、二酸化チタン粒子、(メタ)アクリレート系ポリマー、(メタ)アクリレート系モノマーおよび重合開始剤と共に、重合促進剤および/またはフィラーとして前記二酸化チタン粒子以外のもの、具体的には二酸化チタン以外の無機物よりなるもの(以下、「フィラー構成無機物」ともいう。)が含有されてなるものである場合には、これらの重合促進剤および/またはフィラー構成無機物を、各々、モノマー含有キット成分および重合開始剤含有キット成分とは異なる個別のキット成分とすることもできるが、持ち運びに係る便宜性および重合反応操作の簡便性の観点から、これらの2つのキット成分のいずれかに含有させることが好ましい。

具体的には、重合促進剤は、通常液体状態のものであり、(メタ)アクリレート系モノマーに対する反応性を有するものではないことから、2つのキット成分のうちのモノマー含有キット成分に含有することが好ましく、一方、フィラー構成無機物は、通常固体状態のものであることから、2つのキット成分のうちの重合開始剤含有キット成分に含有することが好ましい。

【0084】

骨セメント組成物キットに係るキット成分を収容するための収容部材としては、キット成分を保管および運搬することのできるようなものであればよく、例えばガラス、金属およびプラスチックよりなる容器、例えば紙やプラスチックよりなる包装部材などを適宜に選択して用いることができる。

【0085】

このような本発明の骨セメント組成物キットによれば、キット成分を単に混合処理することによって骨セメント組成物を得ることができることから、骨セメント組成物の硬化体や成形体を容易に製造することができ、しかも(メタ)アクリレート系モノマーと、重合開始剤とが個別のキット成分とされていることから、適用前の保管されている状態あるいは運搬されている状態などにおいて、(メタ)アクリレート系モノマーが重合することを防止することができる。

10

20

30

40

50

【0086】

また、本発明の骨セメント組成物キットが、モノマー含有キット成分および重合開始剤含有キット成分の2つのキット成分よりなるものである場合には、キット成分の総数が少ないことから、骨セメント組成物キットの持ち運びに係る便宜性および重合反応操作がより一層優れたものとなる。

【0087】

<骨セメント成形体>

本発明の骨セメント成形体は、特定のメジアン径および特定のBET比表面積を有する二酸化チタン粒子と、(メタ)アクリレート系ポリマーよりなる基材成分とを必須成分として含有し、当該二酸化チタン粒子の含有割合が、成形体全体に対して5～50質量%、より好ましくは5～30質量%であるものであり、本発明の骨セメント組成物の硬化体よりなるものである。

10

すなわち、本発明の骨セメント成形体は、本発明の骨セメント組成物を材料とし、当該骨セメント組成物に係る基材形成用成分を構成する(メタ)アクリレート系モノマーを重合させることによって形成される硬化体よりなるものであり、当該骨セメント成形体の基材成分は、材料としての本発明の骨セメント組成物の基材形成用成分である(メタ)アクリレート系ポリマーと、同じく基材形成用成分である(メタ)アクリレート系モノマーが重合することによって形成されてなるポリマーとにより構成されてなるものである。

【0088】

この本発明の骨セメント成形体において、二酸化チタン粒子の含有割合は、材料である本発明の骨セメント組成物と同様に、成形体全体に対して5質量%以上で50質量%以下であることが必要とされるが、好ましくは5～40質量%、より好ましくは5～30質量%、更に好ましくは10～30質量%、また更に好ましくは10～25質量%、特に好ましくは15～20質量%である。

20

【0089】

二酸化チタン粒子の含有割合が過小である場合には、十分な生体活性が得られない。

一方、二酸化チタン粒子の含有割合が過大である場合には、実用上必要とされる物理的強度(例えば、曲げ強度)が得られなくなる。

【0090】

本発明の骨セメント成形体においては、ISO規格、具体的には、ISO5833に基づく測定法によって測定される曲げ強度が、60MPa以上とされるが、更に好ましくは65MPa以上、また更に好ましくは70MPa以上、特に好ましくは75MPa以上である。

30

【0091】

また、本発明の骨セメント成形体においては、ISO5833に基づく測定法によって測定される曲げ弾性率が1800MPa以上とされ、同方法によって測定される平均圧縮強度が70MPa以上とされる。

【0092】

このような本発明の骨セメント成形体によれば、(メタ)アクリレート系ポリマーよりなる基材成分と共に、特定の二酸化チタン粒子が特定の割合で含有されていることから、二酸化チタン粒子自体の有する体液環境下におけるアパタイト形成能が発現されると共に、当該二酸化チタン粒子の大きさ、形態およびその含有割合の点において、使用用途に応じた良好な曲げ強度が発揮されるものであるため、生体活性と共に、実用上必要とされる高い物理的強度を得ることができる。

40

【0093】

本発明の骨セメント成形体は、生体活性を有すると共に、高い物理的強度を有するものであることから、人工骨として好適に用いることができ、その他、例えば骨欠損部に埋設するための人工骨材料などとしても用いることができる。

【0094】

<骨セメント成形体の製造方法>

50

本発明の骨セメント成形体の製造方法は、特定のメジアン径および特定のBET比表面積を有する二酸化チタン粒子と、(メタ)アクリレート系ポリマーの存在下において、(メタ)アクリレート系モノマーを重合開始剤によって重合させる重合工程を経ることにより、二酸化チタン粒子と、(メタ)アクリレート系ポリマーよりなる基材成分とを含有する骨セメント成形体を得ることを特徴とするものである。

すなわち、本発明の骨セメント成形体の製造方法は、本発明の骨セメント組成物を材料とし、当該骨セメント組成物に係る基材形成用成分を構成する(メタ)アクリレート系モノマーを重合させることによって形成される硬化体を成形し、本発明の骨セメント成形体として得るものである。

【0095】

具体的に、この本発明の骨セメント成形体の製造方法における重合工程においては、二酸化チタン粒子、(メタ)アクリレート系ポリマーおよび重合開始剤を仕込んだ容器内に、(メタ)アクリレート系モノマーを添加して混練することによって(メタ)アクリレート系モノマーを重合開始剤と接触させ、これにより、(メタ)アクリレート系モノマーの重合反応が進行し、この(メタ)アクリレート系モノマーが硬化することによって骨セメント成形体とされる硬化体が形成される。

【0096】

そして、この重合工程においては、二酸化チタン粒子、(メタ)アクリレート系ポリマー、(メタ)アクリレート系モノマーおよび重合開始剤の混練物を、所望の形状を有し、離型性を有する容器内に挿入し、その状態で硬化させることによって成形し、これにより、当該容器の形状に適合した形状を有するように成形体を形成することが好ましい。

具体的には、例えば二酸化チタン粒子、(メタ)アクリレート系ポリマー、(メタ)アクリレート系モノマーおよび重合開始剤の混合物を、真空脱気することのできる密閉容器などを用いて混練し、この混練物を、硬化する以前に、形成すべき骨セメント成形体の形状に適合した形状を有し、離型性を有する容器内に挿入し、その状態で静置して硬化させることによって成形し、これにより、所望の形状を有する成形体、すなわち骨セメント成形体を形成する。

【0097】

この重合工程において、成形体の成形条件は、二酸化チタン粒子、(メタ)アクリレート系ポリマー、(メタ)アクリレート系モノマーおよび重合開始剤の各々種類や使用量、形成すべき成形体の形状などによっても異なるが、混練条件としては、例えば脱気雰囲気下において、混練時間が1分間であり、また、静置条件としては、例えば温度30の環境下において、静置時間が24時間以上である。

【0098】

このような本発明の骨セメント成形体の製造方法によれば、形成すべき骨セメント成形体における基材成分を形成するための(メタ)アクリレート系モノマーの重合反応を、(メタ)アクリレート系ポリマーと共に特定の二酸化チタン粒子の存在下において行うことにより、得られる硬化体よりなる成形体が特定の二酸化チタン粒子を特定の含有割合で含有するものとなることから、生体活性と共に、高い物理的強度を有する骨セメント成形体を容易に得ることができる。

【実施例】

【0099】

以下、本発明の具体的な実施例について説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0100】

また、以下の実施例および比較例において行った二酸化チタン粒子のメジアン径の測定方法およびBET比表面積の測定方法、二酸化チタン濃度の測定方法並びに(メタ)アクリレート系ポリマーの平均粒子径の測定方法は、以下の通りである。

【0101】

(二酸化チタン粒子のメジアン径の測定方法)

10

20

30

40

50

メジアン径は、レーザー回折/散乱式粒度分布計によって測定されるものであり、レーザー回折/散乱式粒度分布計として、粒度分布測定装置「LA-950」（株式会社堀場製作所製）を用いて行った。

すなわち、メジアン径を測定すべき粉体粒子を、濃度0.2質量%のヘキサメタリン酸ナトリウム水溶液よりなる分散媒50mL中に添加して攪拌・混合することによって懸濁液を調製し、この懸濁液を、粒度分布測定装置「LA-950」（株式会社堀場製作所製）に対して試料投入口から投入し、3分間かけて超音波処理した後に測定を開始した。

【0102】

（二酸化チタン粒子のBET比表面積の測定方法）

BET比表面積は、窒素吸着法によって測定されるものであり、BET比表面積測定装置「MONOSORB」（ユアサイオニクス株式会社製）を用いて行った。

このBET比表面積測定装置「MONOSORB」（ユアサイオニクス株式会社製）は、BET一点法によって測定を行うものである。

【0103】

（二酸化チタン濃度の測定方法）

二酸化チタン濃度、具体的には、オルトチタン酸スラリーおよびルチル転位促進シードスラリーに係る二酸化チタン濃度は、スラリーをルツボに分取して乾燥した後に温度750の条件で焼成処理することによって測定した。

【0104】

（（メタ）アクリレート系ポリマーの平均粒子径の測定方法）

平均粒子径としては、レーザー回折/散乱式粒度分布計によって測定されるメジアン径を測定し、レーザー回折/散乱式粒度分布計として、粒度分布測定装置「Microtrac」（日機装株式会社製）を用いた。

すなわち、平均粒子径を測定すべき粉体粒子を、濃度0.2質量%のTween20（ポリオキシエチレン（20）ソルビタンモノラウレート）よりなる分散媒50mL中に添加して攪拌・混合し、その後、1分間の超音波処理をすることによって懸濁液を調製し、この懸濁液を、粒度分布測定装置「Microtrac」（日機装株式会社製）に対して試料投入口から投入し、3分間かけて超音波処理した後に測定を開始した。

【0105】

〔二酸化チタン粒子の製造例1〕

（チタン酸スラリーの調製）

四塩化チタン水溶液をアンモニア水によって中和した後、ろ過して水洗することによってウェットケーキ状態のオルトチタン酸を得た。その後、得られたウェットケーキ状態のオルトチタン酸と、純水とをミキサーに仕込み、十分攪拌混合することによってオルトチタン酸スラリーを得た。このオルトチタン酸スラリーを構成するオルトチタン酸粒子のメジアン径を測定したところ、6.8 μ mであった。

【0106】

（湿式粉碎過程）

ダイノミル「DYNOMILL」（株式会社シンマルエンタープライゼス製）を用い、このダイノミル本体の容積が約600mLの内部に、平均粒径0.6mmのチタニアビーズ（富山セラミックス株式会社製）480mLを充填すると共に、得られたオルトチタン酸スラリーを、流量160mL/分の条件で送液し、当該本体内部に設けられている回転羽根を回転することによってダイノミル処理を行うことにより、オルトチタン酸スラリー（以下、「粉碎処理済チタン酸スラリー（a）」ともいう。）を得た。

この粉碎処理済チタン酸スラリー（a）における二酸化チタン濃度は9.15質量%であり、当該粉碎処理済チタン酸スラリー（a）を構成するオルトチタン酸粒子のメジアン径を測定したところ、1.7 μ mであった。

【0107】

（噴霧乾燥過程）

先ず、湿式粉碎過程において得られた粉碎処理済チタン酸スラリー（a）に、二酸化チ

10

20

30

40

50

タン濃度 16.08 質量%のルチル転位促進シードスラリーを、粉碎処理済チタン酸スラリー (a) 中に存在する二酸化チタンとの質量比 (チタン酸中の二酸化チタン質量 / ルチル転位促進シード中の二酸化チタン質量) が 95 / 5 となる割合で混合し、この混合物に対して純水を添加することによって二酸化チタン濃度が 1.5 質量%となるように調整して混合スラリーを調製した。得られた混合スラリーを家庭用ミキサーを用いて攪拌混合した後、400メッシュの篩によって粗粒子を除去することにより、噴霧乾燥処理用スラリー (以下、「噴霧乾燥処理用スラリー (a)」ともいう。) を得た。

次いで、噴霧乾燥機「MDL-050C」(藤崎電機株式会社製)を用い、この噴霧乾燥機に対してローラーポンプによって噴霧乾燥処理用スラリー (a) を送液し、ローラーポンプの流量 30 mL / 分 (純水を送液したときの設定流量)、給気温度 200、排気温度 65 ~ 85、空気量 80 L / 分の条件により、噴霧乾燥処理を行った。この噴霧乾燥処理によって得られた乾燥造粒体を、噴霧乾燥機に設けられているガラス容器およびバグフィルターよりなる粉体回収部分において、メジアン径の大きいものをガラス容器内に、メジアン径の小さいものをバグフィルター内に回収した。

ここに、噴霧乾燥機において、ガラス容器内に回収されたものは「サイクロン品」と称され、一方バグフィルター内に回収されたものは「バグ品」と称される。

【0108】

(焼成過程)

先ず、噴霧乾燥過程において得られた乾燥造粒体のうちのサイクロン品として回収したメジアン径 1.9 μm のものを焼成ルツボに入れ、電気炉「SK-3035F」(株式会社モトヤマ製)を用いて、焼成温度 650 (昇温速度 10 / 分)、焼成時間 3 時間の焼成条件によって第 1 の焼成処理を行った後、自然冷却を行った。その後、自然冷却した乾燥造粒体の焼成物 (中間焼成体) に対して、スクリーン径 2 mm のメッシュをセットした遠心粉碎機「ZM1」(株式会社日本精機製作所製)を用い、回転数 12000 rpm の条件によって乾式粉碎処理を行った。

次いで、乾式粉碎処理した焼成中間体を焼成ルツボに入れ、電気炉「SK-3035F」(株式会社モトヤマ製)を用いて、焼成温度 950 (昇温速度 10 / 分)、焼成時間 3 時間の焼成条件によって第 2 の焼成処理を行った後、自然冷却を行った。その後、自然冷却した中間焼成体の焼成物である焼成粒子に対して、スクリーン径 2 mm のメッシュをセットした遠心粉碎機「ZM1」(株式会社日本精機製作所製)を用い、回転数 12000 rpm の条件によって乾式粉碎処理を行うことにより、焼成粒子を得た。

【0109】

(酸洗浄過程)

焼成過程において得られた焼成粒子を 1 規定濃度の塩酸中に添加し、室温下において攪拌モータを用いて一晩にわたって攪拌することによって酸洗浄処理を行った。その後、デカンテーションによって上澄みを除去し、残渣をブフナー漏斗を用いて純水による過洗浄し、ろ液の比抵抗が 10 k \cdot m 以上であることを確認した後、恒温乾燥機を用いて温度 110 の条件で乾燥処理し、スクリーン径 2 mm のメッシュをセットした遠心粉碎機「ZM1」(株式会社日本精機製作所製)を用い、回転数 12000 rpm の条件によって乾式粉碎処理を行うことにより、二酸化チタン粒子 (以下、「二酸化チタン粒子 (A)」ともいう。) を得た。

得られた二酸化チタン粒子 (A) について、メジアン径を測定したところ、2.3 μm であり、また BET 比表面積を測定したところ、2.02 m^2 / g であった。

更に、二酸化チタン粒子 (A) は、粉末 X 線回折計「RINT1200」(株式会社リガク製)を用いた粉末 X 線回折の結果から、ルチル型二酸化チタン粒子であることが確認され、また、電子顕微鏡観察の結果から、その形状が球状であることが確認された。

【0110】

(二酸化チタン粒子の製造例 2)

二酸化チタン粒子の製造例 1 において、チタン酸スラリーの調製および湿式粉碎過程にて、オルトチタン酸中の二酸化チタン濃度が 8.03 質量%のオルトチタン酸スラリー (

10

20

30

40

50

粉碎処理済チタン酸スラリー)を得たこと、噴霧乾燥過程にて、二酸化チタン濃度が4.0質量%となるように前記粉碎処理済チタン酸スラリーとルチル転位促進シードスラリーとの混合スラリーを調製し、噴霧乾燥処理用スラリーを得、この噴霧乾燥用スラリーを用いて、メジアン径が3.4 μm の乾燥造粒体と、メジアン径が3.6 μm の乾燥造粒体とを個別にサイクロン品として得たこと、焼成過程にて、メジアン径が3.4 μm の乾燥造粒体およびメジアン径が3.6 μm の乾燥造粒体の各々を個別に焼成処理して乾式粉碎処理することによって2種類の焼成粒子を得たこと、そして、得られた2種類の焼成粒子を混合して純水中に加えて懸濁液を得、この懸濁液を目開き10 μm の篩を用いてろ過した後自然沈降法によって回収した沈渣を酸洗浄過程に供した以外は、当該二酸化チタン粒子の製造例1と同様にして、二酸化チタン粒子(以下、「二酸化チタン粒子(B)」ともいう。)を得た。

10

得られた二酸化チタン粒子(B)について、メジアン径を測定したところ、2.9 μm であり、またBET比表面積を測定したところ、1.90 m^2/g であった。

更に、二酸化チタン粒子(B)は、粉末X線回折計「RINT1200」(株式会社リガク製)を用いた粉末X線回折の結果から、ルチル型二酸化チタン粒子であることが確認され、また、電子顕微鏡観察の結果から、その形状が球状であることが確認された。

【0111】

〔二酸化チタン粒子の製造例3〕

二酸化チタン粒子の製造例1において、チタン酸スラリーの調製にて、オルトチタン酸中の二酸化チタン濃度が9.22質量%のオルトチタン酸スラリーを得たこと、湿式粉碎過程を経なかったこと、噴霧乾燥過程にて、二酸化チタン濃度が7.0質量%となるように前記オルトチタン酸スラリーとルチル転位促進シードスラリーとの混合スラリーを調製し、噴霧乾燥処理用スラリーを得たこと、およびメジアン径が6.0 μm の乾燥造粒体をサイクロン品として得たこと以外は、当該二酸化チタン粒子の製造例1と同様にして、二酸化チタン粒子(以下、「二酸化チタン粒子(C)」ともいう。)を得た。

20

得られた二酸化チタン粒子(C)について、メジアン径を測定したところ、5.1 μm であり、またBET比表面積を測定したところ、0.85 m^2/g であった。

更に、二酸化チタン粒子(C)は、粉末X線回折計「RINT1200」(株式会社リガク製)を用いた粉末X線回折の結果から、ルチル型二酸化チタン粒子であることが確認され、また、電子顕微鏡観察の結果から、その形状が球状であることが確認された。

30

【0112】

〔二酸化チタン粒子の製造例4〕

二酸化チタン粒子の製造例3において、噴霧乾燥過程にて、噴霧乾燥機による噴霧乾燥処理の条件のうち空気量を40L/分としたこと、およびメジアン径が7.4 μm の乾燥造粒体をサイクロン品として得たこと以外は、当該二酸化チタン粒子の製造例3と同様にして、二酸化チタン粒子(以下、「二酸化チタン粒子(D)」ともいう。)を得た。

得られた二酸化チタン粒子(D)について、メジアン径を測定したところ、6.4 μm であり、またBET比表面積を測定したところ、0.59 m^2/g であった。

更に、二酸化チタン粒子(D)は、粉末X線回折計「RINT1200」(株式会社リガク製)を用いた粉末X線回折の結果から、ルチル型二酸化チタン粒子であることが確認され、また、電子顕微鏡観察の結果から、その形状が球状であることが確認された。

40

【0113】

〔二酸化チタン粒子の製造例5〕

二酸化チタン粒子の製造例1において、チタン酸スラリーの調製および湿式粉碎過程にて、オルトチタン酸中の二酸化チタン濃度が9.44質量%のオルトチタン酸スラリー(粉碎処理済チタン酸スラリー)を得たこと、噴霧乾燥過程にて、二酸化チタン濃度が4.0質量%となるように前記粉碎処理済チタン酸スラリーと二酸化チタン濃度24.43質量%のルチル転位促進シードスラリーとの混合スラリーを調製して噴霧乾燥処理用スラリーを得たこと、焼成過程にて、得られたバグ品を用いたこと、焼成過程において得られた焼成粒子を、ポットミルを用いて24時間にわたって湿式処理した後に酸洗浄過程に供し

50

たこと以外は、当該二酸化チタン粒子の製造例 1 と同様にして、二酸化チタン粒子（以下、「二酸化チタン粒子（E）」ともいう。）を得た。

得られた二酸化チタン粒子（E）について、メジアン径を測定したところ、 $1.2 \mu\text{m}$ であり、また BET 比表面積を測定したところ、 $3.40 \text{ m}^2 / \text{g}$ であった。

更に、二酸化チタン粒子（E）は、粉末 X 線回折計「RINT1200」（株式会社リガク製）を用いた粉末 X 線回折の結果から、ルチル型二酸化チタン粒子であることが確認され、また、電子顕微鏡観察の結果から、その形状が球状であることが確認された。

【0114】

〔二酸化チタン粒子の製造例 6〕

この二酸化チタン粒子の製造例 6 においては、メジアン径の異なる 2 種類の粒子を個別に作製し、最終的に、作製された 2 種類の粒子を混合することによって骨セメント組成物の成形体の製造例に供するための二酸化チタン粒子を製造した。

【0115】

（製造例 6 - 1：第 1 の二酸化チタン粒子の製造例）

二酸化チタン粒子の製造例 1 において、チタン酸スラリーの調製および湿式粉碎過程にて、オルトチタン酸中の二酸化チタン濃度が 8.10 質量%のオルトチタン酸スラリー（粉碎処理済チタン酸スラリー）を得たこと、噴霧乾燥過程にて、二酸化チタン濃度が 4.0 質量%となるように前記粉碎処理済チタン酸スラリーと二酸化チタン濃度が 17.20 質量%のルチル転位促進シードスラリーとの混合スラリーを調製し、噴霧乾燥処理用スラリーを得、噴霧乾燥処理に係るローラーポンプの流量の条件を $25 \text{ mL} / \text{分}$ とし、更にメジアン径が $1.2 \mu\text{m}$ の乾燥造粒体をバグ品として得たこと、焼成過程にて、得られたバグ品を用いたこと、焼成過程において得られた焼成粒子を、ポットミルを用いて 40 時間にわたって湿式処理した後に酸洗浄過程に供したこと、および、酸洗浄過程において、乾式粉碎処理を、スクリーン径 1.5 mm のメッシュをセットした遠心粉碎機「ZM100」（株式会社日本精機製作所製）を用い、回転数 14000 rpm の条件にて行ったこと以外は、当該二酸化チタン粒子の製造例 1 と同様にして、メジアン径 $1.1 \mu\text{m}$ の二酸化チタン粒子（以下、「二酸化チタン粒子（F-1）」ともいう。）を得た。

【0116】

（製造例 6 - 2：第 2 の二酸化チタン粒子の製造例）

二酸化チタン粒子の製造例 1 において、チタン酸スラリーの調製および湿式粉碎過程にて、オルトチタン酸中の二酸化チタン濃度が 8.10 質量%のオルトチタン酸スラリー（粉碎処理済チタン酸スラリー）を得たこと、噴霧乾燥過程にて、二酸化チタン濃度が 1.0 質量%となるように調整した前記粉碎処理済チタン酸スラリーと二酸化チタン濃度が 17.20 質量%のルチル転位促進シードスラリーとの混合スラリーを、目開き $5 \mu\text{m}$ の篩を用いてる過し、噴霧乾燥処理用スラリーを得、噴霧乾燥処理に係るローラーポンプの流量の条件を $20 \text{ mL} / \text{分}$ とし、更にメジアン径が $1.0 \mu\text{m}$ の乾燥造粒体をバグ品として得たこと、焼成過程にて、得られたバグ品を用い、第 2 の焼成処理の焼成温度を 850 としたこと、焼成過程において得られた焼成粒子を、ポットミルを用いて 17 時間にわたって湿式処理した後に酸洗浄過程に供したこと、酸洗浄過程にて、純水による過洗浄を孔径 $0.45 \mu\text{m}$ のメンブレンフィルターを用い、かつ乾式粉碎処理を、スクリーン径 1.5 mm のメッシュをセットした遠心粉碎機「ZM100」（株式会社日本精機製作所製）を用い、回転数 14000 rpm の条件にて行ったこと以外は、当該二酸化チタン粒子の製造例 1 と同様にして、メジアン径 $0.3 \mu\text{m}$ の二酸化チタン粒子（以下、「二酸化チタン粒子（F-2）」ともいう。）を得た。

【0117】

製造例 6 - 1 において得られた二酸化チタン粒子（F-1） 30 g と、製造例 6 - 2 において得られた二酸化チタン粒子（F-2） 19 g とを混合することにより、二酸化チタン粒子（以下、「二酸化チタン粒子（F）」ともいう。）を得た。

得られた二酸化チタン粒子（F）について、メジアン径を測定したところ、 $0.7 \mu\text{m}$ であり、また BET 比表面積を測定したところ、 $6.73 \text{ m}^2 / \text{g}$ であった。

更に、二酸化チタン粒子(F)は、粉末X線回折計「RINT1200」(株式会社リガク製)を用いた粉末X線回折の結果から、ルチル型二酸化チタン粒子であることが確認され、また、電子顕微鏡観察の結果から、その形状が球状であることが確認された。

【0118】

〔比較用二酸化チタン粒子の製造例1〕

(噴霧乾燥過程)

先ず、ルチル転位促進シードと、純水とにより、ルチル転位促進シードの濃度が2.0質量%のスラリーを調製し、このスラリーを家庭用ミキサーを用いて攪拌混合した後、200メッシュの篩によって粗粒子を除去することにより、噴霧乾燥処理用スラリーを得た。

10

次いで、噴霧乾燥機「MDL-050C」(藤崎電機株式会社製)を用い、この噴霧乾燥機に対してローラーポンプによって前記噴霧乾燥処理用スラリーを送液し、ローラーポンプの流量30mL/分、給気温度200、排気温度70~90、空気量110L/分の条件により、噴霧乾燥処理を行った。この噴霧乾燥処理によって得られた乾燥造粒体を、噴霧乾燥機に設けられているガラス容器およびバグフィルターよりなる粉体回収部分において、メジアン径が2.7 μ mの乾燥造粒体をサイクロン品としてガラス容器内に回収した。

【0119】

(焼成過程)

噴霧乾燥過程において得られた乾燥造粒体のサイクロン品(メジアン径が2.7 μ mのもの)を焼成ルツボに入れ、電気炉「SS-2030PKP」(株式会社モトヤマ製)を用いて、焼成温度650(昇温速度10/分)、焼成時間3時間の焼成条件によって第1の焼成処理を行った後、自然冷却を行った。その後、自然冷却した乾燥造粒体の焼成物(中間焼成体)を攪拌し、再度、電気炉「SS-2030PKP」(株式会社モトヤマ製)を用いて、焼成温度650(昇温速度10/分)、焼成時間3時間の焼成条件によって第2の焼成処理を行った後、自然冷却を行った。その後、自然冷却した焼成中間焼成体の焼成物である焼成粒子に対して、遠心粉碎機「ZM100」(株式会社日本精機製作所製)を用い、回転数14000rpmの条件によって乾式粉碎処理を行うことにより、焼成粒子を得た。

20

【0120】

(酸洗浄過程)

焼成過程において得られた焼成粒子を家庭用ミキサーによって攪拌した後、塩酸中に添加して懸濁液を得てそのpHを8.5に調整し、目開き10 μ mの篩によって粗粒子を除去し、更に、自然沈降法を用いて上澄みを吸引除去する操作を2回繰り返すことによって微粒子を除去した後、沈渣を純水に添加して懸濁液を得、この懸濁液に、その濃度が1mol/Lとなるように硫酸を添加して一晩静置することによって酸洗浄処理を行った。その後、上澄みを除去し、残渣をブフナー漏斗を用いて純水によってろ過洗浄した後、恒温乾燥機を用いて乾燥処理し、遠心粉碎機「ZM100」(株式会社日本精機製作所製)を用い、回転数14000rpmの条件によって乾式粉碎処理を行うことにより、二酸化チタン粒子(以下、「比較用二酸化チタン粒子(G)」ともいう。)を得た。

30

40

得られた比較用二酸化チタン粒子(G)について、メジアン径を測定したところ、3.4 μ mであり、またBET比表面積を測定したところ、30.6m²/gであった。

【0121】

〔比較用二酸化チタン粒子の製造例2〕

(チタン酸スラリーの調製)

四塩化チタン水溶液をアンモニア水によって中和した後、ろ過して水洗することによってオルトチタン酸を得た。その後、得られたオルトチタン酸と、純水とをミキサーに仕込み、十分攪拌混合することによってオルトチタン酸スラリーを得た。このオルトチタン酸スラリーを構成するオルトチタン酸粒子のメジアン径を測定したところ、6.9 μ mであった。

50

【 0 1 2 2 】

(湿式粉砕過程)

ダイノミル「D Y N O - M I L L」(株式会社シンマルエンタープライゼス製)を用い、このダイノミル本体の容積が約600mLの内部に、平均粒径0.6mmのチタニアビーズ(富山セラミックス株式会社製)480mLを充填すると共に、得られたオルトチタン酸スラリーを、流量160mL/分の条件で送液し、当該本体内部に設けられている回転羽根を回転することによってダイノミル処理を行うことにより、オルトチタン酸スラリー(以下、「粉砕処理済チタン酸スラリー(h)」ともいう。)を得た。

この粉砕処理済チタン酸スラリー(h)における二酸化チタン濃度は8.22質量%であり、当該粉砕処理済チタン酸スラリー(h)を構成するオルトチタン酸のメジアン径を測定したところ、1.7 μ mであった。

10

【 0 1 2 3 】

(噴霧乾燥過程)

先ず、湿式粉砕過程において得られた粉砕処理済チタン酸スラリー(h)に、ルチル転位促進シードスラリー(二酸化チタン濃度24.40質量%)を、粉砕処理済チタン酸スラリー(h)中に存在する二酸化チタンとの質量比(チタン酸中の二酸化チタン質量/ルチル転位促進シード中の二酸化チタン質量)が5/95となる割合で混合し、この混合物に対して純水を添加することによって二酸化チタン濃度が20質量%となるように調整して混合スラリーを調製した。得られた混合スラリーを家庭用ミキサーを用いて攪拌混合した後、200メッシュの篩によって粗粒子を除去することにより、噴霧乾燥処理用スラリー(以下、「噴霧乾燥処理用スラリー(h)」ともいう。)を得た。

20

次いで、噴霧乾燥機「MDL-050C」(藤崎電機株式会社製)を用い、この噴霧乾燥機に対してローラーポンプによって噴霧乾燥処理用スラリー(h)を送液し、ローラーポンプの流量40mL/分、給気温度210~220、排気温度65~85、空気量60L/分の条件により、噴霧乾燥処理を行った。この噴霧乾燥処理によって得られた乾燥造粒体を、噴霧乾燥機に設けられているガラス容器およびバグフィルターよりなる粉体回収部分において、メジアン径7.0 μ mの乾燥造粒体をサイクロン品としてガラス容器内に回収した。

【 0 1 2 4 】

(焼成過程)

噴霧乾燥過程において得られた乾燥造粒体のうちのサイクロン品(具体的にはメジアン径が7.0 μ mのもの)を焼成ルツポに入れ、電気炉「SK-3035F」(株式会社モトヤマ製)を用いて、焼成温度650(昇温速度10/分)、焼成時間6時間の焼成条件によって焼成処理を行った後、自然冷却を行った。その後、自然冷却した乾燥造粒体の焼成物である焼成粒子に対して、スクリーン径1.5mmのメッシュをセットした遠心粉砕機「ZM100」(株式会社日本精機製作所製)を用い、回転数14000rpmの条件によって乾式粉砕処理を行うことにより、二酸化チタン粒子(以下、「比較用二酸化チタン粒子(H)」ともいう。)を得た。

30

得られた比較用二酸化チタン粒子(H)について、メジアン径を測定したところ、6.6 μ mであり、またBET比表面積を測定したところ、24.1m²/gであった。

40

【 0 1 2 5 】

〔 実施例 1 〕

(骨セメント組成物の成形体の製造例)

二酸化チタン粒子(A)8.82gと、ポリメチルメタクリレート粉末(平均粒子径:35 μ m、平均分子量:150,000、粒子形状:球状;積水化成工業株式会社製)32.34gと、過酸化ベンゾイル(川口薬品株式会社製)0.882gとを、ヘンシェルミキサー「IMC-1857」(株式会社井元製作所製)を用い、回転数1000rpmの条件で3分間にわたって混合し、得られた混合物を真空ポンプを用いて1時間脱気処理することにより、混合粉体成分を得た。

一方、メチルメタクリレート(三菱ガス化学株式会社製)17.64gにN,N-ジメ

50

チル - p - トルイジン (三星化学研究所製) 0.2058g を添加し、スターラーを用いて5分間かけて混合することにより、混合液体成分を得た。

そして、得られた混合粉体成分および混合液体成分の各々を個別に容器内に収容することにより、当該混合粉体成分よりなる重合開始剤含有キット成分と、当該混合液体成分よりなるモノマー含有キット成分とにより構成されてなる骨セメント組成物キット (以下、「骨セメント組成物キット (1)」ともいう。) を作製した。

この骨セメント組成物キット (1) において、二酸化チタン粒子 (A) の含有割合は15質量% ((メタ) アクリレート系ポリマーとの関係における含有割合は21.4質量%) であり、ポリメチルメタクリレート粉末よりなる (メタ) アクリレート系ポリマーの基材形成用成分全体に対する含有割合は64.7質量%であった。また、メチルメタクリレートよりなる (メタ) アクリレート系モノマーの含有割合は、組成物全体に対して29.5質量%であった。また、過酸化ベンゾイルよりなる重合開始剤の (メタ) アクリレート系モノマーに対する割合は、5.0質量%であり、N, N - ジメチル - p - トルイジンよりなる重合促進剤の (メタ) アクリレート系モノマーに対する割合は、1.17質量%であった。

10

【0126】

次いで、ポリテトラフルオロエチレン製の混練容器に、骨セメント組成物キット (1) のうちの重合開始剤含有キット成分を入れた後、当該骨セメント組成物キット (1) のモノマー含有キット成分を投入することによって骨セメント組成物を得、この骨セメント組成物を、常圧にて30秒間吸引することによって形成した脱気雰囲気下において1分間かけて混練し、その混練物をポリテトラフルオロエチレン製の曲げ強度測定用試験片作製治具に流し入れ、流動性が小さい状態となったことを確認した後、蓋をして、温度30の環境下において、24時間以上にわたって静置することにより、骨セメント組成物の硬化体よりなる成形体 (以下、「骨セメント成形体 (1)」ともいう。) を得た。

20

ここに、得られた骨セメント成形体 (1) における二酸化チタン粒子の含有割合は15質量%であった。

【0127】

(曲げ強度の測定)

得られた骨セメント成形体 (1) を、400の研磨紙を用いて湿式研磨処理することにより、75mm x 10mm x 3.3mmの寸法となるように整え、ISO 5833に基づく測定法に従って曲げ強度の測定を行った。結果を下記表1に示す。

30

【0128】

[実施例2 ~ 実施例6]

実施例1において、骨セメント組成物の成形体の製造例にて、二酸化チタン粒子 (A) に代えて、各々、二酸化チタン粒子 (B) ~ 二酸化チタン粒子 (F) を用いたこと以外は当該実施例1と同様にして骨セメント組成物キットを得、その骨セメント組成物キットを用いて骨セメント組成物の硬化体よりなる成形体 (以下、各々、「骨セメント成形体 (2)」 ~ 「骨セメント成形体 (6)」ともいう。) を得た。

そして、得られた骨セメント成形体 (2) ~ 骨セメント成形体 (6) の各々について、実施例1と同様の手法によって曲げ強度の測定を行った。結果を下記表1に示す。

40

【0129】

[比較例1]

実施例1において、骨セメント組成物の成形体の製造例にて、二酸化チタン粒子 (A) に代えて、ルチル型二酸化チタン「CR - EL」 (石原産業株式会社製) を用いたこと以外は、当該実施例1と同様にして骨セメント組成物キットを得、その骨セメント組成物キットを用いて骨セメント組成物の硬化体よりなる成形体 (以下、「比較用骨セメント成形体 (1)」ともいう。) を得た。

そして、得られた比較用骨セメント成形体 (1) について、実施例1と同様の手法によって曲げ強度の測定を行った。結果を下記表1に示す。

【0130】

50

ここに、ルチル型二酸化チタン「CR-EL」（石原産業株式会社製）について、メジアン径を測定したところ、 $1.0\ \mu\text{m}$ であり、またBET比表面積を測定したところ、 $7.35\ \text{m}^2/\text{g}$ であった。

【0131】

〔比較例2および比較例3〕

実施例1において、骨セメント組成物の成形体の製造例にて、二酸化チタン粒子(A)に代えて、各々、比較用二酸化チタン粒子(G)および比較用二酸化チタン粒子(H)を用いたこと以外は、当該実施例1と同様にして骨セメント組成物キットを得、その骨セメント組成物キットを用いて骨セメント組成物の硬化体よりなる成形体(以下、「比較用骨セメント成形体(2)および比較用骨セメント成形体(3)」ともいう。)を得た。

そして、得られた比較用骨セメント成形体(2)および比較用骨セメント成形体(3)について、実施例1と同様の手法によって曲げ強度の測定を行った。結果を下記表1に示す。

【0132】

【表1】

		二酸化チタン粒子			曲げ強度 (MPa)
		種類	メジアン径 (μm)	BET比表面積 (m^2/g)	
実施例1	骨セメント成形体(1)	二酸化チタン粒子(A)	2.3	2.02	81.3
実施例2	骨セメント成形体(2)	二酸化チタン粒子(B)	2.9	1.90	85.4
実施例3	骨セメント成形体(3)	二酸化チタン粒子(C)	5.1	0.85	86.0
実施例4	骨セメント成形体(4)	二酸化チタン粒子(D)	6.4	0.59	90.0
実施例5	骨セメント成形体(5)	二酸化チタン粒子(E)	1.2	3.40	61.6
実施例6	骨セメント成形体(6)	二酸化チタン粒子(F)	0.7	6.73	61.9
比較例1	比較用骨セメント成形体(1)	ルチル型二酸化チタン「CR-EL」	1.0	7.35	56.7
比較例2	比較用骨セメント成形体(2)	比較用二酸化チタン粒子(G)	3.4	30.6	54.5
比較例3	比較用骨セメント成形体(3)	比較用二酸化チタン粒子(H)	6.6	24.1	58.3

【0133】

表1の結果から、実施例1～実施例6に係る骨セメント成形体(1)～骨セメント成形体(6)は、いずれも曲げ強度が $60\ \text{MPa}$ 以上であるものであり、実用上必要とされる高い物理的強度が得られていることが確認された。

また、特に実施例1～実施例4に係る骨セメント成形体(1)～骨セメント成形体(4)は、いずれも曲げ強度が $80\ \text{MPa}$ 以上であるものであり、極めて高い物理的強度が得られていることが確認された。

一方、比較例1～比較例3に係る比較用骨セメント成形体(1)～比較用骨セメント成形体(3)は、いずれも、含有されている二酸化チタン粒子のBET比表面積が過大であるものであることから、実用上必要とされる十分な物理的強度が得られないことが確認された。

【0134】

〔二酸化チタン粒子の製造例7〕

二酸化チタン粒子の製造例1において、噴霧乾燥過程にて、二酸化チタン濃度が $4.0\ \%$ となるように粉碎処理済チタン酸スラリーとルチル転位促進シードスラリーとの混合スラリーを調製して噴霧乾燥処理用スラリーを得たこと、およびメジアン径が $3.4\ \mu\text{m}$ の乾燥造粒体をサイクロン品として得たこと以外は、当該二酸化チタン粒子の製造例1と同様にして、二酸化チタン粒子(以下、「二酸化チタン粒子(I)」ともいう。)を得た。

得られた二酸化チタン粒子(I)について、メジアン径を測定したところ、 $3.4\ \mu\text{m}$ であり、またBET比表面積を測定したところ、 $1.24\ \text{m}^2/\text{g}$ であった。

更に、二酸化チタン粒子(I)は、粉末X線回折計「RINT1200」（株式会社リガク製）を用いた粉末X線回折の結果から、ルチル型二酸化チタン粒子であることが確認され、また、電子顕微鏡観察の結果から、その形状が球状であることが確認された。

【0135】

10

20

30

40

50

〔実施例 7 ~ 実施例 10〕

実施例 2 において、骨セメント組成物の成形体の製造例にて、二酸化チタン粒子 (B) に代えて二酸化チタン粒子 (I) を用いたこと、この二酸化チタン粒子 (I) およびポリメチルメタクリレート粉末 (平均粒子径: 35 μm 、平均分子量: 150,000、粒子形状: 球状; 積水化成工業株式会社製) の使用量を下記表 2 に示す量としたこと以外は当該実施例 2 と同様にして骨セメント組成物キットを得、その骨セメント組成物キットを用いて骨セメント組成物の硬化体よりなる成形体 (以下、各々、「骨セメント成形体 (7)」 ~ 「骨セメント成形体 (10)」ともいう。) を得た。なお、骨セメント成形体 (7) ~ 骨セメント成形体 (10) を得るために用いた骨セメント組成物キットの製造には、各々、メチルメタクリレート 17.64 g (29.5 質量%)、過酸化ベンゾイル 0.882 g ((メタ)アクリレート系モノマーに対する割合: 5.0 質量%)、N,N-ジメチル-p-トルイジン 0.2058 g ((メタ)アクリレート系モノマーに対する割合: 1.17 質量%) を用いた。

そして、得られた骨セメント成形体 (7) ~ 骨セメント成形体 (10) の各々について、実施例 1 と同様の手法によって曲げ強度の測定を行った。結果を下記表 2 に示す。

【0136】

〔二酸化チタン粒子の製造例 8〕

二酸化チタン粒子の製造例 2 において、チタン酸スラリーの調製および湿式粉碎過程にて、オルトチタン酸中の二酸化チタン濃度が 8.34 質量% のオルトチタン酸スラリー (粉碎処理済チタン酸スラリー) を得たこと、噴霧乾燥過程にて、二酸化チタン濃度が 3.0 質量% となるように前記粉碎処理済チタン酸スラリーとルチル転位促進シードスラリーとの混合スラリーを調製して噴霧乾燥処理用スラリーを得たこと、および噴霧乾燥処理に係る空気量の条件を 90 L/分としたこと以外は、当該二酸化チタン粒子の製造例 2 と同様にして、二酸化チタン粒子 (以下、「二酸化チタン粒子 (J)」ともいう。) を得た。

得られた二酸化チタン粒子 (J) について、メジアン径を測定したところ、2.6 μm であり、また BET 比表面積を測定したところ、2.83 m^2/g であった。

更に、二酸化チタン粒子 (J) は、粉末 X 線回折計「RINT1200」(株式会社リガク製) を用いた粉末 X 線回折の結果から、ルチル型二酸化チタン粒子であることが確認され、また、電子顕微鏡観察の結果から、その形状が球状であることが確認された。

【0137】

〔実施例 11〕

実施例 1 において、骨セメント組成物の成形体の製造例にて、二酸化チタン粒子 (A) に代えて、二酸化チタン粒子 (J) を用い、その使用量を 17.64 g としたこと、およびポリメチルメタクリレート粉末の使用量を 23.520 g としたこと以外は当該実施例 1 と同様にして骨セメント組成物キットを得、その骨セメント組成物キットを用いて骨セメント組成物の硬化体よりなる成形体 (以下、「骨セメント成形体 (11)」ともいう。) を得た。なお、骨セメント成形体 (11) を得るために用いた骨セメント組成物キットの製造には、メチルメタクリレート 17.64 g (29.5 質量%)、過酸化ベンゾイル 0.882 g ((メタ)アクリレート系モノマーに対する割合: 5.0 質量%)、N,N-ジメチル-p-トルイジン 0.2058 g ((メタ)アクリレート系モノマーに対する割合: 1.17 質量%) を用いた。

これらの骨セメント成形体 (11) に係る骨セメント組成物キットにおいて、ポリメチルメタクリレート粉末よりなる (メタ)アクリレート系ポリマーの基材形成用成分全体に対する含有割合は 57.1 質量% であった。

そして、得られた骨セメント成形体 (11) について、実施例 1 と同様の手法によって曲げ強度の測定を行った。結果を下記表 2 に示す。

【0138】

10

20

30

40

【表 2】

		骨セメント組成物キット					曲げ強度 (MPa)
		二酸化チタン粒子			PMMA		
		種類	使用量 (g)	組成物全体に 対する割合 (質量%)	使用量 (g)	基材形成用成分 における割合 (質量%)	
実施例7	骨セメント成形体(7)	二酸化チタン粒子(I)	2.94	5	38.220	68.4	76.4
実施例8	骨セメント成形体(8)	二酸化チタン粒子(I)	5.88	10	35.328	66.7	77.6
実施例9	骨セメント成形体(9)	二酸化チタン粒子(I)	8.82	15	32.340	64.7	87.4
実施例10	骨セメント成形体(10)	二酸化チタン粒子(I)	11.75	20	29.410	62.5	72.2
実施例11	骨セメント成形体(11)	二酸化チタン粒子(J)	17.64	30	23.520	57.1	60.2

【0139】

10

表2の結果から、二酸化チタン粒子の含有割合が5～30質量%である場合においては、実用上必要とされる十分な物理的強度が得られていることが確認された。

【0140】

〔実施例12〕

二酸化チタン粒子(J)15質量%、ポリメチルメタクリレート粉末(平均粒子径:33.9 μ m、平均分子量(Mw):141,000、粒子形状:球状)55質量%(基材形成用成分における割合、すなわちポリメチルメタクリレート粉末とメチルメタクリレートとの総量に対する割合64.7質量%)、メチルメタクリレート30質量%、過酸化ベンゾイル1.5質量%、およびN,N-ジメチル-p-トルイジン0.35質量%よりなる骨セメント組成物を用いて作製した硬化体を、日本白色種のウサギの雄(体重3.0～3.5kg;北山ラベス株式会社製)の大腿骨に形成した直径2.5mmの穴に刺入した。そして、6週間後および12週間後に剖検し、接着強度を測定した。結果を図1に示す。

20

接着強度の測定は、測定機器として、「骨強度試験システムCTR-Win」(株式会社マルトー製)を用い、クロスヘッドスピード1mm/minの条件でpush out法により、硬化体と骨(大腿骨)が破断したときの荷重(試験力)に基づいて接着強度を算出した。

【0141】

〔比較例4〕

実施例12において、骨セメント組成物として、市販の骨セメント組成物「Surgical Simplex P」を用いたこと以外は当該実施例12と同様にして硬化体を作製し、接着強度試験を行った。結果を図1に示す。

30


ここに、骨セメント組成物「Surgical Simplex P」は、硫酸バリウム6.8質量%、ポリメチルメタクリレート10.2質量%、ポリメチルメタクリレート・スチレン共重合体51.0質量%、メチルメタクリレート31.2質量%、N,N-ジメチル-p-トルイジン0.8質量%を含有するものである。この骨セメント組成物におけるポリメチルメタクリレート粉末およびポリメチルメタクリレート・スチレン重合体よりなる(メタ)アクリレート系ポリマーの基材形成用成分全体に対する含有割合は66.3質量%であり、また、N,N-ジメチル-p-トルイジンよりなる重合促進剤の(メタ)アクリレート系モノマーに対する割合は2.49質量%である。

40

【0142】

図1の結果から、実施例12に係る硬化体は、6週間後および12週間後のいずれにおいても、比較例4に係る硬化体より優れた接着強度が得られていることから、市販されている骨セメント組成物に比しても優れた生体活性を有するものであることが確認された。

【 図 1 】



【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP2010/052702
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER A61L27/00 (2006.01) i According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) A61L27/00 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2010 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2010 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2010 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CA/REGISTRY/MEDLINE/EMBASE/BIOSIS (STN) , JSTPlus/JMEDPlus/JST7580 (JDreamII)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2007-54619 A (Japan Science and Technology Agency), 08 March 2007 (08.03.2007), entire text; particularly, claims; paragraph [0008]; examples (Family: none)	1-24
Y	JP 2000-86419 A (Nippon Electric Glass Co., Ltd.), 28 March 2000 (28.03.2000), claims 1 to 2; paragraph [0008] (Family: none)	1-24
A	JP 2007-54369 A (Olympus Biomaterial Corp.), 08 March 2007 (08.03.2007), (Family: none)	1-24
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 17 March, 2010 (17.03.10)		Date of mailing of the international search report 06 April, 2010 (06.04.10)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2010/052702

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2007/25633 A1 (SANATIS GMBH), 08 March 2007 (08.03.2007), & JP 2009-545332 A & US 2007/0048382 A1 & EP 1931399 A & CN 101374556 A	1-24

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2010/052702									
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. A61L27/00(2006.01)i											
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. A61L27/00											
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2010年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2010年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2010年</td> </tr> </table>				日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2010年	日本国実用新案登録公報	1996-2010年	日本国登録実用新案公報	1994-2010年
日本国実用新案公報	1922-1996年										
日本国公開実用新案公報	1971-2010年										
日本国実用新案登録公報	1996-2010年										
日本国登録実用新案公報	1994-2010年										
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) CA/REGISTRY/MEDLINE/EMBASE/BIOSIS (STN) JSTPlus/JMEDPlus/JST7580 (JDreamII)											
C. 関連すると認められる文献											
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号									
Y	JP 2007-54619 A (独立行政法人科学技術振興機構) 2007.03.08, 文献全体、特に特許請求の範囲、段落 0008、実施例 (ファミリーなし)	1-24									
Y	JP 2000-86419 A (日本電気硝子株式会社) 2000.03.28, 請求項 1-2、段落 0008 (ファミリーなし)	1-24									
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。											
* 引用文献のカテゴリー		の日の後に公表された文献									
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの		「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの									
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの		「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの									
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)		「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの									
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献		「&」同一パテントファミリー文献									
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願											
国際調査を完了した日 17.03.2010		国際調査報告の発送日 06.04.2010									
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 天野 貴子	4C 9444								
		電話番号 03-3581-1101 内線	3452								

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 0 / 0 5 2 7 0 2
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2007-54369 A (オリンパスバイオマテリアル株式会社) 2007.03.08, (ファミリーなし)	1-24
A	WO 2007/25633 A1 (SANATIS GMBH) 2007.03.08, & JP 2009-545332 A & US 2007/0048382 A1 & EP 1931399 A & CN 101374556 A	1-24

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

(72)発明者 後藤 公志

京都府京都市左京区聖護院川原町5-4 国立大学法人京都大学医学部附属病院内

(72)発明者 渋谷 武宏

滋賀県大津市本宮二丁目4-1番7号

(72)発明者 上田 泰行

滋賀県草津市西渋川二丁目3番1号 石原産業株式会社 中央研究所内

(72)発明者 吹田 徳雄

滋賀県草津市西渋川二丁目3番1号 石原産業株式会社 中央研究所内

(72)発明者 西井 啓晃

滋賀県草津市西渋川二丁目3番1号 石原産業株式会社 中央研究所内

Fターム(参考) 4C081 AB04 AC04 BA13 BB08 CA081 CF141 DB02 EA01 EA04

(注)この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。