

(19)日本国特許庁 ( J P )

(12) **公開特許公報** ( A )

(11)特許出願公開番号

**特開2003 - 253451**

( P 2 0 0 3 - 2 5 3 4 5 1 A )

(43)公開日 平成15年9月10日(2003.9.10)

(51)Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テ-マコード <sup>*</sup> (参考)
C23C 16/503		C23C 16/503	4G075
B01J 19/08		B01J 19/08	H 4K030

審査請求 有 請求項の数13 O L (全9頁)

(21)出願番号	特願2002 - 61361( P 2002 - 61361)	(71)出願人	500455489 長岡技術科学大学長 新潟県長岡市上富岡町字長峰1603番地 1
(22)出願日	平成14年 3 月 7 日(2002.3.7)	(72)発明者	斎藤 秀俊 新潟県長岡市上富岡町字長峰1603番地 1 長岡技術科学大学内
		(74)代理人	100102299 弁理士 芳村 武彦


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 基材表面に被膜を形成する反応を促進する方法及び該方法に使用する装置

(57)【要約】

【課題】 大気開放型 C V D 法において、基材表面に酸化物あるいは水酸化物膜を形成する化学反応を促進する方法、特に基材温度 2 0 0 以下で酸化物あるいは水酸化物膜を効率良く形成する方法、及び該方法に使用する装置を提供する。

【解決手段】 気化させた原料をキャリアーガスとともに大気開放下に加熱された基材表面に吹付けて基材表面に酸化物又は水酸化物膜を堆積する大気開放型 C V D 法において、基材をとりまく反応空間に沿面放電プラズマが生じるように電界を印加することによって、基材表面に被膜を形成する反応を促進する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 気化させた原料をキャリアガスとともに大気開放下に加熱された基材表面に吹付けて基材表面に酸化物又は水酸化物膜を堆積する大気開放型化学気相析出法において、基材をとりまく反応空間に沿面放電プラズマが生じるように電界を印加することを特徴とする基材表面に被膜を形成する反応を促進する方法。

【請求項 2】 一对の金属電極間に誘電体層を介在させた電界印加手段を使用して、電界を印加することを特徴とする請求項 1 に記載の基材表面に被膜を形成する反応を促進する方法。

【請求項 3】 少なくとも一方の電極が誘電体で覆われた一对の金属電極間に基材を配置し、電界を印加することを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の基材表面に被膜を形成する反応を促進する方法。

【請求項 4】 一对の金属電極間に誘電体層を介在させた電界印加手段と基材を対向させて配置し、電界を印加することを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の基材表面に被膜を形成する反応を促進する方法。

【請求項 5】 少なくとも一方の電極に隙間を設け、該隙間から気化させた原料及びキャリアガスを基材表面に供給することを特徴とする請求項 1 ~ 4 のいずれかに記載の基材表面に被膜を形成する反応を促進する方法。

【請求項 6】 少なくとも一方の電極を金属を内包する誘電体により構成したことを特徴とする請求項 1 ~ 5 のいずれかに記載の基材表面に被膜を形成する反応を促進する方法。

【請求項 7】 電界の強度が  $0.1 \sim 100000 \text{ V/mm}$  であることを特徴とする請求項 1 ~ 6 のいずれかに記載の基材表面に被膜を形成する反応を促進する方法。

【請求項 8】 基材が金属、金属酸化物、ガラス、陶磁器、セラミックス、プラスチック又は紙から選択されたものであることを特徴とする請求項 1 ~ 7 のいずれかに記載の基材表面に被膜を形成する反応を促進する方法。

【請求項 9】 キャリヤガス供給手段、原料気化器、気化した原料の吹付手段及び基材の加熱手段を具備する大気開放型化学気相析出装置において、一对の金属電極間に誘電体層を介在させた電界印加手段を有することを特徴とする請求項 1 ~ 8 のいずれかに記載の基材表面に被膜を形成する反応を促進する方法に使用する装置。

【請求項 10】 少なくとも一方の電極に隙間を設け、該隙間から気化させた原料及びキャリアガスを基材表面に供給するようにしたことを特徴とする請求項 9 に記載の装置。

【請求項 11】 少なくとも一方の電極を金属を内包する誘電体により構成したことを特徴とする請求項 9 又は 10 に記載の装置。

【請求項 12】 基材の加熱手段と電界印加手段が電気的に絶縁されていることを特徴とする請求項 9 ~ 11 のいずれかに記載の装置。

【請求項 13】 少なくとも気化した原料の吹付手段、基材の加熱手段及び電極を覆う防護チャンバーを設け、防護チャンバーの扉の開閉と電極のスイッチの開閉を連動させたことを特徴とする請求項 9 ~ 12 のいずれかに記載の装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、大気開放型化学気相析出法により各種基材表面に酸化物又は水酸化物膜を形成する際に、基材表面に被膜を形成する反応を促進する方法及び該方法に使用する装置に関する。

## 【0002】

【従来の技術】気化させた原料をキャリアガスとともに大気開放下に加熱された基材表面に吹付けて基材表面に酸化物膜を堆積する大気開放型化学気相析出 (CVD) 法は、密閉された反応容器内で減圧下に反応を行なう従来の CVD 法に比較して、板状体やパイプ等の長尺物からなる基材を連続的に加工することができること、及び原料の気化温度や供給量、キャリアガスの流量、基材温度等を調整することによって、基材表面に形成する酸化物膜の膜厚や結晶構造等をある程度制御することができることから、注目を集めている。この大気開放型 CVD 法においては、基材表面に堆積する被膜の構造を用途に合わせて制御することや、高速で基材表面に被膜を形成することが求められている。

## 【0003】

【発明が解決しようとする課題】本発明はこのような大気開放型 CVD 法において、基材表面に酸化物あるいは水酸化物膜を形成する化学反応を促進する方法、特に基材温度  $200$  以下で酸化物あるいは水酸化物膜を効率良く形成する方法、及び該方法に使用する装置を提供することを目的とする。

## 【0004】

【課題を解決するための手段】本発明者らは鋭意検討した結果、大気開放型 CVD 法において、基材をとりまく反応空間に沿面放電プラズマ (二つの電極ではさまれた誘電体の表面に沿って生じる放電プラズマ) が生じるように電界を印加することによって、室温から  $800$  までの基材表面に従来より高速に酸化物あるいは水酸化物膜を形成できることを見出し、本発明を完成したものである。すなわち、本発明は上記課題を解決するために次のような構成を採用する。

1. 気化させた原料をキャリアガスとともに大気開放下に加熱された基材表面に吹付けて基材表面に酸化物又は水酸化物膜を堆積する大気開放型 CVD 法において、基材をとりまく反応空間に沿面放電プラズマが生じるように電界を印加することを特徴とする基材表面に被膜を形成する反応を促進する方法。

2. 一对の金属電極間に誘電体層を介在させた電界印加手段を使用して、電界を印加することを特徴とする 1 に

記載の基材表面に被膜を形成する反応を促進する方法。

3．少なくとも一方の電極が誘電体で覆われた一対の金属電極間に基材を配置し、電界を印加することを特徴とする1又は2に記載の基材表面に被膜を形成する反応を促進する方法。

4．一対の金属電極間に誘電体層を介在させた電界印加手段と基材を対向させて配置し、電界を印加することを特徴とする1又は2に記載の基材表面に被膜を形成する反応を促進する方法。

5．少なくとも一方の電極に隙間を設け、該隙間から気化した原料及びキャリアガスを基材表面に供給することを特徴とする1～4のいずれかに記載の基材表面に被膜を形成する反応を促進する方法。

6．少なくとも一方の電極を金属を内包する誘電体により構成したことを特徴とする1～5のいずれかに記載の基材表面に被膜を形成する反応を促進する方法。

7．電界の強度が0.1～100000V/mmであることを特徴とする1～6のいずれかに記載の基材表面に被膜を形成する反応を促進する方法。

8．基材が金属、金属酸化物、ガラス、陶磁器、セラミックス、プラスチック又は紙から選択されたものであることを特徴とする1～7のいずれかに記載の基材表面に被膜を形成する反応を促進する方法。

9．キャリアガス供給手段、原料気化器、気化した原料の吹付手段及び基材の加熱手段を具備する大気開放型CVD装置において、一対の金属電極間に誘電体層を介在させた電界印加手段を有することを特徴とする1～8のいずれかに記載の基材表面に被膜を形成する反応を促進する方法に使用する装置。

10．少なくとも一方の電極に隙間を設け、該隙間から気化した原料及びキャリアガスを基材表面に供給するようにしたことを特徴とする9に記載の装置。

11．少なくとも一方の電極を金属を内包する誘電体により構成したことを特徴とする9又は10に記載の装置。

12．基材の加熱手段と電界印加手段が電氣的に絶縁されていることを特徴とする9～11のいずれか記載の装置。

13．少なくとも気化した原料の吹付手段、基材の加熱手段及び電極を覆う防護チャンパーを設け、防護チャンパーの扉の開閉と電極のスイッチの開閉を連動させたことを特徴とする9～12のいずれかに記載の装置。

#### 【0005】

【発明の実態の形態】本発明で、大気開放型CVD法により、表面に酸化物あるいは水酸化物膜を形成する基材としては特に制限はなく、原料吹付け時の加熱に耐えられる材料はいずれも使用可能である。本発明では、200～室温といった低温でも基材表面に被膜を形成することができるので、金属、金属酸化物、ガラス、陶磁器、セラミックス等の、通常CVD法に用いられる基材

のほかに、紙又はプラスチック等の非耐熱性材料をも基材として使用することができる。基材の種類は、目的とする用途等に応じて選択されるが、好ましい基材としては、紙あるいはプラスチック等の非耐熱性材料、ステンレス鋼や鉄等の導電性材料、酸化亜鉛や酸化チタン等の誘電体多結晶又は単結晶材料、Si半導体材料等が挙げられる。

【0006】基材表面に形成する酸化物あるいは水酸化物膜としては特に制限はないが、好ましい酸化物あるいは水酸化物としては、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、サファイア、Sn:In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (ITO:Indium Tin Oxide)等の金属酸化物が挙げられる。酸化物あるいは水酸化物膜を構成する原料としては、それを揮発させ大気に放出した際に、大気中の酸素あるいは水分等と反応して酸化物あるいは水酸化物を形成するものであれば特に限定されない。その例としては、例えば各種金属のアルキル化合物、アルケニル化合物、フェニルあるいはアルキルフェニル化合物、アルコキシド化合物、ハロゲン化合物、アセチルアセトネート化合物、EDTA化合物等が挙げられる。これらの中でも、安全性面等からアルコキシド化合物が特に好ましい。これらの原料は、原料気化器内で60～300程度に加熱気化され、気化された原料は、通常は流量0.5～4.0l/min程度のキャリアガスとともに、ノズルに送られる。

【0007】キャリアガスとしては、加熱下で使用する原料化合物と反応する媒体でなければ、特に限定されないが、例えば、窒素ガス、アルゴンガス等の不活性ガス、炭酸ガス、有機フッ素系ガスあるいはヘキサン、ヘプタン等の有機物等が挙げられる。安全性、経済性の上から不活性ガスが好ましく、この中でも窒素ガスが経済性の面より最も好ましい。ノズルからキャリアガスとともに大気中に噴出した原料は、沿面放電プラズマにより大気中の水との反応が促進され、室温～800程度に加熱された基材表面に堆積し、酸化物あるいは水酸化物膜を形成する。

【0008】本発明では、大気開放型CVD法の基材をとりまく反応空間場に、沿面プラズマが生じるように電界を印加することによって、基材表面に酸化物あるいは水酸化物膜を形成する化学反応を促進することを特徴とするものであり、特に基材温度200以下の基材上に、酸化物あるいは水酸化物膜を効率よく堆積させることができる。印加する電界としては直流電界あるいは交番電界が好ましく、電界の強度は0.1～100000V/mm程度、特に100～50000V/mm程度とすることが好ましい。このような、電界印加装置としては、例えば直流高電圧電源或いは、低周波あるいは高周波高電圧電源が挙げられる。

【0009】大気開放型CVD法の基材をとりまく反応空間場に、沿面プラズマを生じさせるには、一対の金属電極間に誘電体層を介在させた電界印加手段を使用し

て、電界を印加する。このような方法としては、①少なくとも一方の電極が誘電体で覆われた一対の金属電極間に基材を配置し電界を印加する、②一対の金属電極間に誘電体層を介在させた電界印加手段と基材を対向させて配置し電界を印加する、等の方法がある。電極を構成する金属としては特に制限はなく、金、白金、銀、銅等の通常の導電性金属が用いられる。また、誘電体としては絶縁材料であれば何れも使用することができるが、好ましい材料としては、酸化物、窒化物および炭化物の各セラミックスあるいはガラス材料が挙げられる。

【0010】基材表面あるいはその周辺に沿面プラズマを生じさせるには、少なくとも一方の電極（通常は、基材の上部に配置する電極）に隙間を設け、この隙間から気化させた原料及びキャリアガスを基材表面に供給するようにすることが好ましい。図1～図3は、このような電極により構成された電界印加手段の例を示す模式図である。各図において、(A)は電界印加手段の主要部の斜視図、また(B)は電界印加手段の正面図を表す。

【0011】図1の電界印加手段20は、金属電極21をセラミックス等の誘電体22で被覆してなる下部電極23、及びメッシュ状又は格子状の金属からなる上部電極24により構成され、下部電極23及び上部電極24は電源27に接続されている。下部電極23上には、基材25が載置され、メッシュ状又は格子状の上部電極24の隙間26から気化させた原料及びキャリアガスを基材25の表面に供給しながら、直流高電圧あるいは交番高電圧を印加することにより、基材25の表面又はその周辺に沿面プラズマを生じさせるものである。

【0012】図2の電界印加手段30は、通常は金属電極からなる下部電極31、及びメッシュ状又は格子状の金属電極32を誘電体33で被覆した上部電極34により構成され、下部電極31及び上部電極34は電源37に接続されている。下部電極31上には、基材35が載置され、メッシュ状又は格子状の上部電極34の隙間36から気化させた原料及びキャリアガスを基材35の表面に供給する。

【0013】図3の電界印加手段40は、通常は金属電極からなる下部電極41及び上部電極43によりメッシュ状又は格子状の誘電体42をはさむことにより構成され、下部電極41及び上部電極43は電源47に接続されている。基材45は、電界印加手段40と対向する基材台44上に載置され、メッシュ状又は格子状の電界印加手段40の隙間46から気化させた原料及びキャリアガスを基材45の表面に供給する。本発明の電界印加手段を構成する電極に形成する隙間の形状には制限はなく、メッシュ状又は格子状のほかに、円形又は多角形の孔を設ける等、任意のものとすることができる。

【0014】本発明の基材表面に被膜を形成する反応を促進する方法に使用する装置は、キャリアガス供給手段、原料気化器、気化した原料の吹付手段及び基材の加

熱手段を具備する通常の大気開放型CVD装置の、基材の加熱手段に近接する位置に図1～図3にみられるような電界印加手段を設けることによって構成する。この装置では、少なくとも気化した原料の吹付手段、基材の加熱手段及び電界印加手段を覆う防護チャンバーを設け、防護チャンバーの扉の開閉と電界印加手段のスイッチの開閉を連動させることによって、安全性を確保することが好ましい。

【0015】図4は、このような装置の1例を示す模式図である。図4において、符号1はキャリアガスとなる乾燥窒素を供給するポンプなどの乾燥窒素供給源、符号2は流量計、符号3は酸化物膜や水酸化物膜を形成する原料気化器を表す。また、符号4は所定幅のスリット5を設けたノズルを表し、符号6は基材、符号7は基材6の表面に沿面放電プラズマを発生するための電界印加手段、符号8は基材6の加熱台を表す。電界印加手段7と加熱台8はアルミナ板等の絶縁材料（図示せず）により電気的に絶縁されている。また、気化器3、ノズル4、基材6、電界印加手段7及び加熱台8は、防護チャンバー9により覆われており、防護チャンバー9にはアクリル樹脂等からなる扉10を設け、インターロックスイッチ11によって扉10の開閉と電界印加手段7のスイッチの開閉を連動させている。

【0016】原料気化器3内で加熱蒸発させた原料は、窒素ガスとともにノズル4に送られ、ノズル4に設けた所定幅のスリット5から大気中に噴出させて、電界印加手段7の隙間から、所望により加熱された基材6の表面に吹付けられる。吹付けられた原料は、電界印加手段7により発生した沿面放電プラズマで分解され、基材表面に酸化物あるいは水酸化物膜を堆積する。電界印加手段7としては、図1～図3のいずれのタイプのものを使用してもよく、また、印加する電界も直流電界、又は交番電界のいずれでもよい。

【0017】本発明では基材をとりまく反応空間に沿面放電プラズマが生じるように電界を印加することによって、基材表面に酸化物あるいは水酸化物膜を形成する化学反応を促進し、これまで例を見ることのできない非耐熱性基材への酸化物膜あるいは水酸化物の高速堆積が可能となった。本発明の方法によれば、基材表面に形成される被膜内の構造、特に被膜内の0.1nm以上100μm以下の構造を制御することが可能となり、基材表面に形成される被膜は、アモルファス、配向又は非配向の多結晶構造、ウイスカー状等種々の状態を得ることができる。

【0018】好ましい非耐熱性基材としてアクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリイミド樹脂などの合成樹脂があげられる。これらの上に堆積される機能性酸化物あるいは水酸化物として、 $TiO_2$ 、 $Y_2O_3$ 、 $SiO_2$ 、 $MgO$ 、 $ITO$ 、 $ZnO$ 、 $Al:ZnO$ 、 $ZrO_2$ 、 $Al_2O_3$  膜あるいは $TiO_xH_y$ 、 $Y_2O_xH_y$ 、 $SiO_xH_y$ 、 $MgO_xH_y$ 、 $ZnO_xH_y$ 、 $ZrO_x$

H<sub>y</sub> , Al<sub>2</sub> O<sub>x</sub> H<sub>y</sub> などが挙げられる。本発明の基材表面に酸化物あるいは水酸化物膜を形成する化学反応を促進する方法を利用することにより、樹脂上に耐プラズマ性、耐摩耗性、透明導電性、蛍光性、ガスバリア性などを付与することが可能となり、プラズマディスプレイ隔壁、摺動部品、液晶ディスプレイ画面、蛍光灯、飲料用ボトルなどの材料として利用することができる。

【 0 0 1 9 】

【実施例】つぎに、実施例により本発明を説明するが、以下の具体例は本発明を限定するものではない。  
 (実施例 1 : 酸化チタン膜の低温合成) 図 4 の沿面放電支援型 C V D 装置を使用し、気化器 3 にチタンテトライソプロポキシドを仕込んだ。気化器 3 を 1 2 0 に加熱し、加熱台 8 を室温に放置した。吹き出しスリット 5 の下、1 0 mm の位置に、厚み 0 . 1 mm のアクリル樹脂基材 6 を置いた。気化器 3 に乾燥窒素ガスを N<sub>2</sub> 流量 2 . 8 l / m i n で導入し、チタンテトライソプロポキシドを大気圧雰囲気中に放出し、電界印加手段 7 の隙間からアクリル樹脂基材 6 上に 1 分間吹き付けた。チタンテトライソプロポキシドは、沿面放電プラズマで大気中の水との反応が促進され酸化チタンとなり、これがアクリ

10

20

ル樹脂基材 6 上に堆積し、膜厚約 1 μ m のアナターゼ型酸化チタン結晶配向膜が生成した。生成した酸化チタン結晶の優先配向方向は ( 1 0 1 ) および ( 0 0 1 ) 方位であった。この例では、電界印加手段 7 として図 1 のタイプのものを使用し、アクリル樹脂基材 6 を、0.15mm の間隔で対向させた、金属電極 2 1 をセラミックス等の誘電体 2 2 で被覆してなる下部電極 2 3 とメッシュ状又は格子状の金属からなる上部電極 2 4 の間にはさんで、22 kHz、5kV (ピーク・ツー・ピーク値 : ピーク間電圧値) の交番電界によって、基材 6 の表面に沿面放電プラズマを発生させる。電圧の強度がピーク・ツー・ピーク値で 5 k V で、電極間の距離が 0.15mm であるので、沿面放電を生じる電界は 3 3 3 3 V / m m となる。

【 0 0 2 0 】 ( 比較例 1 ) 比較のために、沿面放電プラズマを発生させないほかは、実施例 1 と同様にして、アクリル樹脂基材 6 上に酸化チタン膜の堆積を試みた。上記実施例 1 及び比較例 1 で得られた膜を対比するために、触針式段差計で薄膜の厚さを測定し、結果を表 1 に示した。

【 0 0 2 1 】

【表 1】

測定箇所番号	堆積した膜の厚さ ( μ m )				
	1	2	3	4	5
実施例 1	1.1	1.2	1.1	0.9	1.0
比較例 1	0.1	0.1	—	0.1	—

( — は検出限界以下であることを示す )

【 0 0 2 2 】沿面放電プラズマを印加した実施例 1 の酸化チタン膜では、堆積した膜の厚さが 1 μ m 前後まで得られた。これに対して、沿面放電プラズマを印加しなかった比較例 1 の酸化チタン膜は、0.1 μ m 程度の厚さを有するか、あるいは堆積を検出できなかった。

【 0 0 2 3 】 ( 実施例 2 及び比較例 2 : 酸化チタンウイスキーの高速成長 ) 図 4 の沿面放電支援型 C V D 装置を使用し、気化器 3 にチタンテトライソプロポキシドを仕込んだ。気化器 3 を 1 1 0 に加熱し、加熱台 8 を 4 0 0 に加熱した。吹き出しスリット 5 の下、1 0 mm の位置に、厚み 0 . 5 mm の n 型 S i 単結晶基材 6 を置いた。気化器 3 に乾燥窒素ガスを N<sub>2</sub> 流量 3 . 6 l / m i n で導入し、チタンテトライソプロポキシドを大気圧雰囲気中に放出し、電界印加手段 7 の隙間から n 型 S i 単結晶基材 6 上に 1 0 0 分間吹き付けた。チタンテトライソプロポキシドは、沿面放電プラズマで大気中の水との反応が促進され酸化チタンとなり、これが n 型 S i 単結晶基材 6 上に堆積し、長さ 3 0 μ m のウイスキー集合体であるアナターゼ型酸化チタン結晶配向膜が生成した。生成した酸化チタン結晶の優先配向方向は ( 1 0 1 ) およ

40

50

び ( 1 1 0 ) 方位であった。この例では、電界印加手段 7 として図 2 のタイプのものを使用し、n 型 S i 単結晶基材 6 を、通常の金属電極からなる下部電極 3 1 とメッシュ状又は格子状の金属電極 3 2 を誘電体 3 3 で被覆した上部電極 3 4 の間にはさみ、基材 6 と上部電極 3 4 の距離を 0.1mm として、22kHz、5kV (ピーク・ツー・ピーク値 : ピーク間電圧値) の交番電界によって、沿面放電プラズマを発生させる。電圧の強度がピーク・ツー・ピーク値で 5 k V で、電極間の距離が 0.15mm であるので、沿面放電を生じる電界は 3 3 3 3 V / m m となる。比較のために、沿面放電プラズマを発生させずに同様に基材を処理したところ、厚さ 1 0 μ m のアナターゼ型酸化チタン結晶膜が得られた。すなわち、本発明の方法は、酸化チタンウイスキーの高速成長に顕著な効果を示した。

【 0 0 2 4 】 ( 実施例 3 及び比較例 3 : 酸化亜鉛ウイスキーの高速成長 ) 図 4 の沿面放電支援型 C V D 装置を使用し、気化器 3 にアセチルアセトナト亜鉛を仕込んだ。気化器 3 を 1 0 5 に加熱し、加熱台 8 を 5 5 0 に加熱した。吹き出しスリット 5 の下、2 0 mm の位置に、

厚み 0 . 5 mm の n 型 S i 単結晶基材 6 を置いた。気化器 3 に乾燥窒素ガスを N<sub>2</sub> 流量 1 . 5 l / m i n で導入し、アセチルアセトナト亜鉛を大気圧雰囲気に出し、電界印加手段 7 の隙間から n 型 S i 単結晶基材 6 上に 1 0 0 分間吹き付けた。アセチルアセトナト亜鉛は、沿面放電プラズマで大気中の水との反応が促進され酸化亜鉛となり、これが n 型 S i 単結晶基材 6 上に堆積し、長さ 3 0 μ m の酸化亜鉛配向ウイスカー集合体膜が生成した。生成した酸化亜鉛配向ウイスカー膜の優先配向方向は ( 0 0 0 1 ) 方位であった。この例では、電界印加手段 7 として図 2 のタイプのもを使用し、n 型 S i 単結晶基材 6 を、通常の金属電極からなる下部電極 3 1 とメッシュ状又は格子状の金属電極 3 2 を誘電体 3 3 で被覆した上部電極 3 4 の間にはさみ、基材 6 と上部電極 3 4 の距離を 0.1mm として、22kHz、5kV (ピーク・ツー・ピーク値 : ピーク間電圧値) の交番電界によって、沿面放電プラズマを発生させる。電圧の強度がピーク・ツー・ピーク値で 5 k V で、電極間の距離が 0.15mm であるので、沿面放電を生じる電界は 3 3 3 3 3 V / m m とする。比較のために、沿面放電プラズマを発生させずに同様に基材を処理したところ、長さ 1 0 μ m の酸化亜鉛ウイスカーが得られた。すなわち、本発明の方法は、酸化亜鉛ウイスカーの高速成長に顕著な効果を示した。

【 0 0 2 5 】 ( 実施例 4 及び比較例 4 : 酸化マグネシウム膜の低温合成 ) 図 4 の沿面放電支援型 C V D 装置を使用し、気化器 3 にアセチルアセトナトマグネシウムを仕込んだ。気化器 3 を 2 2 0 に加熱し、加熱台 8 を 1 0

測定箇所番号	堆積した膜の厚さ ( μ m )				
	1	2	3	4	5
実施例 4	3.1	2.9	2.5	3.4	3.2
比較例 4	—	0.1	—	—	—

( — は検出限界以下であることを示す )

【 0 0 2 7 】 ( 実施例 5 及び比較例 5 : アモルファス水酸化アルミニウム膜の低温合成 ) 図 4 の沿面放電支援型 C V D 装置を使用し、気化器 3 にアセチルアセトナトアルミニウムを仕込んだ。気化器 3 を 2 2 0 に加熱し、加熱台 8 を 8 0 に加熱した。吹き出しスリット 5 の下、2 0 mm の位置に、厚み 0 . 1 mm のポリカーボネート樹脂基材 6 を置いた。気化器に乾燥窒素ガスを N<sub>2</sub> 流量 2 . 8 l / m i n で導入し、アセチルアセトナトアルミニウムを大気圧雰囲気に出し、電界印加手段 7 の隙間からポリカーボネート樹脂基材 6 上に 1 分間吹き付けた。アセチルアセトナトアルミニウムは、沿面放電プラズマで大気中の水との反応が促進され水酸化アルミニウムとなり、これがポリカーボネート樹脂基材 6 上に堆積した。この例では、通常の金属電極からなる下部電極

0 に加熱した。吹き出しスリット 5 の下、2 0 mm の位置に、厚み 0 . 1 mm のポリイミド樹脂基材 6 を置いた。気化器 3 に乾燥窒素ガスを N<sub>2</sub> 流量 2 . 8 l / m i n で導入し、アセチルアセトナトマグネシウムを大気圧雰囲気に出し、電界印加手段 7 の隙間からポリイミド樹脂基材 6 上に 3 0 分間吹き付けた。アセチルアセトナトマグネシウムは、沿面放電プラズマで大気中の水との反応が促進され酸化マグネシウムとなり、これがポリイミド樹脂基材 6 上に堆積し、酸化マグネシウム結晶膜が生成した。この例では、通常の金属電極からなる下部電極 4 1 及び上部電極 4 3 によりメッシュ状又は格子状の誘電体 4 2 をはさむことにより構成された、図 3 のタイプの電界印加手段 7 と、基材 6 を 0.1mm の間隔で対向させて加熱台 8 上に載置し、電極間に印加された 22kHz、5 k V (ピーク・ツー・ピーク値 : ピーク間電圧値) の交番電界によって沿面放電プラズマを発生させる。電圧の強度がピーク・ツー・ピーク値で 5 k V で、誘電体電極をはさむ金属電極間の距離が 0.5mm であるので、沿面放電を生じる電界は 1 0 0 0 0 V / m m とする。比較のために、沿面放電プラズマを発生させないほかは、実施例 4 と同様に、ポリイミド樹脂基材上に酸化マグネシウム膜の堆積を試みた。上記実施例 4 及び比較例 4 で得られた膜を対比するために、触針式段差計で薄膜の厚さを測定し、結果を表 2 に示した。

【 0 0 2 6 】

【 表 2 】

4 1 及び上部電極 4 3 によりメッシュ状又は格子状の誘電体 4 2 をはさむことにより構成された、図 3 のタイプの電界印加手段 7 と、基材 6 を 0.1mm の間隔で対向させて加熱台 8 上に載置し、電極間に印加された 22kHz、5 k V (ピーク・ツー・ピーク値 : ピーク間電圧値) の交番電界によって沿面放電プラズマを発生させる。電圧の強度がピーク・ツー・ピーク値で 5 k V で、誘電体電極をはさむ金属電極間の距離が 0.5mm であるので、沿面放電を生じる電界は 1 0 0 0 0 V / m m とする。比較のために、沿面放電プラズマを発生させないほかは、実施例 5 と同様に、ポリカーボネート基材上にアモルファス水酸化アルミニウム膜を形成した。上記実施例 5 及び比較例 5 で得られたアモルファス水酸化アルミニウム膜を対比するために、その表面粗さ R a 値を J I S B 0 6

0 1 - 1 9 9 4 に基づいて測定し、結果を表 3 に示した。

【 0 0 2 8 】

【表 3】

測定箇所番号	堆積した膜の表面粗さ Ra (nm)				
	1	2	3	4	5
実施例 5	150	240	220	200	170
比較例 5	1130	1270	980	2320	1760

【 0 0 2 9 】 ( 実施例 6 及び比較例 6 : I T O 膜の低抵抗率化 ) 図 4 の沿面放電支援型 C V D 装置を使用し、気化器 3 にアセチルアセトナインジウムおよびアセチルアセトナトスズを仕込んだ。気化器 3 を 1 1 5 に加熱し、加熱台 8 を 1 8 0 に加熱した。吹き出しスリット 5 の下、1 0 mm の位置に、厚み 0 . 1 mm のポリイミド樹脂基材 6 を置いた。気化器に乾燥窒素ガスを N<sub>2</sub> 流量 1 . 5 l / m i n で導入し、アセチルアセトナインジウムおよびアセトナトスズを大気圧雰囲気へ放出し、電界印加手段 7 の隙間からポリイミド樹脂基材 6 上に 1 分間吹き付けた。アセチルアセトナインジウムおよびアセチルアセトナトスズは、沿面放電プラズマで大気中の水との反応が促進され I T O ( I n d i u m T i n O x i d e ) となり、これがポリイミド樹脂基材 6 上に堆積し、厚さ 0 . 5 μ m の I T O である結晶膜が生成した。この例では、通常の金属電極からなる下部電極 4

1 及び上部電極 4 3 によりメッシュ状又は格子状の誘電体 4 2 をはさむことにより構成された、図 3 のタイプの電界印加手段 7 と、基材 6 を 0.1mm の間隔で対向させて加熱台 8 上に載置し、電極間に印加された 22kHz、5kV ( ピーク・ツー・ピーク値 : ピーク間電圧値 ) の交番電界によって沿面放電プラズマを発生させる。電圧の強度がピーク・ツー・ピーク値で 5 k V で、誘電体電極をはさむ金属電極間の距離が 0.5mm であるので、沿面放電を生じる電界は 1 0 0 0 0 V / m m となる。比較のために、沿面放電プラズマを発生させないほかは、実施例 6 と同様にして、ポリイミド樹脂基材上に I T O 膜を形成した。上記実施例 6 及び比較例 6 で得られた I T O 膜を対比するために、その抵抗率を四探針法に基づいて測定し、結果を表 4 に示した。

【 0 0 3 0 】

【表 4】

測定箇所番号	堆積した膜の抵抗率 ( Ω c m )				
	1	2	3	4	5
実施例 6	0.001	0.05	0.02	0.004	0.009
比較例 6	890	—	2230	10120	1220

( — は測定限界以上の高抵抗率であることを示す )

【 0 0 3 1 】

【発明の効果】本発明では基材をとりまく反応空間に沿面放電プラズマが生じるように電界を印加することによって、基材表面に酸化物あるいは水酸化物膜を形成する化学反応を促進し、特に基材温度 2 0 0 以下で酸化物あるいは水酸化物膜を効率良く形成することが可能となり、これまで例を見ることのできない非耐熱性基材への酸化物膜あるいは水酸化物の高速堆積が可能となった。また、本発明によれば、基材表面に形成される被膜内の構造、特に被膜内の 0 . 1 n m 以上 1 0 0 μ m 以下の構造を制御することが可能となり、基材表面に形成される被膜は、アモルファス、配向又は非配向の多結晶構造、ウイスキー状等種々の状態で得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明で使用する電界印加手段の 1 例を示す模式図である。

【図 2】本発明で使用する電界印加手段の他の例を示す模式図である。

【図 3】本発明で使用する電界印加手段の他の例を示す模式図である。

【図 4】本発明の基材表面に被膜を形成する反応を促進する方法に使用する装置の 1 例を示す図である。

【符号の説明】

- 1 乾燥窒素供給源
- 2 流量計
- 3 原料気化器
- 4 ノズル
- 5 スリット
- 6, 25, 35, 45 基材
- 7, 20, 30, 40 電界印加手段
- 8 加熱台
- 9 防護チャンパー
- 1 0 扉
- 1 1 インターロックスイッチ
- 21, 32 金属電極
- 50 22, 33, 42 誘電体

13





14

23,31,41 下部電極  
 24,34,43 上部電極  
 26,36,46 隙間

27,37,47 電源  
 4 4 基材台




【圖 1】

【圖 2】



【圖 3】

【圖 4】





フロントページの続き

F ターム(参考) 4G075 AA24 BC04 CA14 DA02 EB01  
EB42 EC21 FA01 FA03 FB02  
FB04 FB12 FC15  
4K030 AA11 AA16 AA18 BA01 BA35  
BA42 BA46 BB01 BB05 BB11  
CA02 CA05 CA06 CA07 CA08  
EA06 FA03 FA10 HA07 JA09  
JA14 KA15 KA30 KA32